



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ديالى
كلية العلوم - قسم الفيزياء



دراسة الخواص التركيبية والكهربائية لمتراب زر كونيا
/الومينا المحضر بطريقة الترسيب الكيميائي المشترك
رسالة مقدمة

إلى

مجلس كلية العلوم - جامعة ديالى

وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الفيزياء

من قبل

صباح علي خضر

(بكالوريوس علوم الفيزياء 2009)

بإشراف

أ. م. مهدي حاتم ديوان

أ. د. تحسين حسين مبارك

2019 م

1441 هـ

Introduction**(1-1) مقدمة :**

المواد السيراميكية هي مواد غير عضوية وغير معدنية تتحمل درجات حرارة عالية ومن أهم المواد السيراميكية الأكاسيد و الكربيدات و النتريدات وغيرها .
الألومينا هي واحدة من أكثر المواد السيراميكية اهمية لاستخداماتها في الصناعات على نطاق واسع بسبب امتلاكها بعض الخواص والتي منها معامل المرونة العالي ومقاومتها للتآكل وتحملها لدرجات الحرارة العالية وعيوبها الميكانيكية الضعيفة ومنها قوة الانحناء التي تصل إلى 654 ميكا باسكال ومثانة كسرها تصل إلى 2 5.7 ميكا باسكال وبسبب هذه العيوب لخواصها لذلك يتم اضافته واليها مركبات اخرى مثل زركونيوم او مغنسيوم او كالسيوم وان هذه الاضافات هي وسيلة واعدة لتصنيع المعادن ذات احجام نانوية وتحسين قدرتها خواصها الميكانيكية والكهربائية وخصائصها الفيزيائية (1) .

الزركونيا (ZrO_2) هي احدى المواد السيراميكية التي تتميز بالخصائص الفيزيائية عدة وفريدة نجد القوة الميكانيكية الجيدة وصلابها العالية ولموصليتها الحرارية المنخفضة عند درجات حرارة العالية والتي ثبت أنها متفوقة على غيرها من المواد السيراميكية مما جعلها مواد ذو اهمية كبيرة في كثير من التطبيقات الصناعية .

ان المترابكات السيراميكية المتكونة من ($Al_2O_3-ZrO_2$) كمخاليط وان امتزاجها مع بعض وذوبان الألومينا في الزركونيا تشكل خليط من هذين العنصرين مثال جيد على مترابك ثنائي الطور وان سيراميك الألومينا المشبع بالزر كونيا يكون عالي المتانة وان الدراسات على وجه التحديد ان خصوصيات آلية توصيل الأوكسجين في الزركونيا المستقر وتأثيرها على الألومينا فقد وجد ان موصليتها تكون قليلة جدا (2) .

ان المواد السيراميكية أحرزت مؤخرا عند تطعيمها بمواد اخرى فهي تعمل على تطوير المواد صناعية وتحسين هيكليتها لكي تستخدم في تطبيقات كثيرة ومنها الطبية وكذلك كقطع غيار فقد أصبحت أهميتها متزايدة كمادة لتحسين هيكلية الغرسات الطبية فضلا عن استخداماتها في جراحة العظام وزراعة الأسنان في حشوات الاسنان وكذلك الأطراف الاصطناعية و أدوات القطع ، وأظهرت المركبات فعاليتها في تطبيقات العظام مؤخرا من خلال تطوير أول رؤوس فخذ مركبة والتي تم تسويقها ، ويتم تحضير هذه المركبات من خلال طرق خلط المسحوق ويتم تجانسه في تحضير المواد المتفاعلة والمليدة (3) . وكذلك يمكن الحصول على حبيبات (ZrO_2) في مصفوفة الألومينا بخليط كيميائي ومعالجة الراسب في التحضير لانتاج مساحيق المترابك زركونيا – الألومينا وتطويرها بذلك يتم تصنيع مترابكات سيراميكية عالية الجودة .

اما بالنسبة للأكاسيد المركبة فإنها تحقق خلطاً جيداً ومتجانساً من المكونات المتعددة للمواد على مقياس الجزيئي للمواد وتعمل على تقليل درجة حرارة التليد ومن ثم الحصول على حبيبات مجهرية نانوية وان (تكنولوجيا المعالجة السائلة) تعطي مزايا المرونة في تجانس المواد كيميائياً والحصول على الخصائص المرغوبة في المتراكبات المحضرة (4) .

زركونيا - ألومينا هي مادة سيراميكية نالت عناية علمية وتكنولوجية كبيرة من خلال العقدين الأخيرين لاستخداماتها في أدوات القطع او مكوناته والتي تستخدم في مواد صناعية كثيرة ، وإن هذه الحجوم الحبيبية المتناهية في الصغر والبنية المجهرية فيه من الخصائص البلورية الجيدة والتي أدت الى تحسين المتانة الزركونيوم - الألومينا وفضلا عن ذلك فإنها تستخدم كطلاء حيوي على الاسطح (5) . وايضا تستخدم في العديد من التطبيقات التقنية والطبية (6) .

Alumina


(2-1) الالومينا

الالومينا هي إحدى المواد السيراميكية التي لها أطوار عدة مختلفة ($\alpha, \theta, \gamma, k$) وتكتب بالصيغة (α - Al_2O_3) الكورندم هو الطور الأكثر استقراراً ثرمودينامياً وذو صلادة عالية وذات كثافة عالية وينتج بالمعاملة الحرارية لأوكسيد الالمنيوم (7) ، و الجدول (1-1) يوضح بعض الخصائص البلورية المهمة للأوكسيد الالمنيوم .

الجدول (1-1) بعض الخصائص الالومينا (Al_2O_3) (7) .

Phase	$\alpha-Al_2O_3$	$\theta-Al_2O_3$	$\gamma-Al_2O_3$
Property			
Structure	Hexagonal a=4.75 A ⁰ c=12.991A ⁰ ,	Manoclinic a=5.63 A ⁰ b=2.95 A ⁰ , c=11.86A ⁰	Tetraponal a=7.95 A ⁰ c=7.79 A ⁰
Density(Kg/m ³)	3980	3560	3200
Melt point(C ⁰)	2021	θ - α 1050C ⁰	γ - δ (700-800)
Band gap(ev)	8.8	7.4	7.2

إن أطوار اوكسيد الالمنيوم تنتقل بالتتابع اثناء المعاملة الحرارية من طور الى آخر والذي ينتهي بالطور ($\alpha - Al_2O_3$) الذي يتكون بدرجات حرارية اعلى من 1200 درجة سيليزية ويعد من الأطوار الاكثر استقرارا ثرموداينمكية ، كما في الشكل (1-1) .



الشكل (1-1) اطوار الالومينا بتغير بدرجة الحرارة (7) .

Zirconia dioxide

(3-1) ثنائي اوكسيد الزر كونيا (ZrO_2)

هو اوكسيد الزركونيا الثنائي ويرمز له (ZrO_2) ويكون على شكل مسحوق ابيض ويعرف بأوكسيد الزركونيا الرباعي والشكل المكعب يعرف باسم الزركون والمجالات التي يستخدم هو كحجار كريمة واما اوكسيد الزركونيوم هو إحدى المواد السيراميكية التي تستخدم في الابحاث وهو اوكسيد الزركونيا النقي ذو نوعي من البنية البلورية وتكون أما البنية البلورية احادية الميل عند درجة حرارة الغرفة او تتحول بالحرارة الى البنية البلورية رباعية النظام و بالتبريد تتحول الى احادية النظام وتسبب هذه العملية اجهادات على البنية البلورية وتسبب تشققها ، ولنجعل البلورة رباعية ونثبت اطوارها لا بد من اضافة المثبتات اخرى او بعض الاكاسيد إليها مثل اوكسيد

المغنسيوم او أكسيد الكالسيوم او أكسيد السيريوم الثلاثي او أكسيد الاتريوم الثلاثي (26) ويستخدم كطلاء حراري بسبب التوصيلية المنخفضة للحرارة وأيضا يستخدم في صناعة المحركات النفاثة ومحركات الديزل (33) .

(4-1) المثبتات وتأثيراتها

Fixings and effect

هي مواد كيميائية او اكاسيد او فلزات او أملاح او قواعد او أحماض تعمل على تسريع التفاعل وتثبيت الاطوار للزر كونيا لانها سريعة التحول بسبب الحرارة وتغيير خواصه الكيميائية بتثبيت الاطوار لهذه المتراكبات و يدعى أيضا بالعامل المساعد الذي يعمل على تثبيت طور معين او تحويل الطور الى اطوار اخرى والمواد المحفزة تكون ، اما مواد صلبة او سائلة او غازية او مثبطات او منشطات وهي تحفز المواد المتجانسة او المواد الغير متجانسة (40) .
ويتصف بصفات معينة منها :-

- 1-كمية قليلة من المحفز تحدث تغير كبير في معدل التفاعل .
 - 2-يزيد او ينشط من سرعة الوصول الى حالة التوازن الكيميائي.
 - 3-يبقى المحفز دون تغير الى نهاية التفاعل .
- وله الكثير من التطبيقات العملية والمهمة في حياتنا ومنها:-
- 1-يستخدم في تكرير النفط والصناعات البتروكيمياوية الغير عضوية .
 - 2-يستخدم لتحسين وقود السيارات .
 - 3-ويستخدم للحصول على متراكبات هيدروكربونية متفرعة .

(5-1) متراكب -زركونيا- الومينا ($ZrO_2-Al_2O_3$):

Zirconia-alumina ($ZrO_2-Al_2O_3$) Composite

هو من المتراكبات التي لها مميزات كثيرة وذو تطبيقاتها الواسعة في المجالات الالكترونية والتي يمكن تجهيزها بكلفة أقل وبخصائص معينة والتي تتضمن زيادة المساحة السطحية وتقوية الخواص الميكانيكية بصورة عامة والتي تستخدم كأدوات مختبرية كحاملات او في صناعة الاواني المختبرية (8) ويستخدم في كثير من محفزات الاصباغ (9) وايضا لتحسين خواصها الفيزيائية وخصائصها البصرية (10) فضلا عن ذلك ايضا تستخدم في تغليف اجزة الموبايل (11) .

(6-1) متراكبات -مغسيوم - زركونيا - الومينا (MgO-ZrO₂-Al₂O₃):--**Magnesium-Zirconia-Alumina Composite**

هي أفضل المواد تبلورا وذو مزيج من أطوار الخاصة بالألومينا لأنها تمتلك خصائص عدة في متراكب واحد ويمتاز بدرجة انصهار عالية ومقاومة ضد التآكل (12) ، وتطبيقاته في صناعة الاجهزة الالكترونية (13) وصناعة المقاومات الكهربائية في الدوائر الالكترونية (14) وكذلك في صناعة الاسنان (29) .

(7-1) متراكبات -كالمسيوم - زركونيا - الومينا (CaO-ZrO₂-Al₂O₃):-**Calcium-Zirconia-Alumina Composite**

هذه المتراكبات لها صفات عدة ومميزة الجيدة لأنها تمتلك صفات ميكانيكية وخواص فيزيائية الجيدة بسبب وجود عدة مركبات في متراكب ومن أهم أستخدمه في صناعة الخزفيات الحرارية وبطانات الافران وصناعة بطانات الانابيب وتحسين صفات مواد البناء وتقوية الصفات الميكانيكية لها وهذه المتراكبات تجعل المادة الناتجة منها ذات درجات انصهارها عالية جدا (15) .

(8-1) طرق تحضير المواد السيراميكية :-**Methods the preparation of ceramic materials**

هناك طرائق عدة لتحضير المتراكبات وبعده أطوار مختلفة والتي تؤثر على الخواص التركيبية والعزلية للمواد الناتجة ومنها :-

Traditional Method**(1-8-1) الطرق التقليدية**

صناعة المواد السيراميكية تعتمد على خواص الشوائب المضافة وعلى عملية تجانسها ونسب المواد التي تضاف اليها وعلى تفاعلها وعملية التحضيرها تبدأ باختيار المواد الاولية والتي تكون على شكل أكاسيد العناصر او املاحها مثل النترات او الكلوريدات او الكربونات ، وبعدها يتم حساب الكتل والاوزان بدقة وعملية الخلط وتكون على نوعين اولها بصورة جافة وثانيها بإضافة الماء الى الخليط او بإضافة الكحول وتكون المادة المضافة غير متفاعلة كيميائيا مع المواد وبعدها

يتم خلطها والفائدة من الخلط هو لتجانس المواد ومنع تكتلها في منطقة معينة ولكي تتجانس المواد الناعمة والمتوسطة والخشنة (16) . يتم الخلط في مدة معينة وبعدها يرشح بورق ترشيح ثم تسخن ليحفظ المسحوق الناتج (17) . ثم يتشكل المسحوق بعد تسخينه ثم تكبس بقوالب خاصة حسب الطلب ، ويتسلط عليها ضغط يتراوح (100-300) MPa ، وهذه العينات المكبوسة لها خواص ميكانيكية ضعيفة جدا وهي تعود الى سابق عهدها كمسحوق بتسليط قوة ميكانيكية ضعيفة عليها من خلال طحنها بهاون خزفي وان عملية الكبس تحتاج قوة فيزيائية وميكانيكية و بعد المعاملة الحرارية التي تسمى بالتليد الحراري وتكون بمرحلتين المرحلة الاولى الكلسنة اولية وترفع من (0 الى 700) سيليزية للتخلص من الشوائب والماء وغيرها (18) . واما المرحلة الثانية وترفع فيها درجات الحرارة (0 الى 1300) سيليزية كتليد نهائي ويتم الحصول فيها على الأطوار المطلوبة وبعدها تطحن المواد الملبدة حراريا للحصول على حبيبات مطحونة صغيرة بواسطة كرات فولاذية وبعد طحنها تتجانس المواد مع بعضها البعض ثم تكبس في مكبس هيدروليكي ويمكن اضافة مادة اخرى من البوليمرات مثل (PVA) لتماسكها عند الكبس بحيث لا تؤثر على المادة الاصلية كمادة رابطة للعينات المكبوسة ثم تلبد تليدا نهائيا في فرن كهربائي حراري (19) .

(2-8-1) الطرق الكيميائية الرطبة لتحضير المساحيق:

Wet chemical methods for powder preparation

هناك نوعان منها:-

Co-precipitation Method

اولا- طريقة الترسيب الكيميائي المشترك

في هذه الطريقة يتم استخدام القواعد القوية مثل هيدروكسيد الامونيا أو هيدروكسيد الصوديوم وهناك كثير من المرسبات المستخدمة في عملية الترسيب الكيميائي كمادة وتضاف الى المحاليل لتكوين مركب او مترابك فيكون الناتج هيدروكسيد الفلز المراد ترسيبها وان سرعة ترسيبها تعتمد على ال pH ويكون ضمن مدى (10-12) في المحلول الهيدروكسيد الناتج (20) . ثم تكلسن بحرارة (0-600 سيليزية) (21) . وبعدها ثم التليد النهائي للمسحوق عند درجات حرارية (0 الى 1300) سيليزية لكي نحصل على الاطوار المطلوبة ، ويقصد بالترسيب الكيميائي المشترك او الكلي (ان جميع المواد المشاركة في التفاعل الكيميائي تترسب) (95) .

مزايا طريقة الترسيب الكيميائي المشترك:-

- 1- تعتبر عملية سهلة ورخيصة للإنتاج المساحيق .
- 2- درجة حرارة التلييد تقل .

عيوب طريقة الترسيب الكيميائي المشترك:-

- 1- ناتج اطوار المركبات غير دقيق .
- 2- معدل الترسيب يختلف في حالة وجود فرق كبير في قابليتها ذوبانها في المواد المتفاعلة (21).

Sol-Gel Method**ثانيا- طريقة المحلول - هلام**

في هذه الطريقة نبدأ بخلط املاح المعادن او اكاسيدها في الماء المقطر او مذيب آخر مناسب لعملية الإذابة ويخلط في حرارة الغرفة او بدرجة اعلى من حرارة الغرفة مع الاخذ بالاعتبار السيطرة على المحلول الحامضي ال pH والذي له اهمية لمنع التكتلات وتمنع الترسيب اثناء الخلط عندما تضاف اليها محاليل القواعد القوية ومنها هيدروكسيد الامونيا او محاليل حامضية ومنها حامض الستريك او حوامض اخرى ، وبعدها يتم خلطها بجهاز الخلاط المغناطيسي في درجات حرارية بين (50-75) وتخلط المواد وتكثف وبعد ذلك تكون على شكل مادة هلامية لزجة (22) . ويمكن اضافة بعض البوليمرات للحصول على المحلول هلامي ، ثم نجففها بحرارة محصورة بين (5-65) لمدة 12 ساعة نحصل على مادة جافة (23) .

مزايا طريقة المحلول - هلام ومنها:-

- 1- بشكل عام يزداد النمو البلوري مع زيادة درجة الحرارة .
- 2- يمكن السيطرة عليها وانتاج مساحيق وتكون الجسيمات نانوية .
- 3-النتائج تكون افضل من حيث النقاوة والتجانس.

مساوئ طريقة المحلول - هلام ومنها:-

- 1- تكون ذو تكلفة من حيث المواد الخام المستخدمة .
- 2- تحتاج مراقبة دقيقة والعمل بخطوات .
- 3- تنتج العمليات كمية كبيرة من الكربون التي تؤدي الى منع التكتيف اثناء التلييد (22) .

Previous studies

(9-1) الدراسات السابقة

الكثير من البحوث العلمية درست الخصائص التركيبية والعزلية لهذه المتراكبات وتأثير التدعيم عليها ، فيما يلي بعض الدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال :-

- درس الباحث (A.Ghosh) وآخرون في عام 2000 متراكب ($ZrO_2-MgAl_2O_4$) وتحضيره باستخدام عملية المحلول – هلام والمليدة عند درجة حرارة 1550 و 1600 درجة مئوية وبزيادة نسبة ZrO_2 وكشفت أنماط XRD للمتراكب $ZrO_2 - MgAl_2O_4$ ان التركيب البلوري ZrO_2 تحول إلى شكل رباعي الزوايا (t) المتحول من الطور أحادي الميل (m) مما جعل قوة الانثناء عند 1300 درجة مئوية تزداد مع زيادة محتوى ZrO_2 وأظهرت نتائج أيضا ان الخواص الميكانيكية وخصائص المتراكب $ZrO_2 - MgAl_2O_4$ تكون محسنة وكانت حبيبات ZrO_2 صغيرة الحجم حيث كان النمو الحبيبي مع زيادة درجة حرارة التليد والتي تؤدي الى تقليل المسامات في المتراكب في درجة حرارة أعلى تليد وتحسنت قوة الانثناء للمتراكب الناتج وان هذا التحول الناتج عن الإجهاد t- ZrO_2 يبدو انه الأكثر احتمالا لتحسين قوة الانثناء و التكتيف العالي مع زيادة ZrO_2 (24) .

- ودرس الباحث (D. Sarkar) وآخرون في عام 2006 متراكب زركونيا - الومينا وتحضيره باتباع عملية الترسيب الكيميائي والتي تحتوي على 5% زركونيوم ويتم تجفيفها ونحصل على هيدروكسيد الناتج وتليده عند 1550 C^0 إذ اثبتت النتائج ان نمو حبيبات بين درجة حرارة الغرفة و درجة حرارة منخفضة تقلل من تحول المسحوق النانوي وكذلك يتم تحديد المساحة السطحية وحجم الحبيبات الناتجة بالتحليل الحراري وضغط مسحوق النانوي بالتضاغط البارد في تحقيق الحد الأقصى من التكتيف بنسبة 98.4% من خلال المسافة بين الحبيبات وتم نشر حول حدود الحبيبات لمتراكب زركونيوم - الومينا والتي تعمل على اعاقه تحول جزيئات من الطور T- ZrO_2 الى $M-ZrO_2$ (4) .

- ودرس الباحث (Janis Grabis) وآخرون في عام 2006 متراكب الزركونيا - الومينا $ZrO_2 (Y_2O_3) - Al_2O_3$ النانوي بمتوسط حجم كروية وتكون الجسيمات في نطاق 30-40 نانومتر وتم عن طريق تبخر أكاسيد الحبيبات الخشنة في البلازما وتحتوي المساحيق على اطوار مركبات ($m-ZrO_2$, $t-ZrO_2$, $\theta-ZrO_2$, $\delta-Al_2O_3$) ووجود Al_2O_3 يقلل من حجم البلورات والمركب ZrO_2 يزيد من فرصة انتقاله الى مرحلة t- ZrO_2 ويمنع انتقال طوره أثناء التليد الإضافي واثبتت ان الخصائص السطحية للجسيمات $ZrO_2-Al_2O_3$ للمتراكب بان كل جزيئات الزر كونيا مغطاة بالألومينا (25) .

- ودرس الباحث (S.-S. Zhang) وآخرون في عام 2008 مساحيق ($Al_2O_3-ZrO_2$) المركبة وتحضيرها بطريقة الترسيب المشترك وبطريقة الكسر المولي ونسب وزنية مختلفة وتم تليدها في 1200 درجة مئوية لمدة 1 ساعة و 5 ساعات واثبتت النتائج انماط حيود الأشعة السينية (XRD) إن حجم البلوري لزر كونيا كان أصغر من الحجم الحرج و احتفظ زر كونيا بمرحلة رباعي الزوايا عند التليد ب 500-750 درجة مئوية ، واما الزركونيوم ذات الحجم الأكبر من حجم حرج قد تحولت إلى مرحلة أحادية وعندما تكون درجة حرارة التليد أكثر من 800 درجة مئوية فإن الاحجام البلورية يم حسابها ل $T-ZrO_2$ باستخدام معادلة شرر وتكون بين 30 و 81 نانومتر للأول عينة وبين 34 و 11 نانومتر لثاني عينة على التوالي ، هذه كلها تكون أكبر من الحجم الحرج الذي يكون (30 نانومتر) وايضا تم العثور على أن جزءاً فقط من ZrO_2 يحتفظ بمرحلة رباعي الزوايا بسبب الحجم المتأثر بمحتوى Al_2O_3 أقل من 40mol % بالنسبة الوزنية وعندما يكون محتوى Al_2O_3 أعلى من 50 mol % بالنسبة الوزنية يكون التأثير أكثر، وبما ان لا يمكن زيادة حجم تأثير Al_2O_3 أعلى من 60 mol % بسبب التكتل اثناء التحضير الزر كونيا مع الألومينا وان معامل التمدد الحراري الألومينا أصغر من معامل تمدد أكسيد الزركونيوم في حين أن معامل مرونة الألومينا أكبر من زركونيا ، وعندما تكون درجة حرارة التليد تحت 1200سليزية فإن معاملات التمدد الحراري للألومينا و زركونيا لا تتطابق لذلك سيظهر الضغط داخل جزيئات الألومينا وفي نفس الوقت ويكون هناك انضغاط شعاعي في جزيئات الزركونيوم وتم اثبات النتائج بواسطة (TEM) بان زركونيا تكون مقيدة بمرحلة t ويصبح من صعب جدا تحولها الى مرحلة اخرى (27) .

- ودرس الباحث (Ozgecan.Barlay. Ergu) وآخرون في عام 2008 الزركونيا - الألومينا وتحضيرها بنسب وزنية مختلفة بطريقة المحلول- الهلام باستخدام أيزوبوكسيد الألومنيوم وكلوريد الزركونيا وتم إنتاج المواد مركبة عن طريق تغيير النسب الوزنية في الألومينا. وكانت المواد المركبة والمليدة عند 600 درجة مئوية و 900 درجة مئوية و 1300 درجة مئوية وتبين من تغيير النسب الوزنية وبدرجات حرارة التليد تؤثر على مساحة السطح والمسام وتم تحديد نصف قطرها و قياس كثافتها وتم تسجيل كثافة المواد الناتجة و مساحة السطح المحددة وقطر المسام التي تكون أخف من المواد على الرغم من أن قطر المسام التجريبية التي تم اختبارها عن طريق خفض نسبة حامض - ألكوكسايد وزيادة الكثافة بشكل طفيف ولوحظ أن درجة حرارة التليد تؤثر بشكل كبير على مساحة السطح وكثافة المادة (28) .

- ودرس الباحثان (Dr. Ashhab Zidan and Antsur Khudair) في عام 2009 تأثير الزركونيوم على الألومينا وتأثيرها على (الكثافة والمسامية) وبنسبة (64.2%) المحروقة بدرجة حرارة 1400 سيليزية وبتدرج حبيبي بعد اضافة الكأولينات وسليكات الصوديوم لزيادة ترابط حبيبات الألومينا وبنسب وزنية مختلفة واضيف الزركونيا الى الخليط بنسب وزنية مختلفة (20,15,10,5,0% wt) وبتدرجات حرارة مختلفتين (1400C⁰, 1200C⁰) وتحضيرها باتباع عملية الترسيب الكيميائي واثبتت النتائج ان المسامية في درجة حرارة 1200 سيليزية تناقصت مع زيادة الزركونيوم عند درجة حرارة 1400 C⁰ وبينت الكثافة ومتانة الكسر تزداد مع زيادة الزركونيوم (29) .

- ودرس الباحث (Piotr Czaja) وآخرون في عام (2012) تأثير الكالسيوم على المترابك (ZrO₂ - Al₂O₃) وتحضير بنسب وزنية مختلفة وحسب الصيغة (ZrO₂)_x (Al₂O₃)_{100-x} حيث ان (100 % ، 90 % ، 80 %) x = عن طريق الخلط الفيزيائي للمساحيق وتوحيد ناتج الخلطات والتليدها عند T = 1350C⁰ ولمدة 2 ساعة ، واثبتت النتائج ان من خلال تحليل صورة SEM ان العينات دون إضافة أكسيد الكالسيوم CaO هي مجهرية ومتجانسة وتتكون من الحبوب وبأحجام ميكرو مترية وتكون أحادية التبلور وتبين ايضا أن جزء من الحبوب لها شكل حبيبات وحواف غير منتظمة كلما زاد المحتوى من Al₂O₃ ، وان نتائج تحليل EDS لمترابك سيراميك CaO-Al₂O₃-ZrO₂ اثبتت ان جميع عناصر الأساسية في المترابك متواجدة (Zr ، Ca ، Al ، O) (30) .

- ودرس الباحث (D. Chandra) وآخرون في عام 2013 متراكبات زركونيا - الألومينا وتحضيرها بطريقة الخلط الفيزيائي وتليدها مع الزركونيا بنسب وزنية مختلفة وتمت إضافة TiO₂ اليها بنسب مختلفة وضغط المواد بشكل ثابت حيث اثبتت النتائج ان الخواص الفيزيائية والميكانيكية تتأثر مع النسب على ZrO₂-Al₂O₃ و تأثير النسب بإضافات من TiO₂ وتكون ذات كثافة عالية حيث ان القوة الميكانيكية ومقاومة التآكل التي تنتج من التحليل الهيكلي والمجهري ولوحظ أن الحجم الحبيبي لـ ZrO₂ التي تتحول بسرعة الى t-ZrO₂ اذا احتوت على مادة TiO₂ المضافة ، اما المركبات التي لا تحتوي على مادة TiO₂ فان الحجم الحبيبي لـ ZrO₂ فأنها لا يتحول الى t-ZrO₂ (31) .

- ودرس الباحث (Z. Jafari Ayoub) وآخرون في عام 2013 مساحيق مترابك زركونيا- الألومينا وتحضيرها بطريقة المحلول - هلام باستخدام بيكربونات الأمونيوم كوقود جديد وتأثير تليدها بدرجات حرارة مختلفة (1100C⁰ , 1200C⁰ , 1300C⁰) وأظهرت النتائج (XRD) من المساحيق الملبدة في درجة حرارة (1100C⁰ و 1200C⁰) ان الطور T-ZrO₂ ذات أحجام

بلورية صغيرة (14 نانومتر) والمساحيق الملبدة في ($1300C^0$) وتكون ذات أحجام بلورية بين 14.90 نانومتر و 50 نانومتر للمركبات ZrO_2 و Al_2O_3 على التوالي والتي بدأت في $1300 C^0$ تتحول من $t-ZrO_2$ إلى $m-ZrO_2$ ، واثبتت نتائج (TEM) ان الجسيمات نانوية المتكونة تكون كروية الشكل (32) .

- ودرس الباحث (M.S.Aboria) وآخرون في عام 2013 المساحيق الألومينا - الزركونيا واطافة 10 ٪ من Al_2O_3 الى ZrO_2 وتحضيرها بالخلط الفيزيائي بواسطة طحن المكونات الممزوجة لمدة 45 دقيقة عند 300 دورة في الدقيقة واثبتت النتائج أنماط حيود الأشعة السينية (XRD) انه تم الحصول على توزيع منتظم من Al_2O_3 و ZrO_2 بعد عملية طحن المساحيق و الحصول على احجام بلورية نانوية وتم التأكد من التوزيع الموحد وان التوزيع الذرات يكون بالخلط الفيزيائي للأوكسيدات ايضا من خلال الفحص (SEM) (34) .

- ودرس الباحث (M. M. Hossen) وآخرون في عام 2014 مساحيق مركبات الألومينا عالية النقاء مع 20 wt ٪ من ZrO_2 وتحضيرها بطريقة الترسيب الكيميائي المشترك و يتم خلطها مع بعض وكذلك يتم تليدها عند درجات حرارية مختلفة ($1450C^0$ ، $1500C^0$ ، $1550C^0$ ، $1600C^0$) ولمدة ساعتين واثبتت نتائج الفحوصات (XRD) إلى أن $\alpha-Al_2O_3$ و $m-ZrO_2$ هي أطوار بلورية في 20٪ wt موجودة في المركب ولجميع درجات الحرارة ولوحظ ذلك مع ارتفاع درجة حرارة التليد تزداد شدة اطوار $m-ZrO_2$ وتقلل أطوار $t-ZrO_2$ وحيث اثبتت الخصائص الميكانيكية للمترابكات $Al_2O_3-ZrO_2$ ان أعلى مسامية تم الحصول عليها في درجة حرارة تليد $1450C^0$ وتأثير درجات الحرارة على زيادة الصلابة بحيث تزداد الصلابة مع زيادة درجات الحرارة واثبتت كذلك ان نتائج (SEM) تكون متجانسةً تجانسا دقائقا وتكون متجانسة اكثر في درجة حرارة $1600C^0$ (35) .

- ودرس الباحث (Rajum. Belekar) وآخرون في عام 2014 مترابك (زركونيا - الألومينا) يحتوي على 20 ٪ بالوزن من زر كونيا وتحضيره بواسطة المحلول الهلام باستخدام نترات الألومنيوم ونترات الزركونيوم كمواد أولية في حين استخدام اليوريا كمرسب لها و كشف انماط حيود الأشعة السينية في نطاق درجة حرارة $600C^0$ إلى $1200 C^0$ درجة حرارية ان زيادة درجة الحرارة يتحول الطور $t-ZrO_2$ إلى $m-ZrO_2$ ، واثبتت النتائج FTIR ذلك بتأييد XRD وتؤكد على انها بلورة كور ندم ($\alpha-Al_2O_3$) كأحد أطوار الألومينا والطور الأحادي من الزركونيا عند درجة حرارة $1200 C^0$ (1) .

- ودرس الباحث (Paola Palmer) وآخرون في عام 2015 متراكب ($Al_2O_3-ZrO_2$) وتحضيرها بطريقة المحلول الهلام و يتم تليدها عند درجة حرارة $1500C^0$ ، والحصول على عينات متجانسة بالكامل مع حبيبات ZrO_2 فائقة النعومة وموزعة في مصفوفة الألومينا شبه ميكروية واثبتت الاختبارات الخواص الميكانيكية منها اختبارات الثني في درجة الحرارة العالية ان الانتقال من سلوك هش إلى البلاستيك ويتراوح بين درجات حرارية $1350C^0$ و $1400C^0$ وانخفض انخفاضاً كبير في قوة الانثناء عند درجات حرارة أعلى من $1400C^0$ وأظهرت الأبحاث التي أجريت على العينات المعاد تسخينها ان النمو الحبيبي يكون محدوداً جداً عندما يصل إلى $1650C^0$ (36) .

- ودرس الباحث (Galina Lyamina) وآخرون في عام 2016 متراكب ($ZrO_2-Al_2O_3$) وتحضيره باستخدام طريقة التجفيف بالرش وبنسب وزنية مختلفة والمساحيق الناتجة من أكاسيد الألمنيوم وأكاسيد الزركونيا التي تكون حسب % (10 ، 50 ، 90) إذ أثبتت ان المساحيق التي تم الحصول عليها في نسبة خلط متساوية من الزركونيوم والألمنيوم (0.5: 0.5 جزيء) والتي تحتوي على أكبر محتويات مكعبة واطوار ZrO_2 ويكون توزيعها منتظم وأكبر قيمة وان الجسيمات عند خلطهم مع نسبتيين مختلفتين تم الحصول عليهما بحيث ان اكاسيد المواد موزعة بشكل موحد في جسيم والتي تتكون من أكسيد الزركونيوم أو أكاسيد مختلفة وقد تبين تجريبياً أن الزركونيا هو أكسيد مستقر الطور وان أكسيد الألومنيوم غير متبلور و يزيد من درجة حرارة الجسيمات البلورية (38) .

- ودرس الباحثان (Dominka madej and Jacek sczerba) في عام (2016) متراكبات الألومينا- زركونيا - كالسيوم ، وتحضيره بطريقة الترسيب الكيميائي بعد 14 يوماً من المعالجة وتجفيفها عند درجة حرارة $50C^0$ وبعدها يتم تليدها عند درجة حرارة $1500C^0$ واثبتت النتائج ان انماط حيود الأشعة السينية تتوزع بشكل متجانس لحبيبات الزركونيا في الألومينا بطور سداسي ألومينا - الكالسيوم وان وجود Al_2O_3 ، $CaAl_{12}O_{19}$ ، ZrO_2 في مركباتها تم تأكيد هذه الاطوار المواد بواسطة تقنية FT-IR ايضا وان الخواص التركيبية الناتجة تعود الى المتراكبات من خليط من المساحيق التي تنتمي إلى $Al_2O_3- CaAl_{12}O_{19}$ ، $Al_2O_3 - Ca_7ZrAl_6O_{18}$ (15) .

- ودرس الباحث (I. E. Malka) وآخرون في عام 2016 متراكبات ($ZrO_2-Al_2O_3$) النانوية في نطاق 10 إلى 90 % بالوزن ، وتحضيرها بطريقة محلول - هلام واستخدام اكاسيد المواد النانوية كمكونات ويتم تليدها عند درجة حرارة $1450C^0$ واثبتت النتائج ان انماط حيود أشعة السينية (XRD) بان مادة أكسيد الزركونيا النانوية $t-ZrO_2$ ومن خلال وجود Al_2O_3 ، انها قد

استقرت بعد التلبيد في درجة حرارة $1450C^0$ وأجريت عليها عمليات قياس المسعر التفاضلي وقياس المدى (DSC-TG) واثبتت انها انتجت مساحيق أكثر اتساقاً وان طريقة محلول - هلام تنتج مواد غير متبلورة (39) .

- ودرس الباحث (Yisheng Hu1) وآخرون في عام 2016 متراكب ($Al_2O_3-ZrO_2$) وهو مركب سيراميكي يكون ذات استقرار عالي ومقاوم للتآكل والذي يطلى على سطوح الأنابيب الفولاذية الكربونية مرة ومرة اخرى يطلى بطريقة رش رذاذ البلازما وهذه طريقتين التي تتولد الطبقات السميكة والمتجانسة وان هذه الطريقة تؤثر على خصائص المواد فقد لوحظ في انماط حيود الاشعة السينية (XRD) للطلاء على سطوح الانابيب ، ان قد حدثت تحولات للأطوار في الطلاء مع وجود $\alpha-Al_2O_3$ ، $\gamma-Al_2O_3$ ، $t-ZrO_2$ ، $m-ZrO_2$ في كلتا الطلائين ووجود المتراكب ($Al_2O_3-ZrO_2$) ويشير أيضا إلى أن طرائق الرش بالبلازما شكلت في كل من العينات بالمقارنة مع طلاء المتكون ($Al_2O_3-ZrO_2$) والذي طلي به سطوح الانابيب وحدثت تآكل أقل نسبياً في طلاء المتكون في ($Al_2O_3-ZrO_2$) الذي يكون ناتج من رذاذ البلازما وتم الإبلاغ عن نتيجة مماثلة واطهرت النتائج ان الفولاذ الكربوني ظهر اختلافاً كبيراً بين الأسطح المتآكلة وغير المتآكلة فإن عينات ($Al_2O_3-ZrO_2$) التي اعدت بطريقة رذاذ البلازما فإنها تتعرض الى مقاومة عالية للتآكل (41) .

- ودرس الباحث (Iwona Koltsov) وآخرون في عام 2018 متراكبات ($Al_2O_3-ZrO_2$) النانوية وتحضيرها بطريقة المعالجة الحرارية بالماء والتي تلبد عند درجة حرارة $600C^0$ وبنسب وزنية مختلفة 20 % من Al_2O_3 and 40% من ZrO_2 ، وأدى استخدام المعالجة الحرارية المائية إلى توزيع دقيق للخليط والناتج من الحبيبات البلورية يكون متناهي في الصغر من الزركونيا وهذه المعالجة الحرارية المائية وهو عامل لتقليل درجة حرارة التلبد وتتسبب انخفاض نمو الحبيبات واستقرار الطور $\theta-Al_2O_3$ عند حرارة $1200C^0$ وان انخفاض درجة حرارة التلبد تعود إلى نوع محدد للبنية النانوية التي تم الحصول عليها باستخدام المعالجة الحرارية بالماء بدلاً من المعالجة التقليدية بلحظ أن الاستقرار في الطور رباعي للزركونيوم عندما تصل درجة الحرارة إلى حرارة $1400 C^0$ درجة مئوية (43) .

- ودرس الباحث (Omar Hussein Abbas) في عام 2018 الخصائص التركيبية والعزلية لمتراكبات الالومينا المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي المشترك وبنسب وزنية مختلفة و حسب الصيغة التالية $Ni_{(x)}Al_2O_{4(1-x)}$ ، $Mg_{(x)}Al_2O_{4(1-x)}$ إذ تكون قيمة x تساوي $x=(0,0.125,0.25,0.375,0.50)$ وتم خلط المواد وترسيبها وان الراسب الناتج يتم تجفيفه بدرجة $60C^0$ لمدة يومين ونحصل على المسحوق وبعد ذلك يتم كلسنة المسحوق بحرارة

500C⁰ وبعدها تليبيدها بحرارة 1300C⁰ وبعدها يتم اجراء الفحوصات عليها إذ أظهرت نتائج الفحوصات أنماط طيف حيود الأشعة السينية (XRD) ان متراكب النيكل الالومينا ذات حجم حبيبي نانوي محصور بين 35- 50 نانومتر وان الحجم الحبيبي لمتراكب مغنيسيوم - الالومينا اقل من النيكل ويكون ما بين 23- 40 نانومتر وذلك عند المستوى 311 وكذلك اثبتت نتائج تحويلات فورير للأشعة تحت الحمراء (FTIR) انه يتشكل الطور المغزلي رباعي السطوح المعكوس للمترابك نيكل - الومينا و ايضا يتشكل طور مغنيسيوم - الومينا المكعب المغزلي الاعتيادي واما الفحوصات الكهربائية المتناوبة للنماذج المحضرة والمفحوصة بجهاز الكهربائية المتناوبة (LCR-meter) وحيث ظهرت نتائج الفحص ان آلية التوصيل الكهربائي هي التنشط بالشحنات ، وان ثابت العزل الكهربائي القيمة العظمى له عند أوطأ قيمة تردد فهو يتناقص بزيادة قيمة التردد (44) .

Aim of Research

(10-1) هدف البحث

- 1- امكانية الحصول على متراكبات مختلفة وبمواصفات تركيبية وكهربائية عالية تصلح للتطبيقات للمحسسات الغازية .
- 2-الحصول على متراكبات مع تراكيز PH عالية (10,12) كعامل مؤثر في تغير صفات المواد المستخدمة .
- 3-انتاج اشكال تركيبية نانوية وبمواصفات تحقق الزيادة في الامتصاصية مع الاحجام البلورية صغيرة وفجوات طاقة اعلى .
- 4-معرفة الطريقة الافضل من خلال التحضير بدون وجود شوائب والحصول على متراكبات بدرجة حرارة تليبيد اقل .