



جمهورية العراق  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة ديالى  
كلية العلوم  
قسم الفيزياء



## دراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للمتراكب النانوي راتنج الايبوكسي- (كرافين – سليكا) الهجين

رسالة قدمتها الى  
مجلس كلية العلوم – جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير  
علوم في الفيزياء

الطالبة

ضحى صبيح خلف نوري  
بكالوريوس علوم فيزياء 2011 م

بإشراف

أ.م.د.نادية محمد جاسم

أ.م. د.الفت احمد محمود

2020 م

1442 هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّكَ  
الْعَلِيِّ

الْعَلِيِّ

الْعَلِيِّ

الْعَلِيِّ

سورة البقرة آية (32)

## إقرار المشرف

نقر بأن اعداد الرسالة تمت تحت اشرافنا في قسم الفيزياء / كلية العلوم – جامعة ديالى / وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء.

التوقيع

أسم المشرف: أ.م.د. الفت احمد محمود

المرتبة العلمية: استاذ مساعد

العنوان: جامعة ديالى / كلية العلوم / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2020 م

التوقيع

أسم المشرف: أ.م.د.نادية محمد جاسم

المرتبة العلمية: استاذ مساعد

العنوان: جامعة ديالى / كلية العلوم / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2020 م

توصية رئيس القسم

بناء على التوصيات المتوافرة, أرشح هذه الرسالة للمناقشة.

التوقيع:

الاسم: أ.د. زياد طارق خضير

المرتبة العلمية: استاذ

العنوان: جامعة ديالى / كلية العلوم / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2020 م

## إقرار لجنة المناقشة

نحن أعضاء لجنة المناقشة ادناه نشهد أننا اطلعنا على رسالة الماجستير الموسومة (دراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمترابك نانوي راتنج الايبوكسي – (كرافين – سليكا) الهجين) المقدمة من قبل الطالبة (ضحى صبيح خلف) وقد ناقشنا الطالبة في محتوياتها وكل ماله علاقة بها فوجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء ولاجله وقعنا .

رئيس اللجنة

التوقيع:

الاسم :جاسم محمد منصور

المرتبة العلمية: استاذ مساعد

العنوان: جامعة ديالى / كلية العلوم / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2020 م

عضو اللجنة

التوقيع :

الاسم :زهيرحسين جواد

المرتبة العلمية :أستاذ مساعد

العنوان:جامعة ديالى / كلية التربية الأساسية / قسم العلوم

التاريخ: / / 2020م

عضو اللجنة (المشرف)

التوقيع :

الاسم :نادية محمد جاسم

المرتبة العلمية :أستاذ مساعد

العنوان:جامعة ديالى/كلية العلوم/قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2020م

عضو اللجنة

التوقيع :

الاسم :زينب جميل ناصر

المرتبة العلمية :أستاذ مساعد

العنوان:الجامعة التكنولوجيا/ كلية الهندسة /قسم الاتصالات

التاريخ: / / 2020 م

عضو اللجنة (المشرف)

التوقيع:

الاسم :الفت احمد محمود

المرتبة العلمية:أستاذ مساعد

العنوان :جامعة ديالى /كلية العلوم/قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2020م

مصادقة عمادة كلية العلوم /جامعة ديالى

التوقيع:

الاسم : أ.د.تحسين حسين مبارك

المرتبة العلمية :أستاذ

التاريخ: / / 2020م

## إقرار المقوم العلمي

أقر بتقويم رسالة الماجستير المعنونة (دراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للمترابك النانوي راتنج الأيبوكسي – (كرافين – سليكا) الهجين) للطالبة (ضحى صبيح خلف) علمياً من قبلي وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء

التوقيع:

الاسم: أ.د. زينب رحيم مسلم

المرتبة العلمية: استاذ

العنوان: جامعة بغداد/ كلية العلوم / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2020 م

## إقرار المقوم اللغوي

أقر بتقويم رسالة الماجستير المعنونة (دراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للمترابك النانوي راتنج الايبوكسي – (كرافين – سليكا) الهجين) للطالبة (ضحى صبيح خلف) لغوياً من قبلي وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء

التوقيع:

الاسم: د.عمار عبد الستار محمد

المرتبة العلمية: مدرس

العنوان: جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الانسانية / قسم اللغة العربية

التاريخ: / / 2020 م

## البحوث المنشور

- ❖ Duha. Sabeeh. Kalaf.Olfat.Ahmed.Nadia.Mohamed,"Study the effect of adding silica nanopartical and graphen nanoplates on som mechanical and physical properties of composite",Indian solide state Technology,Vol.63Issue.2,(2020).

## شكر وتقدير

أحمدُ الله عز وجل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وارفع إليه اسمى آيات الحمد والثناء حتى يرضى، واسجد حمداً وشكراً أن من علي بنعمة الصحة والتوفيق إلى طريق العلم والمعرفة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي هذه الأمة وقدوة الأولين والآخرين وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين .

انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ﴾ ومن قول الرسول (صل الله عليه واله وسلم) (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) وإيماناً بفضل الاعتراف بالجمل وتقدير الشكر والامتنان لأصحاب المعروف فإني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم إلى أستاذي الفاضل الدكتورين المشرفين: الاستاذة الدكتورة (لفت احمد ) والدكتورة (نادية محمد ) على رحابة صدرهما وما بذلاه من جهد عظيم وإرشاد ومتابعة وتسهيل كل العقبات خلال مراحل انجاز هذا البحث والتي كانت توجيهاتهما هي الفئام الذي خرجت به هذه الرسالة وأقول لهما بشراً كما قال رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) (إن الحوت في البحر، والطير في السماء ليصلون على معلم الناس الخير) سأثلا المولى عز وجل أن يثيبهما عني وعن كل من يستفيد من هذه الرسالة خير الأجر والجزاء بإذن الله تعالى .

وأود أن اعبر عن أمتناني وشكري الى عمادة كلية العلوم ورئيسة قسم الفيزياء . كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجامعة التكنولوجية كلية الهندسة قسم المواد ومركز



النانو كما أقدم بالشكر لوزارة العلوم والتكنولوجيا مركز الفحوصات المتقدمة وأقدم  
بالشكر الى كل من ساعدني على إتمام هذا البحث وقدم لي العون ومد لي يد المساعدة ونرودني  
بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث، حيث كانوا عوناً لي في بحثي هذا ونورا يضيء الظلمة التي  
كانت تقف أحيانا في طريقي ذكراً منهم (الدكتور زياد طارق (رئيس قسم  
الفيزياء) - . وأقدم بشكري الجزيل الى زملائي وزميلاتي طلبة الدراسات العليا (وفاء عبد  
الستار وآيات محمد وحنين مهدي وسارة محمود وهالة جاسم ولا مرفاح وعلي منهل ومحمد) .

كما أقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من أعانني من طلبة الدراسات العليا وامننى لهم  
مزبدا من التألق والنجاح ، واسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير لخدمة بلدنا العزيز . وفي  
الختام اقدم شكري وعرفاني بالجميل الى افراد اسرتي والى اخي الصغير الدكتور  
عبد الرحمن لما منحوني من رعاية وتشجيع طيلة مدة الدراسة والبحث ومواكبتهم كل حرف  
خط في متن هذه الرسالة داعية من الله عز وجل ان يمدهم بالصحة والعافية .

ضحى

## الأهداء

إذا كان الإهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء فالإهداء

إلى.. ربي وخالقي ومن له أركعُ.

### الله جل جلاله

إلى .. من بلغ الرسالة وأدى الأمانة .. ونصح الأمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين.

### نبينا محمد صل الله عليه واله وسلم

إلى .. الشعب المقهور والمظلوم .. إلى مشاعر الألم والحزن المرسومة على الوجوه .. إلى الأرض التي سكبت دماً .. إلى أرض أجدادي وآبائي.

### بلدي العراق

إلى .. من نذرت عمرها في أداء رسالة.. صنعتها من أوراق الصبر.. وطرزتها في ظلام الدهر .. على سراج الأمل.. بلا فتور أو كلل.. رسالة تعلم العطاء كيف يكون العطاء.. وتعلم الوفاء كيف يكون الوفاء.. إليك أُمي أهدي هذه الرسالة.. وشتان بين رسالة ورسالة.. جزاك الله خيراً.. وأمد في عمرك بالصالحات.. فأنت زهرة الحياة ونورها.

### أُمي الحبيبة

إلى .. من كلفه الله بالهبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل أسمه بكل افتخار .. أرجو من الله أن يسكنه فسيح جناته.. إلى .. روحاً سكنت التراب ومازالت معي.

### والدي العزيز

إلى .. من أرفع رأسي عالياً مفتخراً بهم.. إلى أعلى وأثمن كنز أمتلكه.. إلى من بوجودهم اكتسب قوة ومحبة لا حدود لها.. إلى من عرفت معهم معنى الحياة.. وان كان حبر قلّمي لا يستطيع التعبير عن مشاعري نحوهم.. فمشاعري أكبر من أن اسطرها على الورق.. ولكن لاملك إلا أن أدعوا الله عز وجل ان يبقيهم ذخراً لي وان لا يحرمني منهم.

### اختي واخوتي

إلى ... من أرى فيهم حلاوة النجاح ..... وفي ابتسامتهم تزول الهموم والصعاب .....

إلى ... مستقبلي ومن يحمل أفكارى بناتي :

### لارا ويارا

إلى.. رفيق دربي في هذه الحياة.. إلى من تطلع لنجاحي بنظرات الامل

### زوجي

# الخلاصة

تم في هذا البحث دراسة تأثير اضافة دقائق السليكا النانوية وصفائح الكرافين النانوية على الخواص الميكانيكية والحرارية والكهربائية الى مادة الايبوكسي بوصفها مادة رابطة. وقد تم استعمال طريقة الصب اليدوي لتصنيع متراكبات من الايبوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية وصفائح الكرافين النانوية وبنسب وزنية مختلفة (0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1%) وتم إجراء الفحوصات الميكانيكية المتمثلة بفحص الصلادة والصدمة والانحناء والفحوصات الحرارية المتمثلة بالتوصيلية الحرارية ودرجة الانتقال الزجاجي والتوصيلية الكهربائية المتناوبة والمجهر الالكتروني الماسح .

حيث أظهرت نتائج فحص الصلادة أن صلادة الايبوكسي النقي تزداد بزيادة النسب الوزنية لدقائق السليكا النانوية وصفائح الكرافين النانوية حيث بلغت اعلى قيمة للصلادة عند النسبة الوزنية (1%) وأظهرت نتائج فحص الصدمة زيادة ملحوظة في مقاومة الصدمة عند التدعيم بدقائق السليكا النانوية وصفائح الكرافين النانوية مما عليه في الايبوكسي النقي حيث بلغت اعلى قيمة لمقاومة الصدمة عند النسبة الوزنية (1%). وأظهرت نتائج فحص الانحناء أن معامل الانحناء للايبوكسي تزداد بزيادة النسب الوزنية لدقائق السليكا النانوية وصفائح الكرافين حيث تبلغ اعلى قيمة عند النسبة الوزنية (0.8%).

أظهرت نتائج التوصيل الحراري أن قيم التوصيل الحراري تزداد بزيادة النسب الوزنية المضافة للايبوكسي. وأظهرت نتائج فحص المسعر الحراري (DCS) أن درجة الانتقال الزجاجي للايبوكسي النقي تبدأ بالزيادة تدريجياً عند اضافة مواد التدعيم (دقائق السليكا النانوية وصفائح الكرافين النانوية) حيث تبلغ اعلى قيمة عند النسبة الوزنية (0.8%).

أظهرت نتائج الفحص الكهربائي زيادة التوصيلية الكهربائية المتناوبة للايبوكسي النقي بزيادة النسب الوزنية لمواد التدعيم (دقائق السليكا النانوية وصفائح الكرافين النانوية) وزيادة التردد. وأظهرت نتائج فحص SEM تحسن مقاومة الخدوش والصلابة للمترابكات النانوية وبالتالي تحسن في العديد من الخواص الميكانيكية عند اضافة دقائق السليكا النانوية وصفائح الكرافين النانوي.

## المحتويات

الصفحة	الموضوع	التسلسل
	الخلاصة	1
I-IV	المحتويات	2
V -VI	قائمة الرموز	3
VII	قائمة المختصرات	4
VII	قائمة الجداول	5
IX - XI	قائمة الاشكال	6

### الفصل الأول : ( المقدمة والدراسات السابقة )

الصفحة	الموضوع	التسلسل
1	(Introduction)	المقدمة (1-1)
1	(Polymers)	البوليمرات (2-1)
2	(Classification of polymers)	تصنيف البوليمرات (1-2-1)
4	(Epoxy Resine)	راتنجات الايبوكسي (2-2-1)
5	(Nanomaterails)	المواد النانوية (3-1)
6	(Classification nanomaterails)	تصنيف المواد النانوية (1-3-1)
6	(One dimension nanomaterials)	مواد نانوية أحادية الابعاد (1-1-3-1)
6	(Two dimension nanomaterials)	مواد نانوية ثنائية الابعاد (2-1-3-1)
7	(Three dimension nanomaterials)	مواد نانوية ثلاثية الابعاد (4-1-3-1)
7	(Zero dimension nanomaterials)	مواد نانوية صفرية الابعاد (5-1-3-1)
7	(Graphene nanoplateles)	صفائح الكرافين النانوية (2-3-1)
8	(Applications Graphene)	تطبيقات الكرافين (1-2-3-1)
9	(Graphene defects)	عيوب الكرافين (2-2-3-1)
9	(Silica nanoparticles)	جسيمات السليكا النانوية (3-3-1)
10	(Literatures review)	الدراسات السابقة (4-1)
12	(Aim of the work )	الهدف من الدراسة (5-1)

الفصل الثاني: (الجزء النظري)

13	(Introduction)	المقدمة	(1-2)
13	(Composite materials)	المواد المترابطة	(2-2)
13	(Composites Material Components)	مكونات المواد المترابطة	(3-2)
13	(Matrix Material)	المادة الاساس	(1-3-2)
14	(Reinforcement Material)	مواد التدعيم	(2-3-2)
17	(Hybrid composites)	المترابطة الهجينة	(4-2)
18	(Mechanical Properties)	الخصائص الميكانيكية	(5-2)
19	(Hardness Test)	اختبار الصلادة	(1-5-2)
20	(Impact Test)	اختبار الصدمة	(2-5-2)
22	(Bending Test)	اختبار الانحناء	(3-5-2)
24	(Thermal properties)	الخصائص الحرارية	(6-2)
24	(Glass Transition Temperature)	درجة الانتقال الزجاجي	(1-6-2)
25	(Thermal conductivity)	التوصيلية الحرارية	(2-6-2)
27	(Dielectric properties)	الخصائص الكهربائية (العزلية)	(7-2)
30	(Scanning electron microscopy)	المجهر الإلكتروني الماسح	(8-2)

الفصل الثالث: (الجزء العملي )

31	(Introduction)	المقدمة	(1-3)
32	(Used material)	المواد المستخدمة	(2-3)
32	(Matrix Materail)	مادة الأساس	(1-2-3)
32	(Reinforcement Material)	مواد التدعيم	(2-2-3)
34	(The Equipment used and specimens preparation)	الاجهزة المستخدمة وطريقة تحضير العينات	(3-3)
34	(The Equipment used)	الاجهزة المستخدمة	(1-3-3)
36	(Specimens preparation)	تحضير العينات	(4-3)
37		عينات اختبار الانحناء	(5-3)
37		عينات اختبار الصلادة	(6-3)
38		عينات اختبار الصدمة	(7-3)
38		عينات اختبار التوصيل الحراري	(8-3)
39		عينات اختبار التحول الزجاجي	(9-3)
39		عينات اختبار التوصيلية الكهربائية	(10-3)
40	(Equipevice used test)	الاجهزة المستعملة في الاختبارات	(11-3)
40	(Hardnees test device)	جهاز اختبار الصلادة	(1-11-3)
41	(Impact test device)	جهاز اختبار الصدمة	(2-11-3)
41	(Bending test device)	جهاز اختبار الانحناء	(3-11-3)
42	(Thermal conductivitytесе device)	جهاز اختبار التوصيلية الحرارية	(4-11-3)
43	(Glass-Transition Temperature)	جهاز اختبار درجة الانتقال الزجاجي	(5-11-3)
44	(Electrical test device)	جهاز اختبار الفحوصات الكهربائية العزلية	(6-11-3)
44	(Scanning electrone microscopy)	جهاز المجهر الالكتروني الماسح	(7-11-3)

الفصل الرابع: (النتائج والمناقشة)		
45	(Introduction)	المقدمة (1-4)
45	(Mechanical properties)	الخصائص الميكانيكية (2-4)
45	(Hardness test)	اختبار الصلادة (1-2-4)
47	(Impact test)	اختبار الصدمة (2-2-4)
50	(Bending test )	اختبار الانحناء (3-2-4)
55	(Thermalproperties)	الخصائص الحرارية (3-4)
55	(Thermalconductiv)	التوصيلية الحرارية (1-3-4)
58	(Glass-Transition Temperature)	درجة الانتقال الزجاجي (2-3-4)
66	(Electrical Conductivity)	التوصيلية الكهربائية المتناوبة (4-4)
69	(Scanning electrone microscopy)	المجهر الإلكتروني الماسح (5-4)
77	(Conclusions)	الاستنتاجات (6-4)
79	(Future Recommendations)	المشاريع المستقبلية (7-4)

## قائمة الرموز

الوحدة	المعنى	الرمز
Kg /m <sup>2</sup>	متانة الصدمة	L.S
J	طاقة الكسر	U
m <sup>2</sup>	مساحة المقطع	A
Kg-	كتلة الثقل	M
m/sec <sup>2</sup>	التعجيل الارضي	G
m	مسافة السقوط	H
N/.m <sup>2</sup>	اجهاد الثني	$\sigma_{max}$
N	الحمل	F
mm	المسافة بين المساند	S
mm	عرض العينة	B
mm	سمك العينة	D
-	أعظم انفعال ثني	E <sub>max</sub>
mm	الانحناء	D
mm <sup>4</sup>	عزم الانحناء الهندسي	I
-	معامل الثني	EB
-	ميل الجزء الخطي من منحنى (الانحراف – الحمل)	M
-	درجة حرارة الانتقال الزجاجي	T <sub>g</sub>
A	التيار الكهربائي المار في ملف المسخن	I
°C	درجة الانتقال الزجاجي	T <sub>g</sub>
g/mol	معدل الوزن الجزيئي	M <sub>w</sub>
J/S	الحرارة المنتقلة	Q
W/m.k	معامل التوصيل الحراري	K
W/m <sup>2</sup> .k	كمية الطاقة الحرارية المارة عبر وحدة مساحة مادة القرص لكل ثانية	E
°C	تمثل درجة حرارة القرص (A,B and C) على التوالي	T <sub>A</sub> ,T <sub>B</sub> , T <sub>C</sub>



الوحدة	المعنى	الرمز
M	نصف قطر القرص	R
coulomb	الشحنة الكهربائية المخزونة	q
Volt	الفولتية عبر اللوحين الموصلين	v
Farad	السعة	C
S/m	التوصيلية الكهربائية للمادة	$\sigma$
S/m	التوصيلية الكهربائية المستمرة للمادة	$\sigma_{a.c}$
S/m	التوصيلية الكهربائية المتناوبة للمادة	$\sigma_{d.c}$
-	ثابت العزل الكهربائي	$\epsilon'_r$
-	مقياس الفقد في العوازل	$\epsilon''$
Hz	التردد الزاوي	$\omega$
Farad	السعة بوجود الفراغ	$C_0$
Farad	السعة بوجود المادة العازلة	'C
Farad/m	سماحية المادة العازلة	$\epsilon$
Farad/m	سماحية الفراغ	$\epsilon_0$
-	ظل زاوية الفقد	Tan $\delta$

## قائمة المختصرات

المختصر	المعنى
EP	راتنجات الايبوكسي
GNP	طبقات الكرافين النانوية
SiO <sub>2</sub>	ثنائي اوكسيد السليكون (السليكا النانوية)
D <sub>p</sub>	درجة البلمرة
PMC	المتراكبات البوليمرية
MMC	المتراكبات المعدنية
CMC	المتراكبات السيراميكية
DSC	المسعر الحراري التفاضلي
T.S	متانة الشد
Y <sub>m</sub>	معامل يونك
E <sub>b</sub>	الاستطالة حد الكسر

## قائمة الجداول

الصفحة	العنوان	الجدول
19	طرق اختبار الصلادة	(1-2)
32	بعض الخصائص الفيزيائية للايبوكسي	(1-3)
32	بعض خصائص الكرافين النانوية	(2-3)
33	بعض خصائص السليكا النانوية	(3-3)
46	قيم الصلادة للايبوكسي المدعمة بالسليكا النانوية والكرافين النانوي	(1-4)
48	قيم مقاومة الصدمة للايبوكسي المدعمة بالسليكا النانوية والكرافين النانوي	(2-4)
51	قيم معامل الانحناء للايبوكسي المدعمة بالسليكا النانوية والكرافين النانوي	(3-4)
53	قيم معامل يونغ للايبوكسي المدعم بالسليكا النانوية والكرافين النانوي	(4-4)
56	قيم التوصيلية الحرارية للايبوكسي المدعم بالسليكا النانوية والكرافين النانوي	(5-4)
58	قيم درجة الانتقال الزجاجي للايبوكسي المدعم بالسليكا النانوية والكرافين النانوي	(6-4)
66	قيم التوصيلية الكهربائية المتناوبة للايبوكسي المدعم بالسليكا النانوية	(7-4)
66	قيم التوصيلية الكهربائية المتناوبة للايبوكسي المدعم بالكرافين النانوي	(8-4)
67	قيم التوصيلية الكهربائية المتناوبة المدعم بالسليكا النانوية والكرافين النانوية	(9-4)

## قائمة الاشكال

الصفحة	العنوان	الشكل
2	الانواع الثلاثة لتراكيب السلاسل البوليمرية	(1-1)
5	الاوكسيران (Oxiran)	(2-1)
6	(a) الاسلاك النانوية (b) ا نابيب الكربون النانوية	(3-1)
7	صفائح الكرافين النانوية	(4-1)
8	فجوة الطاقة للكرافين حيث يدل على أنه مادة موصلة بالمقارنة مع مادة شبه موصلة	(5-1)
15	انواع مواد التدعيم	(1-2)
20	مخطط اختبار صلادة التحمل لشور	(2-2)
24	عينة اختبار الانحناء ثلاثي النقط	(3-2)
25	العلاقة بين درجة حرارة التحول الزجاجي والوزن الجزيئي للبوليمر	(4-2)
27	مخطط لجهاز قياس التوصيلية الحرارية (قرص لي)	(5-2)
30	مخطط المجهر الالكتروني الماسح	(6-2)
31	خطوات البحث بمراحله المختلفة	(1-3)
32	الكرافين النانوي	(2-3)
33	دقائق السليكا النانوية	(3-3)
34	الميزان الالكتروني الحساس	(4-3)
35	الخلاط المغناطيسي	(5-3)
35	جهاز الموجات فوق الصوتية	(6-3)
36	ال قالب المستخدم	(7-3)
37	عينات اختبار الانحناء	(8-3)
38	عينات اختبار الصلادة	(9-3)
38	عينات اختبار الصدمة	(10-3)
39	عينات اختبار التوصيلية الحرارية	(11-3)
39	عينات التحول الزجاجي	(12-3)
40	عينات التوصيلية الكهربائية	(13-3)
40	جهاز اختبار الصلادة	(14-3)
41	جهاز اختبار الصدمة	(15-3)
42	جهاز اختبار الانحناء	(16-3)
42	جهاز اختبار التوصيلية الحرارية قرص لي	(17-3)
43	جهاز اختبار الانتقال الزجاجي	(18-3)
44	جهاز اختبار التوصيلية الكهربائية	(19-3)
44	جهاز المجهر الالكتروني الماسح	(20-3)

46	قيم الصلادة للايوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية	(1-4)
47	قيم الصلادة للايوكسي المدعم بالكرافين النانوي	(2-4)
47	قيم الصلادة للايوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية و الكرافين النانوي	(3-4)
49	قيم مقاومة الصدمة للايوكسي المدعمة بدقائق السليكا النانوية	(4-4)
49	قيم مقاومة الصدمة للايوكسي المدعم بالكرافين النانوية	(5-4)
50	قيم مقاومة الصدمة للايوكسي المدعم بالكرافين النانوية والسليكا النانوية	(6-4)
51	قيم معامل الانحناء للايوكسي المدعم بالسليكا النانوية	(7-4)
52	قيم معامل الانحناء للايوكسي المدعم بالكرافين النانوية	(8-4)
52	قيم معامل الانحناء للايوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية والكرافين النانوية	(9-4)
53	معامل يونك الانحنائي للايوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية	(10-4)
54	قيم معامل يونك الانحنائي للايوكسي المدعم بالكرافين النانوي	(11-4)
54	قيم معامل يونك الانحنائي للايوكسي المدعم بالسليكا النانوية والكرافين النانوي	(12-4)
56	قيم التوصيلية الحرارية للايوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية	(13-4)
57	قيم التوصيلية الحرارية للايوكسي المدعم بالكرافين النانوية	(14-4)
57	قيم التوصيلية الحرارية للايوكسي المدعم بالسليكا النانوية والكرافين النانوي	(15-4)
59	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي النقي	(16-4)
59	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> 0.1wt%) النانوية	(17-4)
59	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> 0.2wt%) النانوية	(18-4)
60	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> 0.4wt%) النانوية	(19-4)
60	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> 0.6wt%) النانوية	(20-4)
60	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> 0.8wt%) النانوية	(21-4)
61	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> 1wt%) النانوية	(22-4)
61	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (GNP0.1wt%) النانوية	(23-4)
61	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (GNP 0.2wt%) النانوية	(24-4)
62	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (GNP 0.4wt%) النانوية	(25-4)
62	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (GNP 0.6wt%) النانوية	(26-4)
62	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (GNP 0.8wt%) النانوية	(27-4)
63	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (GNP 1wt%) النانوية	(28-4)
63	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> +GNP 0.1wt%) النانوية	(29-4)
63	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> +GNP 0.2wt%) النانوية	(30-4)
64	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> +GNP 0.4wt%) النانوية	(31-4)
64	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> +GNP 0.6wt%) النانوية	(32-4)
64	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> +GNP 0.8wt%) النانوية	(33-4)
65	مخطط (DSC) الحراري للايوكسي المدعم (SiO <sub>2</sub> +GNP1wt%) النانوية	(34-3)
66	قيم التوصيلية الكهربائية المتناوبة للايوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية	(35-4)

67	قيم التوصيلية الكهربائية المتناوبة للايبوكسي المدعم بالكرافين النانوية	(36-4)
68	قيم التوصيلية الكهربائية المتناوبة للايبوكسي النقي المدعم بالسليكا النانوية و الكرافين النانوية	(37-4)
69	يوضح سطح الكسر الهش للايبوكسي النقي	(38-4)
70	يوضح سطح الكسر للايبوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية بنسبة وزنية (0.1wt%)	(39-4)
71	يوضح سطح الكسر للايبوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية للنسبة الوزنية (0.8wt%)	(40-4)
72	يوضح سطح الكسر للايبوكسي المدعم بالكرافين النانوي للنسبة الوزنية (0.1wt%)	(41-4)
73	يوضح سطح الكسر للايبوكسي المدعم بالكرافين النانوي للنسبة الوزنية (0.8wt%)	(42-4)
74	يوضح سطح الكسر للايبوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية و الكرافين النانوي للنسبة (0.1wt%)	(43-4)
75	يوضح سطح الكسر للايبوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية و الكرافين النانوية للنسبة (0.8wt%)	(44-4)



# الفصل الأول

المقدمة والدراسات السابقة



## (1-1) المقدمة

## Introduction


لقد تطور علم البوليمرات تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأصبح يدخل في العديد من تفاصيل الحياة اليومية وحل محل العديد من المواد التقليدية في شتى المجالات، إذ أثبتت أهميتها في العديد من الاستعمالات التي تعود إلى خصائصها الكيميائية والميكانيكية التي جعلتها تتنافس المواد التقليدية المستعملة، ولم تظهر هذه الصفات المميزة لها إلا في بداية القرن العشرين إذ شهد العالم بداية التطورات التكنولوجية على يد العالم (Staudinger) في عام (1920) وهو أول من وضع اللبنة الأساسية لعلم البوليمر وذلك بأقتراحه فرضية الجزيئات الكبيرة، واستمرت البحوث والدراسات على تلك المواد وخصوصاً خلال الحرب العالمية الثانية بشكل مكثف وسريع، إذ بدأت الدول تتنافس في إنتاج العديد من أنواع البوليمرات الصناعية والمتراكبات المحضرة منها [1]. إن التطور السريع في تكنولوجيا البوليمرات يعود إلى الخصائص الميكانيكية والفيزيائية المميزة لها وبسبب إمكانية التحوير والتحكم بتلك الخصائص وكذلك الحاجة الماسة إلى بدائل لها خواص تكنولوجية مميزة أفضل من بعض المواد التقليدية، إذ دخلت في العديد من التطبيقات العملية وخصوصاً في التطبيقات الكهربائية مما جعل دراسة خواصها الكهربائية من أكثر المجالات الحيوية، إذ استعملت قابلية عزلها الكهربائي العالي في حماية التيارات الكهربائية في الموصلات من التسرب، وحماية المجالات العالية من الانهيار، ودخلت هذه المواد ضمن المواد شبه الموصلة والموصلة. كما استعملت البوليمرات في البصريات لصنع العدسات لأحدث الأجهزة البصرية، واستعملت في تغطية الصفائح المعدنية لتقليل من انعكاسية الضوء الساقط ومنع التآكل للمعادن. ونتيجة لهذا التطور الصناعي والتكنولوجي ظهرت الحاجة لإيجاد مواد بديلة ذات مواصفات عالية ونوعية عالية من حيث الكلفة وخفة الوزن والخصائص الأخرى بصورة عامة لاعتمادها في التطبيقات الصناعية المتعددة والمدنية والعسكرية ابتداءً من لعب الأطفال وصولاً إلى هياكل الطائرات والسفن وغيرها [2، 1].

## (2-1) البوليمرات

## Polymers

إن كلمة بوليمر (Polymer) لها أصل لاتيني تتكون من مقطعين وهما (Poly) وتعني متعدد وكلمة (Mer) وتعني الجزء أو الوحدة لذا فإن كلمة (Polymer) لغويًا تعني متعدد الوحدات، وعادة ما تعرف البوليمرات بأنها مركبات كيميائية عملاقة مكونة من وحدات بنائية بسيطة يطلق عليها اسم (Monomers) وتتكرر عدة مرات وترتبط الوحدات بعضها ببعض بأواصر كيميائية مكونة سلاسل جزيئية طويلة، وقد تكون ذات أشكال مختلفة (خطية أو متفرعة أو متشابكة) [3، 4]. والشكل (1-1) يوضح الأنواع الثلاثة لتراكيب السلاسل البوليمرية [5].





الشكل (1-1): الانواع الثلاثة لتراكيب السلاسل البوليمرية [5].

كما تدعى عملية ربط وحدات المونمر مع بعضها البعض بعملية البلمرة. واستناداً إلى توصيات الاتحاد العالمي للكيمياء التطبيقية قسمت تفاعلات البلمرة إلى نوعين [6].

a- بلمرة الإضافة (بلمرة التفاعل المتسلسل) (Addition Polymerization): يتضمن هذا النوع من البلمرة إضافة الوحدات التركيبية (Monomers) إلى بعضها البعض بصورة متتالية وبدون نواتج عرضية.

b- بلمرة التكثيف (بلمرة التفاعل الخطوي) (Condensation Polymerization) يتضمن هذا النوع من البلمرة تفاعلات تكثيف متتالية بين المجاميع الوظيفية إذ تكون التفاعلات مصحوبة بنواتج ثانوية.

ومن الجدير بالذكر أنّ البوليمرات ذات درجة البلمرة الكبيرة يمكن أنّ تعرف بالبوليمرات ذات الوزن الجزيئي العالي، أما البوليمرات ذات درجة البلمرة القليلة فتعرف بالبوليمرات ذات الوزن الجزيئي الواطئ [7].

## Classification of Polymers

## (1-2 -1) تصنيف البوليمرات

تصنف البوليمرات بالاعتماد على خواصها التكنولوجية واستعمالاتها العملية الى الاصناف

الآتية:

**Thermoplastic Polymers****a- البوليمرات المطاوعة للحرارة**

تعرف بأنها بوليمرات ذات سلاسل طويلة وبتفرعات صغيرة او قد تكون ذات سلاسل خطية، وترتبط السلاسل الطويلة ذات الجزيئات المتشابهة معاً بواسطة قوى ضعيفة ثانوية هي قوى فاندرفالز [8]. عند تسليط حرارة على هذا النوع تتحول الى منصهرات وعند اقتراب درجة الحرارة من درجة الانتقال الزجاجي تصبح مرنة، أما عند درجات الحرارة العالية فإن الاواصر الثانوية بين السلاسل تتكسر بسهولة اكبر وتكون المادة بشكل منصهر لزج وتعود الى حالتها الصلبة مرة اخرى عند التبريد وتستغل هذه الخاصية في عمليات تصنيع البلاستيك والالياف الصناعية وأن دورة التليين (Softening) بواسطة الحرارة والتصلب اثناء التبريد يمكن تكرارها بشكل غير محدد [9،10]. تتغير خصائص هذه البوليمرات عندما يتم تغير طول السلسلة المنفردة او تغير شكلها وذلك بوضع تفرعات من الجزيئات المتجمعة او المجاميع الجانبية عليها مما يؤدي الى تغير في متانة الاواصر ضمن السلاسل وكذلك تغير في متانة الاواصر مابين السلاسل ومثال على هذه البوليمرات هو بولي اثلين (PE) وبولي بروبيلين (PP) وبولي ستايرين (PS) وبولي كلوريد الفينيل (PVC).

وتمتاز البوليمرات المطاوعة للحرارة بالخصائص الآتية [11].

a- تكون ذات صلادة عالية.

b- ذات مقاومة عالية لاجهادات الكسر.

c- ذات قابلية للتمدد والاستطالة.

d- تكون عادة غير موحدة الخواص (Anisotropic) اي مختلفة اعتماداً على الظروف في اثناء عملية الصب (Solidification).

**Thermoset Polymers****b- البوليمرات المتصلدة حرارياً**

تعرف البوليمرات المتصلدة حرارياً بأنها راتنجات سائلة. اذ تظهر عليها العديد من التغيرات الكيميائية عند تسخينها فتنشأ فيها السلاسل البوليمرية وتصبح هذه البوليمرات بعد معاملتها الحرارية غير قابلة للأنصهار وريئة التوصيل للحرارة والكهربائية وتتحول الى مواد صلبة اكثر هشاشة من البوليمرات المطاوعة للحرارة بواسطة التشابك الكيميائي (Crosslinking Chemical) الذي يؤدي الى تكوين شبكة مترابطة بقوة ثلاثية الابعاد من السلاسل البوليمرية [9،10]. ولا يمكن إعادة تشكيل هذه البوليمرات بعد عملية التفاعل الابتدائي إذ بزيادة درجة الحرارة سوف تنفحم (Chor) ويحدث

لها تحلل ومن أمثلتها راتنجات الايبوكسي وراتنجات البولي استر. وتتميز هذه المواد بالاتي [11].

- a- أنها ذات استقرار حراري عالي ويعود سبب ذلك الى ان الجزيئات ذات ربط تشابكي كثيف.
- b- تكون غير بلورية وذات درجة انتقال زجاجي عالي.
- c- تتميز بالجساءة (Stiffness) والقوة (Strength).
- d- تكون مقاومة جيدة للزحف.
- e- تمتاز بخصائص كهربائية عالية وعزل حراري عالي (خصائص عزلية عالية).
- f- انها لاتذوب في جميع المذيبات ولكنها تميل الى الانتفاخ في المذيبات القوية.

## Elastomer polymer

## c- البوليمرات المرنة مطاطيا

تتكون هذه البوليمرات من سلاسل جزيئية خطية مع وجود تشابك قليل في السلاسل، كما تمتلك هذه المواد معدلات انفعال عالية عندما يسلط عليها إجهاد وبامكانها استرجاع ابعادها الاصلية عند زوال الاجهاد المسلط عليها، إنَّ قابلية هذا النوع من البوليمرات لظهور صفات المرونة يعتمد على مرونة الجزيئات ذات السلاسل الطويلة الموجودة في وضعيات ملتفة على بعضها بصورة عشوائية ليكون معدل المسافة بين نهايتي جزيئة البوليمريكون اقل بكثير من المسافة عندما تكون الجزيئة في الوضعية الممتدة، ومثال عليها المطاط الطبيعي [9،10]. ومن اهم مايميزها [11].


a- انها تملك درجة انتقال زجاجي (Tg) واطنة.

b- تكون جزيئات هذه المواد ذات التواء عال جداً

## Epoxy Resins

## (2-2-1) راتنجات الايبوكسي

الايبوكسي كلمة اغريقية تتكون من مقطعين (EP) وتعني بين و (oxy) وتعني اوكسجين وهي مادة بوليمرية متصلدة حراريا يحتوي الايبوكسي على مجموعة واحدة او اكثر من مجموعة الايبوكسايد (Epoxyde) الذي يمثل الوحدة الاساس لراتنجات الايبوكسي وأبسط صيغة له هو الاوكسجيران (Oxcirane) اذ يمثل مركبا حلقي يتكون من ذرة اوكسجين مرتبطة بذرتي كاربون مع بعضها كما موضح في الشكل (2-1).



شكل (2-1): الاوكسيران (Oxiran) [12]

من أهم خواص راتنجات الايبوكسي [12].

1- يمتلك مقاومة كيميائية جيدة.

2- امتلاكه مقاومة كهربائية والصلادة العالية مما يجعله مفضلا في صناعة الاغطية لحماية الحاويات المعدنية.

3- يمتلك خصائص تلاحقية فريدة بسبب التركيب الكيميائي لراتنج الايبوكسي وخاصة مجاميع البولي اثيرات التي تعد اساس راتنجات الايبوكسي.

4- تتفاعل راتنجات الايبوكسي مع المصلدات في اثناء المعالجة (Curing) ويكون هذا التفاعل غير مصحوب بانبعثات الماء او تحرر اي منتجات ثانوية مما يجعل التقلص في الحجم قليل ا و اقل من (2%) وبالتالي يكتسب الراتنج قوة وخصائص ميكانيكية عالية.

## Nanomaterials

## (3-1) المواد النانوية


يمكن تعريف المواد النانوية على أنها المواد التي تتراوح مقاييس أحد أبعادها أو أبعاد حبيباتها الداخلية بين (1-100nm) وقد ادى صغر احجام تلك المواد الى أنّ تسلك سلوكا يختلف عن المواد التقليدية كبيرة الحجم التي تزيد ابعادها عن (1-100nm) إذ تتوفر فيها صفات وخصال شديدة التميز لايمكن أن تكون مجتمعة في المواد التقليدية والمواد النانوية هي مواد البناء الأساسية للقرن الحادي والعشرين والركن المهم في تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين (تكنولوجيا النانو وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية) التي تعد مقياسا لتقدم حضارة الامم وموشر لنهضتها

وتختلف المواد النانوية من ناحية المصدر اذ تختلف باختلاف نسبها كأن تكون مواد عضوية او غير عضوية او مواد طبيعية او مصنعة هذا وتعد جميع المواد الهندسية المعروفة مثل العناصر الفلزية وسبائكها وأشبه الموصلات والاكاسيد والمعادن مواد نانوية من مصادر طبيعية ومصنعة [13].

### Classification of Nanomaterials (1-3-1) تصنيف المواد النانوية

#### One Dimension Nanomaterials (1-3-1-1) مواد نانوية أحادية الأبعاد

هي المواد التي تمتلك على الأقل بعد واحد في المقياس النانوي أي أن أحد أبعادها يقل عن (100nm) وسميت هذه المواد بالمواد النانوية أحادية الأبعاد ومن أنواعها اسلاك ذات اقطار صغيرة جدا اذ ان نسبة طولها الى عرضها تزيد عن (1000) مرة لذا فهي يمكن ان تكون ضمن المواد ذات البعد الواحد وكذلك الانابيب النانوية هي تجمع عدد كبير من الخواص الميكانيكية والكيميائية والفيزيائية غير المألوفة وكذلك خواص مميزة مثل القدرة على التوصيل الكهربائي الفائق والحراري أصبحت تدخل الاسلاك والانابيب النانوية في تصنيع مكونات الخلايا الشمسية والشرائح الالكترونية واجهزة الاستشعار عن بعد والاجهزة الالكترونية الدقيقة كما يظهر في الشكل (1-3) اسلاك الكربون النانوية وانابيب الكربون النانوية [14].



الشكل (1-3): الاسلاك النانوية (a) انابيب الكربون النانوية (b) [14,15].

#### Two dimension nanomaterials(2D) (2-1-3-1) المواد النانوية ثنائية الأبعاد

هي المواد التي تمتلك في المقياس النانوي وتعد الاغشية الرقيقة نموذج مهم لتلك الفئة من المواد ومثل المواد النانوية المستخدمة في طلاء الاسطح [15].

## (3-1-3-1) المواد النانوية ثلاثية الابعاد

**Three dimension nanomaterials (3D)**

هي تلك المواد التي تمتلك ثلاث ابعاد في المقياس النانوي وتشمل مساحيق الفلزات والمواد السيراميكية فائقة النعومة وان هذا النوع من المواد النانوية سواء كانت على هيئة مساحيق او حبيبات تنصدر قائمة الانتاج العالمي من المواد النانوية ولذلك لتعدد استخداماتها في المجالات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة [13].


## (4-1-3-1) المواد النانوية الصفرية الابعاد

**Zero dimension nanomaterial (0D)**

هي المواد التي تكون جميع ابعادها في مقياس النانو [15,16].


**Graphene Nanoplatelets****(2-3-1) صفائح الكرافين النانوية**

الكرافين هو صفيحة رقيقة من ذرات الكربون المترابطة بسمك ذرة كربون واحدة وترتبط هذه الذرات مع بعضها البعض بروابط سداسية وهو الشكل المميز لخلايا النحل إنَّ هذا الشكل الفريد يجعل خلايا الكرافين ذات صلابة استثنائية مميزة وتمتلك سمكا صغيرا ومساحة سطحية عالية إنَّ الكرافين هو اقوى مادة مكتشفة على سطح الارض حتى الان يعد الكرافين اقوى اربع مرات من الماس واقوى 300 مرة من الفولاذ [17]. وبالإضافة الى صلابة الكرافين وقوته فانه يتمتع بخواص توصيلية حرارية وكهربائية وذلك لأنَّ الكرافين مادة ذات بعدين كما في الشكل (8-1) وعليه فإنَّ الاعاقة التي تتعرض لها الالكترونات اقل بكثير من تلك التي نجدها في المواد ذات الابعاد الثلاثية لذلك نجد الكرافين يمتلك توصيلية كهربائية وحرارية عالية جدا وباقل قدر من المقاومة كما انه موصل ممتاز للصوت [18].



شكل (4-1): صفائح الكرافين النانوية

في عام 2010 نال كل من (Andre Geim) و (Konstantin) (Novoselove) جائزة نوبل على تحضيرهما لهذه المادة إذ تمكن في نهاية عدد من التجارب من استخلاص رقائق من الكربون بسمك يعادل ذرة واحدة ومن خلال اكتشاف الكرافين ظهرت خصائص مميزة غير مالوفة إذ تبين أنه مادة موصلة ومثالية في مجال الصناعة كما ان مقاومته الميكانيكية تبشر بأن الكرافين هو مادة فائقة الصلابة [19].



شكل (1-5): فجوة الطاقة للكرافين حيث يدل على أنه مادة موصلة بالمقارنة مع مادة شبه موصلة [19].

## Graphene Application

### (1-2-3-1) تطبيقات الكرافين

إن من أهم استعمالات الكرافين، ما يأتي:

- 1- يمكن ان يستعمل في مجال الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية الدقيقة التي تحول أشعة الشمس والطاقة الحرارية الى تيار كهربائي .
- 2- يستعمل في الاتصالات وصناعة الهواتف النقالة المستقبلية و أجهزة التسجيل الصوتية والمعالجات الرقمية
- 3- يدخل في تصنيع الخلايا الكهربائية والمفاتيح الكهربائية الدقيقة جدا وشاشات اللمس.
- 4- يدخل في صناعة المركبات وصناعة الطائرات والسيارات والاقمار الصناعية.
- 5- يمكن ان يستعمل حديثا في سد الفراغات في المواد النانوية وتقانة النانو.

6- يستعمل في صنع مجسات الغاز والالكترونيات ذات المرونة العالية (الاجهزة القابلة للطي).

7- يمكن ان يستعمل الكرافين في تطوير بعض المواد البلاستيكية.

ويظهر أن تطبيقات الكرافين سوف تمتد الى تقنيات اخرى كالاتصالات والتصوير والكشف الموجي والكشف عن الاسلحة والبايولوجيا للكشف عن متتاليات الحمض النووي وذلك لانه جميع هذه التطبيقات تحتاج الى سرعة فائقة في المعالجات [20,21].

## Graphene Defects

### (1-2-3-2) عيوب الكرافين

يتضح مما سبق أن للكرافين توصيلية كهربائية عالية جدا تتيح لها معالجة بيانات بمعدل عال جدا يتجاوز (400 GHz/sec) في حال تم استخدامها كرقائق نبائطية (Electronic Devices) ولكن افتقارها الى فجوة طاقة عملية يحول دون استعمالها في اجهزة المعالجات الرقمية (Logic) والتي اساس عملها (0,1)(Off,On) اي قطع التيار الكهربائي [22,23].

## Silica nanoparticles

### (1-3-3) دقائق السليكا النانوية

هي ثاني اوكسيد السليكون ويرمز لها بالرمز ( $SiO_2$ ) تتميز بانها مادة بلورية صلبة القوام لونها ابيض وكثافتها عالية وتعد من اكثر المركبات وفرة في الطبيعة وإحدى أهم المكونات الرئيسية للقشرة الارضية ولها عدة تسميات أخرى منها ثنائي اوكسيد السليكون (IV) واوكسيد السليكون والكوارتز سداسي التركيب البلوري توجد السليكا باشكال بلورية مختلفة ثلاثية الابعاد وهي مواد صعبة الانصهار مثل الكوارتز (Quartzite) وتريديمايت (Tridymite) والكريستوبالايت (Cristobalite) كل منها يوجد بشكلين معدلين هما الشكل الفا الثابت في درجات الحرارة المنخفضة والشكل بيتا الثابت في درجات الحرارة المرتفعة بالاضافة الى ذلك توجد السليكا عديمة الشكل وهي شكل غير بلوري يحوي على (3-12) من الماء بالاضافة الى وجود سليكا حقيقية التبلور الشكل الغير بلوري للسليكا (Fused silica). تعد السليكا من العوازل الكهربائية الممتازة كما تشمل استخدامات واسعة حيث تدخل في صناعة الالياف البصرية (Optical fibers) كما تدخل في الصناعات الزجاجية والمواد الحرارية تؤدي اضافة السليكا الى تقليل الانكماش وتقليل اللدونة مما يؤدي الى خروج الغازات من دون أن يؤثر على الجسم السيراميكي وتتحد السليكا مع اكاسيد المعادن القاعدية ليكون الزجاج ويعتبر الكوارتز المطحون اكثر من الانواع الاخرى من مصادر السليكا. تضاف السليكا الى الريدنات مثل ريزن الايبوكسي وهو أحد اقوى أنواع اللواصق المستخدمة في الطائرات مونها تزيد صلابته وتحسن خواص العزل الكهربائي له وتستعمل السليكا النانوية في عمليات التلميع الكيميائي الميكانيكي كونها تتمتع بقساوة عالية كما تستخدم في الطلاءات وفي مواد التجميل.



## (4-1) الدراسات السابقة

## Literatures review

درس الباحث (Kochetov) وجماعته في عام 2010 الخصائص الحرارية لمتراكبات الايبوكسي المدعم بدقائق السليكا النانوية باستخدام طريقة القولة اليدوية وأظهرت النتائج تحسن في التوصيلية الحرارية بالمقارنة مع الايبوكسي النقي [24].

قام الباحث (Ahmad) وجماعته عام 2012 بدراسة تأثير اضافة دقائق السليكا النانوية على الخواص الفيزيائية والسلوك الميكانيكي والحراري والمجهري لراتنج الايبوكسي حيث اظهرت فحوصات (SEM) ظهور مناطق بيضاء ومكتفة على اسطح الكسر والتي تشير الى ان جزيئات السليكا النانوية لا تشتتت في الايبوكسي ولوحظ أن الخواص الفيزيائية للمتراكبات النانوية قد زادت كثافة متراكب الايبوكسي اما الخصائص الميكانيكية للمتراكبات النانوية قد بين انخفاض في قيم معامل يونك مع اضافة دقائق السليكا النانوية [25].

حضر الباحث (Xiaopengzeng) وجماعته عام 2012 المتراكب PMMA/Graphene بطريقة الخلط إذ تمت دراسة المتراكب (XRD, SEM, TGA) من خلال نتائج فحص (XRD) وظهرت قمه الكرافين عريضة عند (0.002) ولوحظ أيضا تباين في درجات الانتقال الزجاجي Tg باختلاف النسب الوزنية لرقائق الكرافين المضافة اما صورة SEM فأشارت الى وجود ترابط قوي بين المادة الاساس وصفائح الكرافين [26].

حضر (Mohammed A.Aldosari) وجماعته عام 2013 متراكب PMMA/Graphene بطريقة البلمرة حيث تمت دراسة المتراكب من خلال XRD, SEM, XRD لوحظ ان ظهور قمة حادة للكرافين عند المسافة البينية (d=7.1 Å) اما بالنسبة للمتراكب فان القمة سوف تزداد درجة او درجتين اما (SEM) فلوحظ ان الكرافين يتجمع على شكل كتل عشوائي اما المتراكب فكان بشكل كتل مكسد [27].

درس (Tangwu Jiang) وجماعته عام 2013 الخواص الميكانيكية المحسنة لجسيمات السليكا النانوية المرفقة لاوكسيد الكرافين لايبوكسي واطهرت الدراسة بفحص SEM الاسطح الخشنة التي تؤكد تأثير المحسن للخصائص الميكانيكية والشد للمركب [28].

درس الباحث (chengtang) وجماعته عام 2013 تأثير تشتت الكرافين على ميكانيكية المتراكب النانوي (الايوكسي-الكرافين) و تمت إضافة النسب الوزنية (0، 5، 10، 15، 20) من الكرافين الى راتنج الايبوكسي و درس الخواص الميكانيكية للمتراكب مثل معامل الانثناء وكسر

الصلابة وقوة الشد وأظهرت النتائج زيادة معامل المرونة مع زيادة نسب الكرافين وانخفاض قوة الانحناء مع زيادة النسب الوزنية للكرافين [29].

درس (Majeed) وجماعته عام 2014 تأثير اضافة الكربون النانوي على الخواص الميكانيكية للايبوكسي إذ أن وزن الكربون الاسود النانوي يتراوح ما بين (1, 2, 4, 6 wt%) مع الايبوكسي وكانت الخواص الميكانيكية مثل الشد الصلابة القوة الضاغطة وأظهرت النتائج زيادة في قوة الشد والاستطالة [30].

درس (Kim) وجماعته عام 2015 تأثير المعالجة السطحية للصفائح الكرافين النانوية لتحسين الخصائص الحرارية والكهربائية للايبوكسي. إذ تراوحت نسبة وزن الكرافين (3, 4, 5, 7, 10 wt%) مع راتنجات الايبوكسي واهتت النتائج زيادة الموصلية والحرارية مع زيادة نسبة الكرافين وانخفاض في الخصائص الكهربائية مع زيادة نسبة الكرافين [31].

درس (Hilal) في عام 2016 تأثير اضافة جسيمات السليكا النانوية على بعض الخصائص الميكانيكية لمتراكبات الايبوكسي المدعم بنسبة من طبقات الزجاج المتكسر باستخدام طريقة القولية اليدوية وأظهرت النتائج زيادة في تأثير الصدمة عند الكسر الحجمي (1%) من السليكا النانوية بينما تقل عند الكسر الحجمي (3%) من السليكا النانوية [32].

درس الباحث (Bozkurt) وجماعته عام 2017 تأثير اضافة دقائق السليكا النانوية بكسور حجمية (1.5, 2, 2.5, 3 %) لمتراكبات الايبوكسي باستخدام طريقة القولية اليدوية حيث أجرى لهذه المتراكبات فحص الصدمة باستخدام نوع (Charpy Impact test) وأظهرت النتائج تحسن في قيمة متانة الصدمة بعد التدعيم إذ كانت طاقة امتصاص الصدمة عند الكسر الحجمي (1.5%) أعلى بالمقارنة مع بقية الكسور الحجمية [33].

درس (Mostapha) وجماعته عام 2018 تأثير الكرافين النانوي المضاف على السلوك الميكانيكي للمتراكبات النانوية وأجريت في هذه الدراسة اختبارات المسافة البادئة للمتراكبات النانوية البوليمرية القائمة على الكرافين لتحديد الخصائص الميكانيكية لعينات تتكون من مصفوفة الايبوكسي مع اضافة الكرافين وقد تمت اضافة المواد عند النسب الوزنية (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5wt%) وتم حساب الخواص الميكانيكية لمتراكب نانوي وقد وجد تحسن في الخواص الميكانيكية عند اضافة المواد النانوية [34].

درس (Rocived) وجماعته عام 2019 استخدام راتنجات الايبوكسي كمواد طلاء ولكن الاستخدام العملي لطلاءات الايبوكسي في الصناعات بسبب الخواص الميكانيكية وتم استخدام كميات

محددة من السليكا النانوية والصفائح المعدنية الجرافينية، حيث درسوا الخصائص الميكانيكية للجرافين مثل المرونة وقوة الشد والصلابة وأظهرت النتائج زيادة معامل المرونة والصلابة مع زيادة النسبة الوزنية للكرافين [35].

درس الباحث (Yasser Rostamiyan) وجماعته عام 2020 سلوك الاهتزاز على اساس مركب نانوي مدعم بجسيمات السليكا النانوية وأجرى اختبار الانحناء ثلاثي النقط وأظهرت النتائج ان زيادة نسبة السليكا بنسبة (2wt%) تؤدي الى تحسين في الخواص الميكانيكية [36].

## Aim of the work

## (1-5) الهدف من البحث

تهدف الدراسة الحالية الى:

- 1- تحضير متراكبات هجينة من راتنج الايبوكسي المدعم بنوعين من مواد التدعيم (دقائق السليكا النانوية و صفائح الكرافين النانوية).
- 2- دراسة تأثير الكسر الحجمي ونوع مادة التدعيم على السلوك الميكانيكي في كل خاصية من الخواص الاتية (الانحناء والصدمة والصلادة) وعلى الخصائص الكهربائية العزلية والخصائص الحرارية المتمثلة (التوصيل الحراري ودرجة الانتقال الزجاجي) لمتراكبات الايبوكسي الهجينة النانوية.
- 3- إيجاد افضل مادة تدعيم لراتنج الايبوكسي تعطي افضل خصائص فيزيائية لمتراكب الايبوكسي الهجين النانوي ليتم استخدامه في مجالات صناعية واسعة مختلفة.