

دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$   
نجيبة عبد الله الحمداني نور ظايف الشواك

## دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ $ZrO_2/PMMA$

نجيبة عبد الله الحمداني نور ظايف الشواك  
الجامعة المستنصرية / كلية التربية/ قسم الفيزياء

### الخلاصة

تم في هذا البحث تحضير المتراكبات النانوية للبوليمر المطاوع للحرارة (بولي مثيل ميثاكريلات، PMMA) والمدعم بالجسيمات النانوية ( اوكسيد الزركونيوم،  $ZrO_2$ ) وبطريقة صب المحلول. تم تحضير المتراكبات النانوية بكسور وزنية مختلفة ( 1,1.5,2.5,3,5wt%) باستخدام الكلوروفورم كمذيب. ثم دراسة بعض الخصائص الفيزيائية للنماذج المحضرة المتمثلة بالخصائص الميكانيكية ( الشد، الصلادة ) و الخصائص الحرارية ( درجة الانتقال ألزجاجي التوصيلية الحرارية ). اشارت نتائج الخصائص الميكانيكية زيادة في قيمة اجهاد الشد، والصلادة بزيادة النسبة الوزنية (التركيز) لـ  $ZrO_2$  وان اعظم صلادة كانت عند نسبة 1 % لـ  $ZrO_2$  . كذلك اظهرت نتائج الخصائص الحرارية زيادة في درجة الانتقال الزجاجي والتوصيلية الحرارية بزيادة نسبة  $ZrO_2$  وان اعظم توصيلية كانت عند نسبة تدعيم 1% لـ  $ZrO_2$  .

**الكلمات المفتاحية:** بولي مثيل ميثاكريلات PMMA, اوكسيد الزركونيوم  $ZrO_2$ , الجسيمات النانوية, الخصائص الميكانيكية والحرارية.

## Study Mechanical and Thermal Properties of $ZrO_2/PMMA$ Nanocomposites

Najiba Abdullah Al-Hamadani Noor Dhaief f Al-Shwak

Received 22 March 2015 ; Accepted 19 April 2015

### Abstract

In this research, nanocomposites of thermoplastic polymer (Poly Methyl Methacrylate, PMMA) and nanoparticles reinforcement (Zirconium Oxides,  $ZrO_2$ ) have been fabricated by solution casting method.  $ZrO_2/PMMA$  nanocomposites have been prepared with different weight fraction (0, 1, 1.5, 2.5, 3 and 5 wt%) of  $ZrO_2$  particles with help of chloroform as a solvent. Some physical properties, such as : mechanical properties (tensile strength, hardness), thermal properties (glass transition temperature, thermal conductivity) of prepared samples as

دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$ 

نور ظايف الشواك

نجيبة عبد الله الحمداني

a function of weight fraction (concentration) of  $ZrO_2$  in nanocomposites have been investigated. Mechanical properties showed that the tensile strength and hardness increases with increasing  $ZrO_2$  concentration, and the hardness reached their maximum value at 1 wt% of  $ZrO_2$ . Thermal properties results shown increase in glass transition temperature and thermal conductivity as  $ZrO_2$  weight fraction increase, and the thermal conductivity reached highest value at 1 wt% of  $ZrO_2$ .

**Key word:** Poly (Methyl Methacrylate)PMMA, Zirconium Oxides  $ZrO_2$ , nanoparticles, Mechanical and Thermal Properties.

المقدمة

نظرا للحاجة الملحة الى مواد ذات مواصفات عالية في التقنيات الحديثة غير الموجودة في المواد التقليدية ظهرت المواد المتراكبة والتي تعرف على انها المواد المحضرة من خلط مادة او اكثر بنسب وزنية او حجمية وتدعى مادة الدعم مع المادة المضيفة او الاساس وتخلط جيدا لغرض تجانسها، ويشترط في اختيار المواد ان لا يحدث تفاعل كيميائي بين مادة الاساس واي من المواد الداعمة داخل المتراكب المحضر وان كل مادة تحتفظ بخواصها الاساسية التي كانت تملكها منفردة، حيث ان صفات المواد المتراكبة هي دالة لصفات مكوناتها وكمياتها والشكل الهندسي لها (شكل التدعيم وحجمه وتوزيعه واتجاهه)، ومن الجدير بالذكر ان مادة الاساس ومادة التدعيم لا تؤدي وظيفتها الاساسية ان لم يكن بينهما رابطة قوية. والمادة الناتجة ستتمتع بخواص تختلف عن خواص العناصر المكونة لها فيما لو استخدمت كلاً على انفراد من حيث خفة الوزن والمتانة العالية، ولذا للحصول على الخصائص الامثل في المواد المتراكبة يتم اختيار عناصرها بحيث يكون مختلفا بشكل كبير ولكن في النتيجة خصائصها متكاملة [1-3]. اظهرت بعض الدراسات تحسن واضح في بعض الخصائص الميكانيكية ودرجة الانتقال الزجاجي لمتراكبات من جسيمات نانوية من  $Ta_2O_5, ZnO_2, Al_2O_3$  ومادة الاساس PMMA وخصوصا في التراكيز الواطنة [4,5,6]. في حين اظهرت دراسات اخرى العكس من ذلك، والسبب في ذلك يعود الى التوزيع غير المتجانس للجسيمات النانوية داخل مادة الاساس وقوة الترابط بين مادة التدعيم ومادة الاساس [7]. تهدف الدراسة الحالية الى دراسة بعض الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية ذات الاساس البوليمري PMMA مدعمة بجسيمات  $ZrO_2$  النانوية.

الجزء العملي

## 1. المواد المستخدمة

تم استخدام بولي مثيل ميثاكريلايت كماده هذا البحث وبوزن جزئي 15000 وعلى شكل حبيبات ومن انتاج شركة (HIMEDIA) الهندية. وتم اسخدام اوكسيد الزركونيوم كمادة تقوية حيث يعد اوكسيد الزركونيوم  $ZrO_2$  وبحجم حبيبي يتراوح (40-50nm) مجهز من قبل شركة (HONGWU).

دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$ 

نور ظايف الشواك

نجيبة عبد الله الحمداني

## 2. طريقة تحضير المتراكبات النانوية

في الدراسة الحالية تم تحضير اغشية مادة بولي مثيل ميثاكريلات PMMA ومتراكباتها النانوية باستخدام طريقة المحلول، حيث تم تحضير اغشية PMMA عن طريق اضافة وزن معين من بولي مثيل ميثاكريلات واذابته بكمية من الكلوروفوم باستخدام الخلاط المغناطيسي لمدة تتراوح 40 دقيقة وبعد ذلك صب المزيج في قوالب زجاجية وبوضع القالب على سطح معتدل الى ان يتبخر المذيب ونحصل على اغشية PMMA. تم تحضير المتراكبات لاغشية PMMA عن طريق اذابة وزن معين من PMMA بمذيب الكلوروفوم لمدة 40 دقيقة باستخدام الخلاط المغناطيسي، ثم اخذ وزن معين من الجسيمات النانوية لـ  $ZrO_2$  وخلطه مع كمية معينة من مذيب الكلوروفوم باستخدام الخلاط المغناطيسي ثم باستخدام الموجات فوق السمعية و لمدة ساعة وفي درجة حرارة الغرفة وذلك لتفريق هذه الجسيمات عن بعضها، حيث ان من المعروف ان الجسيمات النانوية الى التكتل بسبب المساحة السطحية العالية لها، ولتفريق هذه الجسيمات عن بعضها تحتاج الى زمن اطول من تفريق الجسيمات ذات الاحجام الكبيرة، ثم خلطة مع محلول PMMA باستخدام الموجات فوق السمعية لمدة 40 ساعة للحصول على توزيع متجانس من  $ZrO_2$  داخل المحلول، ومن ثم صب المزيج في قوالب خاصة معدة لهذا الغرض، ويترك الى ان يتبخر المذيب ونحصل على اغشية PMMA و  $ZrO_2/PMMA$ . تم تحضير النماذج بسبك  $200 \mu m$  للفحوصات الحرارية والميكانيكية

## 3. القياسات

## 3-1 القياسات الميكانيكية

## • الشد

في هذا الاختبار استخدم جهاز اختبار الشد من نوع (JIANQIAO TESTING EQUIPMENT) حيث يتم تثبيت العينة في الموضع المخصص لها بين الفكين لمسك العينة بثبات وضمان عدم تحركها في اثناء اجراء الاختبار ، عند تشغيل الجهاز تبدأ المقابض بشد العينة من الاعلى والاسفل وبقيمة تحسب من خلال شاشة الجهاز لحظة كسر (فشل) العينة . وهنا تم اجراء اختبار الشد لكل مادة متراكمة بوليمرية محضرة وحسبت متانة الشد القصوى لها من خلال المعادلة (1).

$$\delta = \frac{F}{A'} \quad (1)$$

حيث:  $\delta$  : متانة الشد القصوى،  $F$  : القوة عند الفشل،  $A'$  : مساحة المقطع العرضي.

## • الصلادة

من أجل حساب الصلادة تم استعمال جهاز الصلادة نوع (Shore-A)، من نوع (TIME GROUP INC ISO 9001 model TH200) ، ويكون عبارة عن جهاز يدوي يتكون من نابض محمل بأداة غرز بشكل ابرة تخترق سطح العينة وبعدها يسجل الرقم الذي يظهر على شاشة الجهاز حيث تم تسجيل اربع قراءات في مواقع مختلفة و تم حساب المعدل له.

دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$ 

نور ظايف الشواك

نجيبة عبد الله الحمداني

## 2-3 القياسات الحرارية

## • التوصيلية الحرارية

لغرض قياس التوصيلية الحرارية للعينات، فقد تم استخدام طريقة قرص لي (Lee's disk) الخاصة بحساب التوصيلية الحرارية للمواد العازلة، وباستخدام الجهاز المصنوع من قبل شركة (Griffen and George) والذي يتألف من ثلاثة أقراص (A,B,C) ومسخن كهربائي (Heater) يربط إلى دائرة كهربائية، بحيث توضع العينة بين القرصين (A,B)، ويوضع المسخن الكهربائي (heater) بين القرصين (B,C) وعند تشغيل جهاز القدرة تسخن الأقراص ويبدأ انتقال الحرارة من القرص (B) إلى القرص (A) من خلال العينة، وعند الوصول إلى حالة الاتزان الحراري تسجل قراءة المحارير الموجودة في الأقراص وهي  $(T_A, T_B, T_C)$ ، وتطبيق المعادلات (2) و(3) نحصل على قيمة التوصيلية الحرارية  $(k_t)$  [8].

$$k \left[ \frac{T_B - T_A}{ds} \right] = e \left[ T_A + \frac{2}{r} \left[ T_A + \frac{1}{4} ds \right] T_A + \frac{1}{2r} ds T_B \right] \quad (2)$$

(e) : تمثل كمية الطاقة الحرارية المارة عبر وحدة مساحة القرص لكل ثانية  $(W/m^2.K)$  وتحسب من العلاقة الآتية:

$$IV = \pi r^2 e (T_A + T_B) + 2\pi r e \left[ d_A T_A + ds \frac{1}{2} (T_A + T_B) + d_B T_B + d_C T_C \right] \quad (3)$$

حيث ان  $T_A, T_B, T_C$  : درجة حرارة الأقراص C,B,A على التوالي، d: سمك القرص (m)، I: التيار المار (Ampere)، V:

الفولتية المجهزة (Volt)، r : نصف قطر القرص (m).

• درجة الانتقال الزجاجي  $T_g$ 

لقياس درجة الانتقال الزجاجي استخدمنا جهاز المسح المسعري الحراري التفاضلي DSC المصنوع من قبل شركة (SHIMADZU) هي التقنية الحرارية التي تستخدم لتشخيص المواد عن طريق تحديد سلوكها الحراري (درجة حرارة العينة) حيث يتم تعريض العينة للحرارة مع عينه اخرى مرجعية وتسجيل سلوكها الحراري التفاضلي ويتم تسجيل درجات الحرارة ورسمها بيانياً باستخدام حاسوب وبرامجيات حديثة حيث معرفة درجة التحول الزجاجي للبوليمير.

النتائج والمناقشة


يتضمن هذا الجزء عرض النتائج التي تم الحصول عليها من خلال الاختبارات التي أجريت على المواد لمتراكبة المحضرة و المتمثلة بالاختبارات الميكانيكية والحرارية ومناقشتها. من خلال الشكل (1) نلاحظ ان اجهاد الشد لأغشية بولي مثيل ميثاكريلايت PMMA بحدود 10 MPa وهذه النتيجة تتفق مع البحوث السابقة [9], وان اجهاد الشد لأغشية بولي مثيل ميثاكريلايت PMMA و متراكباتها النانوية المدعمة ب  $ZrO_2$  يزداد مع زيادة النسب الوزنية لـ  $ZrO_2$  ويعود ذلك لإجهاد

دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$ 


نور ظايف الشواك

نجيبة عبد الله الحمداني

الشد العالي لمادة التدعيم الذي بحدود (248 MPa) كذلك نتيجة قوة ارتباط مادة التدعيم بمادة الاساس، وكما نلاحظ ان هذه الزيادة غير ملحوظة في النسب العالية، وربما يعود السبب ايضا الى التجانس غير المنتظم لمادة التدعيم داخل المادة الاساس في التراكيز العالية. نفس السلوك حصل علىه بعض الباحثين عند تحضير متراكبات PMMA وجسيمات نانوية من  $SiO_2$  [10]. نلاحظ من الشكل (2) زيادة كبيرة في قيمة الصلادة بعد اضافة المادة النانوية  $ZrO_2$ ، ويعود السبب في ذلك الى الصلادة العالية لجسيمات  $ZrO_2$  وكذلك الى قوة الارتباط بين جسيمات مادة التدعيم ومادة الاساس، لان الدقائق الصغيرة اثناء تغلغلها الى داخل مادة الاساس والى الفراغات البينية والمسافات البينية يؤدي الى زيادة مساحة التماس ومن ثم زيادة الترابط فيما بينهما وبالتالي الى زيادة الصلادة. كما نلاحظ من الشكل ان الزيادة ليست مستمرة في النسب العالية وان اعظم قيمة للصلادة حصلت عند النسبة الوزنية 1% وربما يعود السبب في ذلك الى التوزيع غير المتجانس للمادة النانوية داخل المادة الاساس في التراكيز العالية [11].

شكل (1) يوضح تغير قيم اجهاد الشد لمتراكبات PMMA بتغير نسبة  $ZrO_2$ .


دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$   
 نجيبة عبد الله الحمداني نور ظايف الشواك




شكل (2) يوضح تغير قيم صلادة Shore-A لمتراكبات PMMA بتغير نسبة  $ZrO_2$ .

وفي الشكل (3) ان التوصيلية الحرارية زادت بشكل ملحوظ بعد اضافة مواد التدعيم (جسيمات  $ZrO_2$  النانوية)، يعود السبب في ذلك الى ان مواد التدعيم  $ZrO_2$  تمتلك توصيلية حرارية اعلى من التوصيلية الحرارية لمادة الاساس (البوليمر)، نفس السلوك تم الحصول عليه في المتراكبات النانوية  $Al_2O_3 / PMMA$  من قبل الباحثين [12]. كما نلاحظ من الشكل ان الزيادة ليست مستمرة وان اعظم قيمة حصلت عند النسبة الوزنية 1%، وربما يعود ذلك الى عدم توزيع الجسيمات النانوية بشكل متجانس داخل مادة الاساس لان الجسيمات النانوية تميل الى التكتل بسبب المساحة السطحية الكبيرة لها [13-15]. من الاشكال (4 a,b,c,d,e,f) تم حساب درجة الانتقال الزجاجي للمتراكبات البوليمرية  $ZrO_2 / PMMA$  وبنسب وزنية مختلفة لـ  $ZrO_2$ . حيث نلاحظ من الاشكال زيادة في درجة الانتقال الزجاجي  $T_g$  بزيادة نسبة مادة التدعيم هذا يدل على تحول المادة من حالة الاكثر مرونة الى الاقل مرونة. زيادة  $T_g$  دليل على الترابط بين مادة الحشوة ومادة الاساس (البوليمر)، فزيادة ترابط مادة التدعيم مع المادة الاساس يزداد معدل الوزن الجزيئي تسبب في اعاقه حركة السلاسل البوليمرية، اي انها تحتاج الى طاقة اعلى لتحريك المجاميع الجزيئية (السلاسل البوليمرية) وبالتالي الى زيادة درجة الانتقال الزجاجي [16]. ونفس السلوك حصل عليه بعض الباحثين في المتراكبات النانوية لـ  $PMMA$  ومواد نانوية ( $BNNTs, ZrO_2$ ) [9,17].


دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$   
 نجيبة عبد الله الحمداني نور ظايف الشواك



شكل (3) يوضح تغير التوصيلية الحرارية لمتراكبات PMMA بتغير نسبة  $ZrO_2$ .



دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$   
 نجيبة عبد الله الحمداني نور ظايف الشواك



شكل (4) يوضح تغير درجة الانتقال الزجاجي بتغير لمتراكبات PMMA بتغير نسبة  $ZrO_2$ .

### الاستنتاجات

- 1- جسيمات  $ZrO_2$  النانوية تسبب زيادة في الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات  $ZrO_2/PMMA$  ، وتندرج الصلادة بالزيادة الى اعلى قيمة عند كسر وزني 1 wt% وعند كسر وزني 1.5 wt% لخاصية التوصيلية الحرارية، ويشير ذلك الى التأثير الايجابي لدقائق  $ZrO_2$  على المادة المترابطة البوليمرية، ويؤدي الى زيادة وتحسين الخصائص الميكانيكية والحرارية للمادة البوليمرية ، ويعزى ذلك الى قوة الترابط بين مادة الأساس (PMMA) ومادة التدعيم ( $ZrO_2$ ) و التوزيع المتجانس لجسيمات  $ZrO_2$  في التراكيز الواطئة .
- 2- نقصان في الخصائص الميكانيكية والتوصيلية الحرارية في التراكيز العالية ويعزى ذلك الى التوزيع غير المتجانس لدقائق ( $ZrO_2$ ) داخل المادة البوليمرية.

المصادر

1. Kreith F., "Mechanical engineering hand book (section -12-composites by vector A.green hunt)" , CRC Press LTD.,(1999).
2. Seymour R. B., "Polymer composites", 1<sup>st</sup> Ed., Utrecht, The Nether Lands, (1990).
3. Kakani s. L., Kakani A., "Material science", New Age International LTD Publishers, (2004).
4. Somov S.I., Reinhardt G., Guth U., Göpel W., " Multi-electrode zirconia electrolyte amperometric sensors", Solid State Ionics, 136(2000) 543.
5. Ihab N. S., Moudhaffar M., "Evaluation the effect of modified nano-fillers on some properties of heat cured acrylate denture base material", Journal of Baghdad Collage Dentsity,23(2011)23.
6. Harishanand K.S., Nagabhushan H., Nagabhushana B. M., Panda P., Gupta R., Muruli M. S., Raghavendra N., Vishnu Mahesh K. R., " Comparitive study on mechanical properties of ZnO, ZrO<sub>2</sub> and CeO<sub>2</sub> nanometal oxides reinforced epoxy composites" , Advances in Polymer Science and Technology: An International Journal,3(2013)7.
7. Ash B.J., Siegel R.W., Schadler L.S., " Glass-transition temperature behavior of alumina/PMMA nanocomposites", Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 42(2004) 4371.
8. هناء علي مجيد العزاوي ، " دراسة السلوك الميكانيكي و الحراري لمتراكبات من الصوف الصخري و اسود الكربون " ، رسالة ماجستير ، علوم تطبيقية - الجامعة التكنولوجية ، 2005 .
9. Zhi C. Y., Bando Y., Wang W.L., Tang C. C., Kuwahara H., Golberg D., "Mechanical and thermal properties of poly methyImethacrylate-BN nanotube compsites",Journal of Nanomaterials,2008(2008)1.
10. Fu H. P., Hong R. Y. , Zhang Y. J., H. Z.Li , Xu B., Y. Zheng , Wei D. G., "Preparation and properties investigation of PMMA/silica composites derived fromSilicic acid", Polymers Advanced Technologies, 20 (2009)84.
11. Khansaa D., noori. S. S., abd alamer A., Mahmmod L. H. ,"Studay themechanical properties of unsaturated polyesters - B4C system " ,The Iraqi Journal For Mechanical And Material Engineering, 14( 2014) 174.

دراسة الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات نانوية لـ  $ZrO_2/PMMA$   
نجيبة عبد الله الحمداني  
نور ظايف الشواك

12. Jasim B. S., Iscured cured mail I. J., "The effect of silanized alumina nano –filler addition on some physical and mechanical properties of heat of cured polymethacrylate denture base material, Journal of Baghdad Collage Dentsitry, 26(2014)18.
13. Vollenberg P.H.T., Heikens D., "Particle Size dependence of the young's modulus of filled polymers: 1. Preliminary Experiments" , Polymer, 30(1989) 1656.
14. Chan C.-M., Wu J., Li J.-X., Cheung Y.-K., Polypropylene/calcium carbonate nanocomposites. Polymer, 43(2002) 2981.
15. Kovacevic V., Leskovac M., Lucic Blagojevic S., Morphology and failure in nanocomposites. Part II: surface investigation, Journal of Adhesion Science and Technology, 16( 2002)1915.
16. Mccrum N. G., Buckley C. P., Bucknall C. B., "Principle of polymer engineering ", 2<sup>nd</sup> Ed., Jhon Wielly and Son, New York, (1997).
17. Ihab N. S., " Evaluation the effect of nano-fillers ( $TiO_2$ ,  $Al_2O_3$ ,  $SiO_2$ ) addition on glass transition temperature, E-Modulus and coefficient of thermal expansion of acrylic denture base material", Journal of Baghdad Collage Dentsitry, 26(2014)37.