

دراسة الصفات الفيزيوكيميائية والوظيفية للصمغ المستخلص من قرنيات الباميا المحلية

بشرى بدر جراد روضة محمود على علي احمد ساهي
قسم علوم الاغذية / كلية الزراعة / جامعة البصرة
bashra_bader@yahoo.com

المستخلاص

تضمنت الدراسة استخلاص الصمغ من قرنات الباميا باستعمال الماء كمذيب وتمت دراسة خصائصه الفيزيائية ومقارنتها مع الصمغ العربي والاکاسيا، أوضحت النتائج لصمغ الباميا أن قيمة الرقم الهيدروجيني 6.06، وكانت الكثافة والوزن النوعي 1.029 غ / سم³ و 1.0414 ، على التوالي، وبلغ معامل الانكسار للصمغ 1.3342 واللزوجة 78.17 سنتي بویز . بينما كانت قيمة الرقم الهيدروجيني ، الكثافة والوزن النوعي، معامل الانكسار واللزوجة لكل من الصمغ العربي وصمغ الاکاسيا 5.02 ، 5.19 ، 1.0133 و 1.0134 غ / سم³ و 1.0255 و 1.256 و 1.3334 ، 1.3335 و 1.256 و 1.3334 ، 9.1 و 9.61 سنتي بویز على التوالي، كما قدرت الخصائص الوظيفية للصمغ المستخلص اذ بلغ معامل الانتفاخ 90 % مقارنة مع الصمغ العربي والاکاسيا والتي كانت 0.20 و 0.20 % ، وصلت ذوبانية صمغ الباميا الى 39 و 51 % عند درجات حرارة 25 و 80 م على التوالي وهي اقل من ذوبانية الصمغ العربي والاکاسيا البالغة 90 و 100 % لكل منها ، بينما النتائج ان صمغ الباميا يمتلك قابلية عالية على ربط الزيت بلغت 0.76 غ صمغ / غم زيت مقارنة مع الصمغ العربي والاکاسيا التي كانت 0 و 0 على التوالي، نجح صمغ الباميا في تكوين هلام عند التراكيز 3 و 4 %، بينما لم يتمكن الصمغ العربي والاکاسيا من تكوين هلام عند جميع التراكيز المدروسة.

الكلمات المفتاحية: صمغ الباميا ، معامل انتفاخ ، ذوبانية ، هلام ، لزوجة.

STUDY THE PHYSICOCHEMICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF GUM EXTRACTED FROM LOCAL OKRA PODS

Bushra Bader jerad Rawdhah Mahmoud Ail Ali Ahmed Sahi

Department of food Sciences / College of Agriculture / University of Basrah, Iraq

bashra_bader@yahoo.com

ABSTRACT

The study includes extraction of gum from okra by using water as a solvent and study physico-chemical of okra gum compared with Arabic gum and acacia. The results of physical properties of okra gum showed that the value of pH 6.06, density and specific gravity were 1.029 gm/cm³, and 1.0414, the refractive index 1.3342, viscosity was 78.17 cent poise, which the value of pH, density and specific gravity, the refractive index, viscosity in Arabic gum and acacia 5.19, 5.02 and 1.0255, 1.256 gm/cm³ and 1.0133, 1.0134 and 1.3335, 1.3334 and 9.1, 9.61 cent poise respectively. The results of functional properties were as follow: swelling index was 90% compared with Arabic gum and acacia 0.20 and 0.20%, solubility was reached 39 and 51% at 25 and 80°C respectively which is less than Arabic gum and acacia 90 and 100%. The results also showed that okra gum had high oil-holding capacity value 0.76 gm gum/gm oil compared Arabic gum and acacia. The okra gum was

succeed to form gels at 4C° using concentration 3 and 4%, which the Arabic gum and acacia did not form gels at different concentrations.

Key Words: okra gum, index swelling, solubility, gel, viscosity

المقدمة

الصمغ والهلامات عبارة عن بولي-سمرات عالية الوزن الجزيئي تتكون من سكريات أحادية مرتبطة مع بعضها بواسطة أواصر كلايكوسيدية، تتوارد الصمغ الطبيعية نباتية الأصل أنسافيا في الأجزاء الداخلية للنبات أو كفرازات خارجية (Sashidhar و Vinod ، 2010)، تعد هذه الانواع من الصمغ واحدة من ارخص المواد الخام وأكثرها وفرة وتنتج بصورة شائعة من النباتات المتقدمة نتيجة لميكانيكيات دفاع خارجية بعد الإصابة بجروح وتستطيع أن تكون معدات مع المعادن المختلفة مثل الكالسيوم، البوتاسيوم والمغنيسيوم تدعى Polyuronides، للصمغ hydrocolloids خاصية ذوبانية عالية بالماء لذلك أطلق عليها اسم غرويات مائية (Kumar و اخرون، 2013؛ Abumelmos و اخرون، 2019؛ Chang و اخرون، 2017؛ Joshua و اخرون، 2019) تزرع الباميا (*esculentus*) في المناطق الاستوائية شبة الاستوائية والدافئة حول العالم، موطنها الأصلي الهند ثم انتشرت زراعتها في أماكن أخرى مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أمريكا (Pawar و Choudhary ، 2014) و Noorlaila (2015) والتي جانب الفائدة التغذوية فإن أجزاء مختلفة من النبات استعملت لعلاج العديد من الأمراض (Kumar و Roy ، 2014؛ Roy و اخرون، 2014) يتحصل على الصمغ من الثمار، يحتوي صمغ الباميا على سكريات متعددة ملقة عشوائياً وبشكل رئيسي galactose، rhamnose، galaturonic acid مع نسب قليلة من glucose، xylose، mannose و arabinose و galaturonic acid، rhamnose مع وحدات α-1,2 galaturonic acid (Zaharuddin و اخرون، 2014). يهدف البحث إلى دراسة الصفات الفيزوكيميائية والوظيفية للصمغ المستخلص من قرنيات الباميا المحلية.

المواد وطرائق العمل

المادة الاولية: تم الحصول على قرنات الباميا صنف الحسيناوية من السوق المحلية لمدينة البصرة / العراق / المزروعة محلياً للموسم الزراعي 2016-2017 م. أما الصمغ العربي هو خليط من انواع من الصمغ العربي وصمغ الاكاسيا Acacia Senegal فتم الحصول عليهما من شركة BDH England

استخلاص الصمغ

نظفت قرنات الباميا وجففت في درجة حرارة 30-40°C، طحنت بعدها وحفظت في عبوة بلاستيكية محكمة الغلق لحين الاستعمال وفقاً للطريقة المتبعة من قبل Nazni و Vigneshwar (2014)، إذ تم استخلاص الصمغ بالإضافة المادة الأولية الجافة إلى الماء المقطر بنسبة 1:25 و/ح عند درجة حرارة 40°C لمدة نقع 4 ساعات ، وضع محلول الصمغ على محرك مغناطيسي، رش بعدها خلال قماش ململ للتخلص من الشوائب، أضيف الكحول الإيثيلي المطلق إلى الراشح بنسبة 1:1 (ح/ح) وترك ليلة واحدة بالتبريد، جفف الراسب بعدها على درجة حرارة تتراوح بين 45-50°C مدة 24 ساعة وحفظ في علبة بلاستيكية محكمة الغلق.

الصفات الفيزيائية للصموغ قيد الدراسة

حضرت محاليل الصموغ بتعليق الصموغ المجففة بالماء المقطر بتركيز 1% (و/ح) ودرست الصفات الفيزيائية الآتية

pH

قيس الرقم الهيدروجيني باستعمال جهاز pH-meter بدرجة حرارة 25°C كما ذكر في Farooq واخرون (2015).

الكثافة النسبية والوزن النوعي

قيس كثافة الصموغ باستعمال قنية الكثافة بدرجة حرارة 25°C تبعاً لما وصفه في Yusuf (2011) أما الوزن النوعي فقدر حسب ما ذكر في Pearson (1970).

معامل الانكسار

قدر معامل الانكسار للصموغ قيد الدراسة باستعمال جهاز Abbe Refractometer عند درجة حرارة 20°C، وفقاً للطريقة الواردة في Gashua واخرون (2013).

الزوجة النسبية

استعمل جهاز قياس الزوجة Ostwald viscometer size C في تقدير لزوجة الصموغ من خلال حساب الزمن اللازم لانسياب السائل بدرجة حرارة 25°C وفقاً للطريقة المذكورة في Yusuf (2011)، العوامل المؤثرة على لزوجة الصموغ:

1- درجة الحرارة

درس تأثير درجة الحرارة على لزوجة الصموغ عند درجات حرارية مختلفة 40-80°C تبعاً لما ذكر في Noorlaila واخرون (2015).

2- الرقم الهيدروجيني pH

قدرت لزوجة الصموغ عند أرقام هيدروجينية مختلفة (2-10)، إذ تم تحضير محلول العينة بتركيز 1% في دواري مختلف بتركيز 0.1 مولاري داري السترات بأرقام هيدروجينية 2، 4، 6 داري الفوسفات برقم هيدروجيني 7 داري Tris-HCl بأرقام هيدروجينية 8 و 10 وفقاً للطريقة الواردة في Norbillinda واخرون (2014).

3- الأملاح

درس تأثير تركيز كل من كلوريد الصوديوم وكلوريد الكالسيوم المحضر بتراكيم 0.2-0.5 مولاري على لزوجة الصموغ النباتية المحضرة بتركيز 0.5% حسبما ورد في Conway and Nep (2010).

تقدير الخواص الوظيفية

1- معامل الانتفاخ Index swelling

قدر معامل الانتفاخ لكل نوع من أنواع الصموغ قيد الدراسة بمزج 1g من الصموغ في أنابيب نبذ مركري مدرجة مع 25 ml من ماء مقطر مزجاً جيداً بمزاج كهربائي Vortex كل 10 دقائق مدة ساعة واحدة، تركت بعدها الأنابيب مدة 24 ساعة بدرجة حرارة المختبر، سجل الحجم الذي شغلته الصموغ قبل وبعد الانتفاخ حسب الطريقة المتبعة من قبل Verma واخرون (2014). وحسب معامل الانتفاخ وكما ورد في Farooq واخرون (2015)، من المعادلة التالية:

$$\text{Index swelling \%} = 100 \times \frac{X_t - X_i}{X_i}$$

إذ أن:

X_i = الحجم الابتدائي للصموغ قبل الانتفاخ، X_t = الحجم النهائي للصموغ بعد الانتفاخ

2- الذوبانية Solubility

اتبع الطريقة المذكورة في Amid و Mirhosseini (2012) لتقدير ذوبانية الصموغ النباتية في درجتين حرارتين مختلفتين وهي 25 و 80 م، إذ مزجت الصموغ المحضرة بتركيز 1% على مهراك مغناطيسي مدة 30 دقيقة عند درجة الحرارة المذكورة، نبنت بعدها مركزياً بسرعة مقدارها $6000 \times g$ مدة 30 دقيقة لإزالة المواد غير الذائبة، نقلت الرواشح الناتجة إلى أطباق زجاجية وجففت على درجة حرارة 105°C مدة 24 ساعة للحصول على وزن ثابت، حسبت النسبة المئوية للذوبانية من المعادلة:

$$\text{الذوبانية \%} = \frac{C_1}{C_2} \times 100 , \text{ إذ أن: } C_1 : \text{وزن الرواشح (ملغم)} , C_2 : \text{وزن الصموغ (ملغم)}$$

3- تقدير التهلم determination of gelation

درس تأثير درجات الحرارة 4-100°C و كلوريد الكالسيوم المحضر بتركيز 0.5-20 ملي مولاري وتأثير EDTA المحضر بتركيز 10-50 ملي مولاري ، ولدراسة تأثير الرقم الهيدروجيني على قدرة الصموغ في تكون الهلام، حضرت دواري بتركيز 0.1 ملي مولاري ذات أرقام هيدروجينية مختلفة 3-8 تضمنت دارئ السترات برقم هيدروجيني 3 و 6 دارئ الفوسفات برقم هيدروجيني 7 و دارئ Tris-HCl برقم هيدروجيني 8 على سلسلة تركيز لكل صمغ من الصموغ قيد الدراسة 1-10% وضعت بعدها الأنابيب المحضرة ليلة كاملة بالبرودة 4-7°C لمعرفة أقل تركيز له القدرة على تكوين الهلام حسب الطريقة المذكورة من قبل Chidewe (2004)

4- سعة ربط الزيت Oil-Holding Capacity

قدررت قابلية الصموغ على ربط الزيت من خلال الطريقة التي ذكرها Thanatcha و Pranee (2011) بمزج 0.5g من كل صمغ في أنابيب نبذ مركزي معلومة الوزن و 10ml زيت زهرة الشمس، مزجاً جيداً بمزاج كهربائي Vortex مدة دقيقة واحدة ، تركت الأنابيب مدة 30 دقيقة بدرجة حرارة المختبر مع إعادة المزاج مدة 5 ثواني كل 10 دقائق، نبنت الأنابيب مركزاً بسرعة $10000 \times g$ مدة 30 دقيقة، أهلل الجزء الطافي منها، وزنت الأنابيب وحسبت قابلية الصمغ على ربط الزيت من المعادلة:

$$\text{Oil Holding Capacity} = \frac{\text{OSW}}{\text{SW}}$$

إذ أن: سعة ربط الزيت : Oil Holding Capacity ، وزن الزيت المرتبط : OSW ، وزن العينة الأولية : SW

التحليل الإحصائي

استعمل التصميم العشوائي الكامل Completely Randomized Design (CRD) في تحليل البيانات وحللت النتائج لمقارنة المتوسطات لأقل فرق معنوي L.S.D عند مستوى احتمال $p \leq 0.05$ حسب ما ذكره (الراوي وخلف الله ، 2000) وحسب البرنامج الإحصائي SPSS (2012).

النتائج والمناقشة

الصفات الفيزيائية للصموغ قيد الدراسة

يبين الجدول 1 نتائج الخواص الفيزيائية للصموغ النباتية قيد الدراسة والمتضمنة الرقم الهيدروجيني ومعامل الانكسار والكتافة النسبية والوزن النوعي والزوجة:

الرقم الهيدروجيني pH

جدول 1. الخصائص الفيزيائية لبعض انواع الصموغ النباتية

L.S.D	اكاسيا	الصمغ العربي	الباميا	الصموغ	الخواص الفيزيائية
0.13	5.19	5.02	6.06		pH
0.03	1.0134	1.0133	1.029		الكثافة النسبية (غم/سم ³)
0.03	1.0256	1.0255	1.0414		الوزن النوعي
0.003	1.3334	1.3335	1.3342		معامل الانكسار
5.11	9.61	9.1	78.17		الزوجة (ستني بويرز)

جميع القراءات الموجودة في الجدول هي معدل ثلاث مكررات

تشير النتائج في الجدول 1 إلى تفوق صمغ الباميا بفارق معنوي عن باقي الصموغ في قيمة الرقم الهيدروجيني اذ بلغت قيمة الرقم الهيدروجيني 6.06 ، ولان الرقم الهيدروجيني لهذه الصمغ قريب من التعادل مقارنة بالصمغ العربي والاکاسيا والتي كانت قيمة الرقم الهيدروجيني لهما 5.02 و 5.19 تبعاً، جاءت النتائج أقل من النتائج التي وجدها Zaharuddin وآخرون (2014). الذين أشاروا إلى أن قيمة الرقم الهيدروجيني لصمغ الباميا كانت 6.59.

الكثافة النسبية والوزن النوعي

بلغت قيمة الكثافة النسبية لصمغ الباميا 1.029 غ/سم³ مقارنة بالكثافة النسبية للصمغ العربي والاکاسيا المستعملان للمقارنة والتي بلغت 1.0133 و 1.0134 غ/سم³ على التوالي، تعد هذه النتائج أعلى من النتيجة التي توصلت لها عزيز و سلمان (2011) الذين ذكروا ان قيمة الكثافة النسبية لصمغ الحلبة بلغت 1.0095 غ/سم³. تتخذ الكثافة النسبية مقياساً لدرجة التعبيئة المترادفة للجزيئات الكبيرة في الصموغ عادةً ما تزداد قيم كثافة محلول الصمغ بزيادة تركيز الصمغ المستعمل (Yusuf, 2011) يعود ارتفاع قيم الكثافة النسبية للصمغ المستخلص من الباميا إلى كونه خام مقارنة بالكثافة النسبية للصمغ العربي والاکاسيا ذات النقاوة العالية. واعلى من النتائج التي توصل اليها Yusuf (2011) من ان الكثافة النسبية للثلاث انواع من الصمغ العربي بلغت 0.62 و 0.68 و 0.64 غ/سم³. تعود الاختلافات في قيمة الزوجة الى اصناف الصمغ العربي .

معامل الانكسار Refractive Index

للحظ من الجدول 1 أن قيم معامل الانكسار للصموغ قيد الدراسة يتراوح ما بين 1.3334 - 1.3342 وهذه النتائج كانت مقاربة لما ذكره العبادي والجبوري (2013) اللذان أشارا إلى أن معامل الانكسار للصموغ المستخلصة من بنوز أصناف الكتان كانت 1.3367 و 1.3358 و 1.3363 على التوالي. تكمن أهمية تقدير معامل الانكسار للصموغ لمعرفة نوعيتها اذ ان لكل صمغ قيمة معامل انكسار محددة اذ ارتفع او انخفض عن هذه القيمة دل على غش الصمغ .


اللزوجة Viscosity

أشارت النتائج في الجدول 1 إلى لزوجة الصموغ قيد الدراسة وتميز الصمع المستخلص بارتفاع لزوجته عند تركيز 1 % ، إذ لوحظ أن أعلى لزوجة كانت في المادة الصمغية المستخلصة من قرنس الباميا البالغة 78.17 سنتي بويرز بفارق معنوي ، بينما تتميز عن الصمع العربي والاكسيا اللذان تميزاً بانخفاض لزوجتهما والتي بلغت 9.1 و 9.61 سنتي بويرز. جاءت هذه النتائج أقل من التي وجدتها Zaharuddin وآخرون (2014). بان قيمة اللزوجة لصمغ الباميا بلغت 228.78 سنتي بويرز، عزى السبب إلى اختلافات في الصنف ودرجة النضج. يعزى ارتفاع قيمة لزوجة الصمع المستخلص من الباميا مقارنة مع كل من الصمع العربي والاكسيا إلى كونه صمع غير متفرع بينما امتاز الصمع العربي وصمغ الاكسايا بالتفريع العالى المكونة لهكله لما يؤدي إلى انخفاض لزوجته، إذ يتميز الصمع العربي بخاصية تيتين رئيستين هما ذوباناته العالية في الماء واللزوجة المنخفضة (Kgaa Gmbh، 2015).

تأثير العوامل المختلفة على اللزوجة Viscosity

تأثير درجة الحرارة على لزوجة الصموغ النباتية

تشير النتائج إلى انخفاض قيم اللزوجة للصموغ قيد الدراسة عند ارتفاع درجات الحرارة من 30 إلى 80م كما موضح في الشكل 1 الذي يبين وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال $p \leq 0.05$ ، إذ لوحظ انخفاض قيمة اللزوجة لصمغ الباميا من 78.17 إلى 53 سنتي بويرز.



شكل 1. تأثير الحرارة على لزوجة الصموغ النباتية

في حين كان الانخفاض في قيمة اللزوجة للصمغ العربي والاكسايا من 9.61 إلى 6.90 ومن 5.06 إلى 9.1 ومن 9.1 إلى 5.06 سنتي بويرز على التوالي. اتفقت النتائج مع النتائج التي توصل إليها Noorlaila وآخرون(2015) من ان لزوجة صمع الباميا المستخلص من ثلاثة مراحل نضج تتحفظ عند ارتفاع درجات الحرارة بين 10-70م. يعزى ذلك إلى التفكك الحراري للصمغ العالية الوزن الجزيئي إلى صموغ ذات أوزان جزئية مختلفة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعموماً يعزى انخفاض اللزوجة إلى التغير في تركيب البوليمر الملتقط عشوائياً مما يؤدي إلى تكوين سلاسل قصيرة Pranee وNorbrillinda Thanatcha (2011، 2014).

تأثير الرقم الهيدروجيني على لزوجة الصموغ النباتية

تشير النتائج في الشكل 2 إلى وجود فروقات معنوية بين قيم اللزوجة للصموغ قيد الدراسة عند أرقام هيدروجينية تتراوح ما بين 2-10. إذ تفوق صمع الباميا في قيمة اللزوجة عند رقم هيدروجيني 7

والذي بلغ 83 سنتي بويز بفارق معنوي عن باقي الصموغ الأخرى ، في حين كان أدنى انخفاض في قيمة لزوجة الصموغ قيد الدراسة عند الرقم الهيدروجيني 2 اذ تراوحت بين 4-22 سنتي بويز .




شكل 2. تأثير الرقم الهيدروجيني على لزوجة الصموغ النباتية


اتفقت النتائج مع ما توصل إليها Norbrillinda وآخرون (2014) من أن لزوجة صمغ الأناناس وفول الخرنوب تنخفض تدريجيا تحت الظروف الحامضية بينما تزداد تحت الظروف القاعدية العالية عند رقم هيدروجيني يتراوح ما بين 9-10، يعزى سبب ذلك إلى حدوث تكسر لسكرات المتعددة الكالاكتومانان لذلك في قيم الرقم هيدروجيني الأوطأ والأعلى من 7 عندها اللزوجة منخفضة والسبب يعود إلى احتمالية حدوث إزالة بلمرة جزئية لجزيئات الكالاكتومانان مسببة انخفاض اللزوجة (Norbrillinda وآخرون، 2014).

تأثير الأملاح على لزوجة الصموغ النباتية

تشير النتائج في الشكلين 3 و 4 إلى انخفاض قيم اللزوجة للصموغ قيد الدراسة عند ارتفاع تراكيز كلوريد الصوديوم والكلاسيوم مابين 1-0.2 مولاري ، اذ لوحظ وجود فروقات معنوية في قيم لزوجة الصموغ قيد الدراسة عند مستوى احتمال $0.05 \leq p$. اذ انخفضت قيمة اللزوجة لصمغ الباميا بحدود 75-46 و 68-35 سنتي بويز على التوالي ، في حين كان تأثير الأملاح اكثر ووضوحاً على لزوجة الصموغ القياسية للتراكيز قيد الدراسة 9-3 و 9.61-1 سنتي بويز على التوالي .



شكل 3. تأثير كلوريد الصوديوم على لزوجة الصموغ النباتية




شكل 4. تأثير كلوريد الكالسيوم على لزوجة الصموغ النباتية

تفقق النتائج مع التي توصل اليه Assi وآخرون (2017) من أن لزوجة صموغ الباميا، الكابل KpIe وفاكهة المانى Mannii وأوراق كابلا Kplaia تتحفظ عند إضافة كلوريد الصوديوم. يعود ذلك إلى قدرة الأملاح على معادلة الشحنات السالبة الموجودة على سطح الصموغ وينتج عن هذا انعدام التناافر بين الجزيئات ولذلك تتجمع مع بعضها مما يؤدي إلى ترسب الصموغ ويكون تأثير كلوريد الكالسيوم أكبر إذ أن قدرة ترسيب أيون ما تتناسب طردياً مع شحنته مما يؤدي إلى انخفاض اللزوجة.

الخواص الوظيفية للصموغ معامل الانتفاخ


أشارت النتائج في الشكل 5 إلى تفوق صمغ الباميا بفارق معنوي عن بقية الصموغ الأخرى في صفة معامل الانتفاخ، إذ بلغ هذا المعامل 90%， أما أقل قيمة له فقد كانت للصمغ العربي والأكاسيا وهي 0.20 و 0.40٪ على التوالي. جاءت النتائج أعلى من النتيجة التي توصل إليها Nagpal وآخرون (2017) من أن معامل انتفاخ الصمغ المستخلص من الباميا بلغ 5.40٪، يعزى السبب إلى طريقة الاستخلاص وصنف الباميا ، يعود ارتفاع قيم معامل الانتفاخ للصمغ المستخلص إلى امتلاكه تركيباً بنائياً ناءً بماً ذو مسامات صفراء وكثيرة ينتج عنه معامل انتفاخ عالي واحتيازاً أكبر للماء مقارنة بالصمغ العربي Amid (2009) و Sciarini (2012)، Mirhosseini وآخرون (2009).



شكل 5 نسبة الانتفاخ للصموغ النباتية


Solubility الذوبانية

تبين النتائج في الشكل (A-6) إلى وجود فروق معنوية بين كل الباميا والصمغ العربي والأكاسيا في قابلية الذوبانية إذ وجد أنها كانت 39٪ للصمغ المستخلص من قرنات الباميا . في حين امتاز كل من الصمغ العربي والأكاسيا بذوبانية عالية بلغت 90٪ على التوالي بدرجة حرارة 25 °م،



A

بينما تشير النتائج في (B-6) إلى وجود فروق معنوية في ذوبانية الصموغ عند درجة حرارة 80 م° اذ بلغت ذوبانية صمغ الباميا 51% في حين بلغت الذوبانية لكل من الصمغ العربي والاکاسیا 100% على التوالي هذه النتائج كانت اقل من ما توصل اليه Nagpal وآخرون (2017) الذي وجد من أن ذوبانية صمغ الباميا كانت 94.15%.



B

شكل 6. تأثير درجات الحرارة على ذوبانية الصموغ النباتية
A : درجة حرارة 25 م° ، B : درجة حرارة 80 م°

Gelation التهلم

تأثير تركيز الصموغ على تكوين الهلام

تشير النتائج في الجدول 2 على قابلية الصموغ قيد الدراسة على تكوين الهلام عند تراكيز ما بين 1-10%， إذ لوحظ ان صمغ الباميا له قابلية على تكوين هلام متوسط القوة عند التراكيز 3% وهلام قوي متماساًك عند تراكيز 4% وبعد قدرته على تكوين الهلام عند التراكيز 5-10% ويعود السبب الى عدم توفر الماء الكافي لتكوين الهلام ، وتميز كل من صمغ الاکاسیا والصمغ العربي بعدم قدرتهم على تكوين هلام في اي تراكيز من التراكيز المستخدمة.

جدول 2. تأثير تركيز الصموغ على تكوين الهلام

تركيز الصمغ (%)											نوع الصمغ
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	+++	++	-	-	صمغ الباميا	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الصمغ العربي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صمغ الاکاسیا	

+ هلام ضعيف . + هلام متوسط . ++ هلام قوي

من خلال النتائج تبين ان الصمغ المستخلص من قرنيات الباميا تميز بقدرته العالية على تكوين الهلام مقارنةً مع الصمغ العربي وصمغ الاکاسیا يعزى سبب ذلك الى الطبيعة الكيميائية المعقدة والمترفة للصمغ العربي والاکاسیا وهمما يعطيان محليل منخفضة الزوجة في الماء.

تأثير درجة الحرارة على تكوين الهلام

تشير النتائج في الجدول 3 إلى قابلية الصمغ المستخلص على تكوين الهلام عند درجة حرارة 4 م وينخفض تكون الهلام عند ارتفاع درجة الحرارة عن هذه الدرجة بينما امتاز كل من الصمغ العربي وصمغ الاكاسيا بعدم قدرتهم على تكوين الهلام في الدرجات الحرارية المختلفة يعود السبب في ذلك إلى تكسر الأواصر الكلايوكسيدية للصمغ عند الدرجات الحرارية المرتفعة مما يؤدي إلى تحطم الشبكة الهلامية (2004, Chidewe).

جدول 3. تأثير درجة الحرارة في قابلية الصموغ النباتية على تكوين الهلام

درجة الحرارة (°)						التركيز (%)	الصموغ النباتية
100	90	70	50	20	4		
-	-	-	-	-	-	1	صمغ الباميا
-	-	-	-	-	-	2	
					++	3	
-	-	-	-	-	+++	4	
-	-	-	-	-	-	10 - 5	
-	-	-	-	-	-	10 - 1	
-	-	-	-	-	-	10 - 1	صمغ الاكاسيا

+ هلام ضعيف . + + هلام متوسط . + + + هلام قوي

تأثير الرقم الهيدروجيني على تكوين الهلام

تشير النتائج في الجدول 4 إلى عدم قدرة الصمغ المستخلص من الباميا على تكوين الهلام عند أرقام هيدروجينية تتراوح ما بين 3-5، في حين تكون هلاماً ضعيفاً بتركيز 3% و هلاماً قوياً بتركيز 4% عند الارقام الهيدروجينية 6 و 7 وبعدم قدرته على تكوين الهلام عند التراكيز 5 - 10 %، بالمقابل فإن كل من الصمغ العربي وصمغ الاكاسيا لم يتمكنا من تكوين الهلام في جميع الارقام الهيدروجينية قيد التجربة ، تعود عدم قدرة الصمغ المستخلص من الباميا على تكوين الهلام عند الارقام الهيدروجينية 3-5 إلى حدوث تكسر ل斯基ريات المتعددة لذلك فإن القيم الأوطأ والأعلى من 6 - 7 لا يتكون عندها هلام .

جدول 4. تأثير الرقم الهيدروجيني في قابلية الصموغ على تكوين الهلام

الرقم الهيدروجيني						التركيز %	الصموغ النباتية
10	8	7	6	5	3		
-	-	+	+	-	-	1	صمغ الباميا
-	-	+	+	-	-	2	
-	-	+	+	-	-	3	
-	-	++	++	-	-	4	
-	-	+	+	-	-	10 - 5	
-	-	-	-	-	-	10 - 1	
-	-	-	-	-	-	10 - 1	صمغ الاكاسيا

+ هلام ضعيف . + + هلام متوسط . + + + هلام قوي

تأثير كلوريد الكالسيوم وثنائي الامين اثيلين رباعي حامض الخليك على تكوين الهلام
 درس تأثير استخدام تراكيز مختلفة من كلوريد الكالسيوم وثنائي الامين اثيلين رباعي حامض الخليك في قدرة الصموغ النباتية على تكوين الهلام وقد بينت النتائج وكما هو واضح في الجدول 5 عدم قدرة الصمغ العربي والاکاسيا على تكوين الهلام عند التراكيز المختلفة من كلوريد الكالسيوم والتي كانت تتراوح ما بين 0.5-20 ملي مولاري. في حين لوحظ أن صمغ الباميا بتركيز 1 و 2% استطاع ان يكون هلاماً ضعيفاً عند التركيز 1 ملي مولاري من كلوريد الكالسيوم . وكانت قوة هلام صمغ الباميا بالتراكيز 3 و 4% اقوى.

جدول 5. تأثير كلوريد الكالسيوم على تكون الهلام

كلوريد الكالسيوم (ملي مولاري)						التركيز %	الصموغ النباتية
20	10	5	1	0.5	0		
-	-	-	-	+	+	1	صمغ الباميا
-	-	-	-	+	+	2	
-	-	-	+	++	++	3	
-	-	-	++	+++	+++	4	
-	-	-	-	-	-	10 - 5	
-	-	-	-	-	-	10 - 1	الصمغ العربي
-	-	-	-	-	-	10 - 1	صمغ الاکاسيا
+ هلام ضعيف . + + هلام متوسط . + + + هلام قوي							

كما اظهرت النتائج في الجدول 6 ان الصمغ المستخلص من الباميا بتركيز 3 و 4% كون هلام عند التراكيز 10- 20 ملي مولاري من ثباني الامين اثيلين رباعي حامض الخليك ، كما تظهر النتائج ان هذا الصمغ استطاع ان يكون هلام قوي بعياب هذه المادة بالمقابل لم يتمكن لا الصمغ العربي ولا صمغ الاکاسيا بجميع التراكيز المستخدمة من تكوين الهلام عن اي من تراكيز من ثباني الامين اثيلين رباعي حامض الخليك.

جدول 6. تأثير ثباني الامين اثيلين رباعي حامض الخليك على تكون الهلام


ثباني الامين اثيلين رباعي حامض الخليك (ملي مولاري)						التركيز %	الصموغ النباتية
50	40	30	20	10	0		
-	-	-	-	-	-	1	صمغ الباميا
-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	+	++	++	3	
-	-	-	++	+++	+++	4	
-	-	-	-	-	-	10 - 5	
-	-	-	-	-	-	10 - 1	الصمغ العربي
-	-	-	-	-	-	10 - 1	صمغ الاکاسيا
+ هلام ضعيف . + + هلام متوسط . + + + هلام قوي							

اتفقت النتائج مع نتائج Chidewe (2004) من ان قابلية صمغ البنبر على تكوين الهلام تنخفض عند اضافة تراكيز عالية من كلوريد الكالسيوم و ثباني الامين اثيلين رباعي حامض الخليك. يعزى السبب الى انه

عند زيادة تراكيز الأملاح يؤدي إلى تجمع جزيئات البولимер مما ينبع عنه تكون روابط لها قابلية ضعيفة على حمل الماء فقل سعة الصموغ قيد الدراسة على حمل الماء .

قابلية حمل الزيت Oil Holding Capacity

يوضح الشكل 7 وجود فروقات معنوية بين قيم متواسطات قابلية ربط الزيت لصموغ قيد الدراسة، إذ لوحظ ان أعلى قابلية ربط الزيت كانت لصمغ الباميا وبفارق معنوي عن باقي الصموغ ، إذ بلغت 0.76 غم زيت/غم صمغ مقارنة بالصمغ العربي والاکاسیا 0 و 0 غم زيت/غم صمغ على التوالي ، جاءت النتائج في هذه الدراسة اقل من ما توصل اليه العبادي و الجبوري (2013) الذان وجدا أن قابلية ربط الزيت للصموغ المستخلصة من ثلاثة أصناف من بذور الكتان البني كانت 0.70، 0.76 و 0.80 غم زيت /غم صمغ على التوالي.



شكل 6. قابلية ربط الزيت لصموغ النباتية

أن التباين في قابلية ربط الزيت يعود إلى عدد ونوع المجاميع الكارهة للماء الموجودة في هيكلها، وجود الأحماض الأمينية التي قد تكون مسؤولة عن ميلها لامتصاص الزيت فضلاً عن وجود العديد من السلسل الجانبي غير القطبية التي لها القابلية على ربط السلسل الهيدروكاربونية من الزيت مما يؤدي إلى ارتفاع قابلية ربط الزيت من قبل الغرويت (Amid و Mirhosseini ، 2013 و Noirlaila ، 2015).

المصادر

- العبادي، ايناس مظفر خليل و الجبوري، احمد حسين. 2013. تقويم الخصائص الفيزيوكيميائية والوظيفية لهلام بذور الكتان. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 44(6):745-753.
- الراوي، خاشع محمود و خلف الله ، عبد العزيز محمد. 2000. تصميم وتحليل التجارب الزراعية. الطبعة الثانية، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 488 ص.
- Amid, B. T. and Mirhosseini, H. 2012. Effect of different purification techniques on the characteristics of hetero-polysaccharide protein biopolymer from durian (*Durio zibethinus*) seed. Molecules, 17: 10875-1089.
- Amid, B. T.; Mirhosseini, H. and Motraravi, S. A. 2013. Implications of partial conjugation of whey protein isolate to durian seed gum Through Maillard Reactions: Foaming properties, water Holding Capacity and Interfacial Activity .J. molecules, 18:15110-15125
- Assi, O. Y.; Sidibe, D.; Konan, Y. N.; Coulibaly, A.; Mahan, R. M. and Biego, H. M. G. 2017. Viscosity Study of mucilage's extracted from *Abelmoschus esculentus*, *Beilschmedia mannii*, *Corchorus olitorius* and *Irvingia gabonensis* from Coted Ivoire. J. of Applied Life Sci. Inter., 11(1): 1-4.

- Chang, Y.; Li, Y.; Miao, Q.; Jiang, H. and Gao. X. 2017. Rheological properties of six plant-based seed gums. American Journal of Analytical Chemistry., 8:690-707.
- Chidewe, C. K. 2004. Characterization of the Polysaccharide Material Isolated From the fruit of *Cordia abyssinica*. p.H.D. Thesis. Department of BioChem.. Univ. of Zimbabwe .pp200.
- Choudhary, P. D. and Pawar, H. A. 2014. Recently investigated natural gums and mucilages as pharmaceutical excipients: an overview. Hindawi Publishing Corporation J. of Pharmaceutics. ID 204849, 9 pages.
- Farooq, U.; Malviya R. and Sharma, K. 2015. Design and development of mute particulate system for targeted drug delivery using natural polymer.J. Pharmacy Untie Analytical Acta., 6(5):1-8.
- Gashua, I.; Ukekpe, S. and Yusuf, I. 2013. Biophysical in visitation of plant exudates of *Acacia senegal* (L) wild from Sudan-Savannah ecological zone of Nigeria. Inter. J. of Advanced Research, 1(4): 288-232.
- Joshua, E.; Berthr, N. and Jidimma, T.W. 2019. Effects of quantities of xanthan gum on the physic Chem. and flocculation properties of gum Arabic. Inter. J. of Chem. Sci., 3(1):44-49.
- Kumar,B.P.;Sindhuri,M.;DEvi,J.;Kumar,S.V.;Manogna,A.Madhavi.2013. Isolation and characterization of natural mucilage from *Lagenaria siceraria*. International Research Journal of Pharmacy,4(11):117-121.
- Kumar, S. 2014. Physicochemical, photochemical and toxicity studies on gum and mucilage from plant *Abelmoschus esculentus*. The J. of Psychopharmacology, 3(3):200-203
- Nazni, P. and Vigneshwar, P. 2014. Study on extraction and organoleptic evaluation of okra and hibiscus mucilage in corporate products. Inter. J. 3(1):99-103.
- Nagpal, M. A.; Aggarwal, G.; Kjain, U. and Madan, J. 2017. Extraction of Gum from *Abelmoschus esculentus* : physicochemical peculiarity and antioxidant prepatent. Asian J. of Pharmaceutical and Clinical Research, 10(9):175-179.
- Nep, E. I. and Conway, B. R. 2010. Characterization of grew. A gum, a potential pharmaceutical Incipient . The J. Incipient and food Chem., 1(1):30-39.
- Noorlaila, A.; Aziah, S. A.; Asmeda, R. and Norizzah, A. R. 2015. Emulsifying properties of extracted okra (*Abelmoschus esculentus* L.) mucilage of different maturity index and its application in coconut milk emulsion. International Food Research. J. 22(2):782- 787.
- Novbrillinda, M. T.; Anis, W. W.; Hamimi, I. A.; Madzlan, K. and Shazlin, K. 2014. Effect of temperature and pH on viscosity of pineapple gum. J. Trop Agricultural and Food Sci. 42(2):143-148.

- Pearson, D. 1970. The Chem. Analysis of Foods. 7th ed. Edinburgh; New York : Churchill Livingstone. PP:575.
- Roy,A.;Shrivastava,S.L.and Mandal. 2014.Functional properties of okra *Abelmoschus esculentus* L. (Moench):traditional claims and scientific evidences. Plant Science Today,1(3):121-130.
- Sciarini, L. S., Maldonado, F., Ribotta, P. D., Pérez, G. T. and León, A. E. 2009. Composition and functional properties of *Gleditsiatri acanthus* gum. Food Hydrocol. 23: 306–313.
- Thanatcha, R. and Pranee, A. 2011. Extraction and character Zation of mucilage in *Ziziphus mauritiana Lam.*, Inter. Food Research J., 18:201-202.
- Verma, S., Kumar, N. and Sharma, P. K. 2014. Extraction and Evaluation of *Trigonella foenum gracefum Linn* and *Linum Usitatissimum* seed mucilage. Global J. of Pharmacology, 8(4):510-514.
- Vinod, V. T. P. and Sashidhar, R. B. 2010. Surface morphology, Chem. and structural assignment of gum kondagogu (*Cochlospermum gossypium* DC.): An exudate tree gum of India .Indian J. of Natural Products and Resources . 1(2) : 181 – 192 .
- Yusuf, A. K. 2011. Studies on some physicochemical properties of the plant gum exudates of *Acacia senegal* (Dakwara), *Acacia sieberiana* (Farar kaya) and *Acacia nilotica* (Bagaruwa). J. of Research in National Development, 9, 1596 – 8308.
- Zaharuddin, N. D.; Noordin, M. I. and Kadivar, A. 2014. The use of *Hibiscus esculentus* (okra) gum in sustaining the release of propranolol hdrochloride in a solid oral dosage form. Hindaw Publishing Corporation,BioMed Research International, Volume 2014 Article ID 735891, p:8.