



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ديالى
كلية العلوم – قسم الفيزياء

تحضير متراكبات بوليميرية مدعمة بالمواد السليوزية ودراسة بعض خصائصها الفيزيائية

رسالة قَدّمها الطالب

محمد منذر حسين

الى مجلس كلية العلوم – جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة
الماجستير في علوم الفيزياء

بإشراف

أ.م. د. زياد طارق خضير **أ. رولا عبد الخضر الصافي**

2018 م

1439 هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ

وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿١٣﴾

صدق الله العظيم

سورة الرحمن

الآية (٧-١٣)

الاهداء

الى ارض الحضارات بلاد النهرين دجلة والفرات
وطني حبه واجبي ومهما قلت فيه لن تكفي الكلمات ... وطن الصمود

الى شعار التضحية والصبر، ضياء ينير دري
يامن غرست الامل ورسخت الطموح في قلبي ... ابي القلب النابض

الى امي يامن عجزت قواميس الدنيا من تفسيرك
جنات وضعت تحت اقدامك من عند الله لتقديرك ... امي رويحة الجنة

الى رفاق الخير وصانعي اركان بيتي وسر حياتي
ملاحح دنيتي المرسومة وسبب وجودي وابتساماتي ... اخوتي

اهدي جهدي الصغير لمقامكم الكبير

محمد منذر

الشكر والتقدير

الحمد والشكر لله رب العالمين رب السموات السبع والارضين، خالق الأولين والآخرين، مصور الانسان في بطن امه جنين، فعلمه الكتابة والحكمة ليكون للأمانة حافظا امين. نحمده على كل حال وفي كل حين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد (صل الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين) والحمد والشكر لله شارح الصدور وميسر الامور لإنجاز ما جاء في رسالتي من عملا وسطور... اما بعد

يدفعني ولائي الى ارضنا لأتقدم بالشكر والفخر الى وطني العراق الذي انتمي له وأعشق ثراه .

كما يدعوني واجب العرفان بالجميل أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى رئاسة جامعة ديالى والى عمادة كلية العلوم والى قسم الفيزياء؛ لإتاحة الفرصة لي في تكملة دراستي متمني لهم التقدم والازدهار.

كما أتقدم بالشكر والاحترام الى الدكتور الفاضل (زياد طارق خضير) لما أبداه من توجيهات وجهود قيمة خلال الدارسة البحثية.

كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير ووافر الامتنان الى الأستاذة الفاضلة (رولا عبد الخضر عباس) لما قدمته من جهود كبيرة وتوجيهات قيمة ومتابعة مستمرة طيلة مدة البحث .

كما أتقدم بفائق شكري وامتناني إلى رئاسة فرع المواد قسم العلوم التطبيقية في الجامعة التكنولوجية والى المنتسبين والعاملين في مختبرات الفرع، بالأخص الاستاذ (مؤيد فائق) والسيدة (وصال اباد) لمنحي فرصة العمل في مختبراتهم لإتمام فحوصات دراستي متمني لهم دوام النجاح، والى منتسبي وحدة الخراطة في مركز التدريب والمعامل واخص منهم المهندس (فواز). كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري الى جميع العاملين في مكتبة كلية العلوم في جامعة ديالى الاساتذة (عدنان، ورافت، وصباح)، ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الى العاملين في المكتبة المركزية للجامعة التكنولوجية وخاصة السيدات (فيفيان، وثورة) ومسؤول المكتبة في قسم العلوم التطبيقية السيدة (نضال) لتعاونهم بتزويدي بكافة المصادر المختلفة.

وأقدم جزيل الشكر الى منتسبي دائرة المواد في وزارة العلوم والتكنولوجيا وأخص منهم الاستاذ (قاسم عبد سلوم) والاساتذة (رعد، وواثق، واحمد، ورياض) لما بذلوا من جهود لإتمام عملي البحثي. وشكري وتقديري الى المزارعين الذين زودوني بالمواد الزراعية المستخدمة في رسالتي متمنيا لهم الموفقية على جهودهم المبذولة.

كما اود ان أتقدم بالشكر الى زملائي طلبة الدراسات العليا لمساعدتهم ومساندتهم المتواصلة لي (احمد، وحامد، ودعاء، وسلمى، ومريم) والى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث ولو بكلمة واحدة.

واخيرا ختامها مسك أتقدم بأجل كلمات الطيب وبوافر شكري وأمتناني إلى عائلتي التي شدت من أزرى ويسرت لي المصاعب ومنحتني الثقة العالية والاهتمام فكانت خير معين لي طيلة فترة الدراسة وعسى الله أن يعوض صبرهم خيراً.

محمد منذر

الخلاصة

أجريت هذه الدراسة باستعمال البولي بروبيلين كمادة اساس للمادة المترابكة، ومسحوق المخلفات (المتبقيات)الزراعية كمادة مدعمة في تكوين أرضيات الخشب البلاستيكي، ومن أجل تحقيق زيادة المتانة وكفاءة الأداء لهذه المترابكات لابد من تحسين خواصها الميكانيكية والفيزيائية التي عادة ما تكون ضرورية في مختلف مجالات التطبيقات الهندسية .

ومن سياق ذلك تمت دراسة تأثير إضافة مسحوق المخلفات الزراعية للحصول على مصبوبات مترابكات الخشب البلاستيكي من خلال محورين هما: تدعيم البولي بروبيلين بمسحوق المخلفات الزراعية بأنموذج فردي من نوع واحد بعد ما تم اختيار خمسة انواع وهي [اتيان الحنطة، وقشور الشعير، وقشور الرز، والاقراص (الزهرة)والسيقان لنبات عباد الشمس]، أما المحور الثاني حضرت النماذج من تهجين مسحوق هذه المخلفات، اذ تم في البدء تدعيم نوعين من المساحيق [20%مخلفات اتيان الحنطة +20%المخلفات الزراعية الاخرى]. اما الاخر فقد تم تهجين جميع انواع المخلفات الزراعية المستعملة معاً وبنسبة (10%)، مع المحافظة على نفس الكسر الوزني الكلي (40%) والحجم الدقائقي ($212 \mu\text{m}$). علماً ان جميع النماذج تم تكوينها بطريقة القولبة بالبتق (Extrusion Molding) والتي استعملت لتشكيل المصبوبات بواسطة ماكينة البثق مزدوجة البريمة.

كما تناولت هذه الدراسة تأثير اضافة عوامل تحسين النوعية المتمثلة (معززات الالتصاق السيلاني، والمواد النافخة، ومضادات الاكسدة) على الخصائص الفيزيائية المتضمنة[الصلادة السطحية، ومقاومة البلى، والتوصيلية الحرارية، والكثافة الحجمية، والامتصاصية، وتأثير المحاليل الكيميائية (المنظفات المنزلية)] من اجل اختبار النموذج المقواة بمسحوق مخلفات اتيان نبات الحنطة (سيقان، وقشور). وبصورة عامة أظهرت النتائج العملية بعد معاملة دقائق مخلفات نبات الحنطة بالمادة السيلانية بنسب وزنية wt% (2,4,6) ان المترابك الحاوي على نسبة wt% (2,4) اظهر تحسناً ملحوظاً في الخصائص المدروسة. كما ان عملية زيادة نسبة المادة السيلانية الى (6%) وعند اضافة المادة النافخة الى بنية الاخشاب البلاستيكي المصنعة ادت الى تغييرات في العزل الحراري وبذلك ممكن الحصول على اخشاب بلاستيكية تتميز بالقوة والمتانة الميكانيكية وخصائص اخرى لا تتوافر في الاخشاب الطبيعية. كما بينت الدراسة ان خشب البلاستيكي تتحسن خواصه بشكل عام نتيجة إضافة مضادات الاكسدة بنسبة (2%) ولكن عندما تزيد النسبة الوزنية لهذه المضادات يكون لها تأثير سلبي في صناعة الخشب البلاستيكي.

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	التسلسل
IV	قائمة المصطلحات والاسماء العلمية	-
V	قائمة الرموز	-
VIII	قائمة الجداول	-
IX	قائمة الاشكال	-
الفصل الاول - المقدمة والدراسات السابقة		
1	المقدمة	1-1
3	الدراسات السابقة	2-1
10	الهدف من الدراسة	3-1
الفصل الثاني - الجزء النظري		
11	المقدمة	1-2
12	المواد المتراكبة	2-2
13	المواد المتراكبة ذات الاساس المعدني	3-2
13	المواد المتراكبة ذات الاساس السيراميكي	4-2
14	المواد المتراكبة ذات الاساس البوليميري	5-2
14	مادة الاساس البوليميرية	1-5-2
17	البولي بروبيلين (P.P)	1-1-5-2
21	تكنولوجيا تشكيل البوليمرات	2-1-5-2
25	مواد التدعيم	2-5-2
26	نظام تصنيف الحشوات الدقائقية	1-2-5-2
29	الخصائص المؤثرة على تحشيد الحشوات الدقائقية	2-2-5-2
30	السطح البيئي وقوة التلاصق	3-5-2

رقم الصفحة	الموضوع	التسلسل
33	المادة الرابطة السيلانية	1-3-5-2
34	المواد المترابطة الهجينة	6-2
36	الخواص الميكانيكية السطحية والفيزيائية	7-2
36	الصلادة السطحية	1-7-2
37	مقاومة البلى	2-7-2
38	انواع البلى	1-2-7-2
40	طرائق قياس البلى	2-2-7-2
42	متغيرات التشغيل اختبار البلى	3-2-7-2
42	التوصيلة الحرارية	3-7-2
45	قياس الكثافة الحجمية	4-7-2
46	القابلية الامتصاص لمترابكات الخشب البلاستيكي	5-7-2
47	ميكانيكية الانتشار	1-5-7-2
الفصل الثالث - الجزء العملي		
48	المقدمة	1-3
48	المواد المستعملة	2-3
48	المادة الاساس	1-2-3
49	مواد التدعيم	2-2-3
51	مضافات تحسين نوعية	3-2-3
52	نسب الاضافة	3-3
52	تقنية تحضير نماذج مترابك الخشب البلاستيكي	4-3
52	مرحلة تهيئة مسحوق المتبقيات الزراعية	1-4-3
54	مرحلة تحضير الخلطات المترابطة البولييمرية	2-4-3
56	مرحلة القولية بالبنق	3-4-3
60	تهيئة العينات والاجهزة المعدة للاختبارات	5-3

رقم الصفحة	الموضوع	التسلسل
60	تهيئة العينات	1-5-3
62	الاجهزة المستعملة	2-5-3
62	جهاز قياس الصلادة	1-2-5-3
62	جهاز قياس معدل البلى	2-2-5-3
64	جهاز قياس التوصيلية الحرارية	3-2-5-3
65	تقنية قياس الكثافة الحجمية	4-2-5-3
66	تقنية قياس الامتصاصية الماء والمحاليل	5-2-5-3
الفصل الرابع		
68	المقدمة	1-4
68	اختبار الصلادة	2-4
76	اختبار البلى	3-4
76	دراسة تأثير طبيعة المواد المكونة لمتراكب البلاستيكي على معدل البلى في الظروف الجافة	1-3-4
76	تأثير التدعيم بمسحوق المخلفات الزراعية	1-1-3-4
81	تأثير اضافة المادة الرابطة السيلانية	2-1-3-4
83	تأثير اضافة المادة النافخة	3-1-3-4
83	تأثير اضافة مضادات الاكسدة	4-1-3-4
85	تأثير معاملة اسطح النماذج بالمزلاقات الكيميائية على البلى	2-3-4
93	دراسة تأثير متغيرات الاختبار على معدل البلى	3-3-4
93	تأثير تغير الحمل المسلط على معدل البلى	1-3-3-4
95	تأثير تغير نصف قطر الانزلاق على معدل البلى	2-3-3-4
96	تأثير تغير زمن الانزلاق على معدل البلى	3-3-3-4

رقم الصفحة	الموضوع	التسلسل
97	تأثير تغير نوع القرص الدوار على معدل البلى	4-3-3-4
98	تأثير تغير خشونة سطح العينة على معدل البلى	5-3-3-4
99	اختبار التوصيلية الحرارية	4-4
106	اختبار الكثافة الحجمية	5-4
113	اختبار الامتصاصية	6-4
114	الغمر في الوسط المائي	1-6-4
123	الغمر في الوسط المحلول الكيميائي	2-6-4
136	الاستنتاجات	
138	التوصيات واقتراحات العمل المستقبلية	
139	المصادر	

المصطلحات والاسماء العلمية

Meaning	المختصر	المعنى
Agricultural Waste Flour	AWF	دقيق المخلفات الزراعية
Wheat Hays	WH	اتبان الحنطة
Barley Husks	BH	قشور الشعير
Rice Husks	RH	قشور الرز
Sun Flower	SF	زهرة عباد الشمس
Stalk Sun Flower	SSF	سيقان عباد الشمس
Themogravimetric Analysis	TGA	الوزن النوعي الحراري
Metal Matrix Composites	MMCs	متراكبات ذات أساس معدني
Ceramic Matrix Composites	CMCs	متراكبات ذات أساس سيراميكي
Polymer Matrix Composites	PMCs	متراكبات ذات أساس بوليمري
Polypropylene	PP	بولي بروبيلين
Silane Coupling Agent	S.C.A	المادة الرابطة السيلانية
Antioxidants	U.V- Stabilizer	مضادات الأكسدة
Blowing Material	B.M	المادة النافخة
Sodium Hypochlorite	-	ماء جافيل (القاصر)
Sodium Sulfonate	-	سائل التنظيف (الزاهي)
Plastic Wood Composite	PWC	متراكب الخشب البلاستيكي
Wood Waste Agricultural plastic	Wood.W. Ag.plastic	خشب المخلفات الزراعية البلاستيكي
Computer Numerical Control Machine	CNC	ماكينة التقطيع الرقمية

الرموز

Meaning	معنى الرمز	الوحدة	الرمز
Weight Fraction	الكسر الوزني	%	ψ_w
Surface Tension Interface (solid-vapor)	الشّد السطحي البيني (صلب-بخار)	N/m	γ_{sv}
Surface Tension Interface (solid-liquid)	الشّد السطحي البيني (صلب- سائل)	N/m	γ_{sl}
Surface Tension Interface (liquid-vapor)	الشّد السطحي البيني (سائل - بخار)	N/m	γ_{lv}
Contact Angle	زاوية التماس	Degree °	θ
Wear Rate	معدل البلى	g/cm	W.R
Losses of Sample's Mass	الفرق في كتلة النموذج	g	Δm
Sliding Distance	مسافة الانزلاق	cm	S_D
Sliding Velocity	سرعة الانزلاق	cm/sec	V
Time	الزمن	sec	t
Radius	نصف قطر العينة	cm	r
Load	الحمل المسلط	N	-
Thermal Conductivity	التوصيلية الحرارية	W/m.K	K
Loss of Heat	الفقدان في الحرارة	W/m ² .°C	e
Electric Current	التيار الكهربائي	Amp	I
Voltage	فرق الجهد	volt	V
Thickness of Disks	سمك الاقراص	cm	d_A, d_B, d_C
Temperatures of Disks	درجة حرارة الاقراص	°C	T_A, T_B, T_C
Bulk Density	الكثافة الحجمية	g/m ³	B.D
Height	الارتفاع	cm	-

Meaning	معنى الرمز	الوحدة	الرمز
Volume	الحجم	cm ³	V
Flux	التدفق	mol.cm ⁻² .sec ⁻¹	F _x
Diffusion Coefficient	معامل الانتشار	cm ² .sec ⁻¹	D _x
Concentration Gradient	تدرج التركيز	mol.cm ⁻³	dc/dx
Weight Gain	الربح في الكتلة	—	M _∞
Thickness	سمك العينة	cm	-

الجدول

الصفحة	العنوان	الرقم
2	احصائيات بعض المحاصيل الزراعية بوحدة ألف طن	(1-1)
28	توضيح التركيب الكيميائي لبعض ألياف الخشب الطبيعية	(1-2)
49	يوضح بعض المواصفات الفيزيائية للبولي بروبيلين التجاري المستعمل	(1-3)
59	مكونات مصبوبات خشب متراكبات البولي بروبيلين المدعم بالمخلفات الزراعية البلاستيكي المحضرة في هذه الدراسة .	(2-3)
60	a-الابعاد الهندسية للعينة b-صورة فوتوغرافية للعينة	(3-3)

الإشكال

الصفحة	العنوان	الرقم
17	عملية تحويل مونومير غاز البروبيلين الى البولي بروبيلين بوجود المحفزات	(1-2)
20	أنواع البولي البروبيلين المتجانس (A) العشوائي، (B) المتناوب، (C) المنتظم	(2-2)
24	مخطط توضيحي لماكنة البثق	(3-2)
31	تأثير قوى الشد السطحي في قطرة السائل مع المادة الصلبة	(2-4)
33	مخطط توضيحي للاستعمال بوجود او بدون المادة الرابطة	(5-2)
34	التركيب الكيميائي للمادة السيلانوية والية التفاعل بصورة عامة	(6-2)
37	طريقة فحص صلادة (Shore-D)	(2-7)
40	البلى الالتصاقى	(8-2)
44	مخطط جهاز قرص لي لقياس التوصيلية الحرارية	(9-2)
45	مخطط توضيحي لبعض قيم الكثافة لنماذج من المواد المتمثلة بالمعادن والسيراميك والبوليمرات والمواد المترابطة	(10-2)
49	صورة حبيبات البولي بروبيلين التجاري المستعمل في الدراسة	(1-3)
50	صور المتبقيات الزراعية المستعملة قبل وبعد عملية الطحن	(2-3)
53	مخطط تفصيلي عن عملية طحن المخلفات الزراعية وتحويلها الى مسحوق بحجم دقائقى (212µm).	(3-3)
55	مخطط توضيحي عن مراحل عملية معاملة مسحوق المخلفات الزراعية بالمادة الرابطة السيلانوية (Dimethyldichlorsilane)	(4-3)
56	صورة لماكنة البثق المستعملة	(5-3)
57	صورة للعجينة البولي بروبيلين ومترابكاته المنصهرة من فوهة الباثقة	(6-3)
57	يبين القالب المعدني قبل وبعد التغليف.	(7-3)
58	صورة فوتوغرافية للمكبس النصف الي اثناء عملية الكبس.	(8-3)
58	صور نماذج خشب مترابكات البولي بروبيلين المدعم بالمخلفات الزراعية البلاستيكي المحضر في هذه الدراسة	(9-3)
59	ماكنة (CNC) المستعملة	(10-3)
61	صورة فوتوغرافية لجهاز قياس الصلادة	(11-3)
62	صورة لجهاز قياس البلى	(12-3)

الرقم	العنوان	الصفحة
(13-3)	منظومة قياس التوصيلية الحرارية	63
(14-3)	الميزان الحساس المستعمل نوع (Aeadam)	65
(15-3)	صورة لعينات الامتصاصية بتأثير (a) الماء الاعتيادي (b) سائل التنظيف (الزاهي) (c) ماء جافيل (القاصر)	66
(1-4)	التغير في قيم الصلادة (Shore-D) لجميع النماذج البوليمرية المترابطة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية المستعملة.	69
(A2-4) (B2-4)	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على الصلادة لمترابكات المخلفات الزراعية ومقارنتها مع البولي بروبلين (P.P Pure) ومترابك أتبان الحنطة (P.P+ Wheat Hays)	69
(C2-4) (D2-4)	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على الصلادة لمترابكات المخلفات الزراعية ومقارنتها مع البولي بروبلين (P.P Pure) ومترابك أتبان الحنطة (P.P+ Wheat Hays)	70
(3-4)	التغير في قيم الصلادة (Shore-D) للمواد المترابطة الهجينة المدعمة بنوعين من المخلفات الزراعية المستعملة	71
(A4-4)	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتبان الحنطة مع زهرة عباد الشمس على قيم الصلادة ومقارنتها بالمترابكات المدعمة بأتبان الحنطة.	71
(D4-4) (C4-4) (B4-4)	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة على قيم الصلادة ومقارنتها بالمترابكات المدعمة بأتبان الحنطة	72
(5-4)	تأثير الية التهجين عند التدعيم اربعة انواع من المخلفات الزراعية المستعملة على قيم الصلادة ومقارنتها بمترابك أتبان الحنطة (P.P+ Wheat Hays).	73
(6-4)	تأثير تغير نسب المادة الربطة السيلانية على الصلادة لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي	74
(7-4)	تأثير تغير نسب المادة النافخة على الصلادة لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي	75
(8-4)	تأثير تغير نسب مضادات اكسدة على الصلادة لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي	76
(9-4)	التغير في قيم معدلات البلى لجميع نماذج البوليمرية المترابطة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية المستعملة.	77
(A10-4) (B10-4)	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم معدل البلى لنماذج مترابكات المخلفات الزراعية ومقارنتها مع البولي بروبلين (P.P Pure) ومترابك أتبان الحنطة	78
(C10-4) (D10-4)	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم معدلات البلى لنماذج مترابكات المخلفات الزراعية ومقارنتها مع البولي بروبلين (P.P Pure) ومترابك أتبان الحنطة	79

الصفحة	العنوان	الرقم
79	التغير في قيم معدلات البلى لمواد متراكبة هجينة المدعمة بنوعين من المخلفات الزراعية المستعملة	(11-4)
80	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتابان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة على قيم معدلات البلى ومقارنتها بالمترابكات المدعمة بنوع واحد	(A12-4) (B12-4) (C12-4)
81	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتابان الحنطة مع سيقان عباد الشمس على قيم معدلات البلى ومقارنتها بمترابكات اتبان الحنطة (P.P+ Wheat Hays)	(D12-4)
81	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأربعة أنواع من المخلفات الزراعية على قيم معدلات البلى ومقارنتها بمترابكات اتبان الحنطة (P.P+ Wheat Hays)	(13-4)
82	تأثير تغير نسب المادة الرابطة السيلانية على معدل البلى لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min)	(14-4)
83	تأثير تغير نسبة المادة الرابطة السيلانية على معدل البلى لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min)	(15-4)
84	تأثير تغير نسب مضادات الاكسدة على معدل البلى لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min).	(16-4)
85	التغير في قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات البوليمرية المتراكبة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية بالمزلاقات (المنظفات) المنزلية لتمثلة بماء جافيل وسائل الزاهي.	(17-4)
86	تأثير استعمال المزلاقات (المنظفات) المنزلية المتمثلة بماء جافيل وسائل الزاهي على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات مترابكات المخلفات الزراعية مع مقارنتها بالبولي بروبيلين (P.P Pure) و مترابكات أتابان الحنطة (P.P+ Wheat Hays).	(A18-4) (B18-4) (C18-4)
87	تأثير استعمال المزلاقات (المنظفات) المنزلية المتمثلة بماء جافيل وسائل الزاهي على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات مترابكات سيقان عباد الشمس مع مقارنتها بالبولي بروبيلين (P.P Pure) و مترابكات أتابان الحنطة	(D18-4)
87	التغير في قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات البوليمرية المتراكبة الهجينة المدعمة بنوعين من المخلفات الزراعية بالمزلاقات (المنظفات) المنزلية	(19-4)
86	تأثير استعمال المزلاقات (المنظفات) المنزلية المتمثلة بماء جافيل وسائل الزاهي على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات مترابكات المخلفات الزراعية مع مقارنتها بالبولي بروبيلين (P.P Pure) و مترابكات أتابان الحنطة (P.P+ Wheat Hays).	(A18-4) (B18-4) (C18-4)

الصفحة	العنوان	الرقم
87	تأثير استعمال المزلاقات (المنظفات) المنزلية المتمثلة بماء جافيل وسائل الزاهي على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات متراكبات سيقان عباد الشمس مع مقارنتها بالبولي بروبلين (P.P Pure) و متراكب أتبان الحنطة	(D18-4)
87	التغير في قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات البوليمرية المتراكبة الهجينة المدعمة بنوعين من المخلفات الزراعية بالمزلاقات (المنظفات) المنزلية	(19-4)
88	تأثير استعمال المزلاقات (المنظفات) المنزلية المتمثلة بماء جافيل وسائل الزاهي على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات المتراكبات الهجينة المدعمة بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية ومقارنتها بالمتراكبات المدعمة بنوع واحد.	(A20-4) (B20-4) (C20-4)
89	تأثير استعمال المزلاقات (المنظفات) المنزلية المتمثلة بماء جافيل وسائل الزاهي على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات المتراكبات الهجينة المدعمة بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية ومقارنتها بالمتراكبات المدعمة بنوع واحد.	(D20-4)
89	تأثير استعمال المزلاقات (المنظفات) المنزلية المتمثلة بماء جافيل وسائل الزاهي على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات المتراكبات الهجينة المدعمة بأربعة انواع من المخلفات الزراعية ومقارنتها بمتراكب اتبان الحنطة (PP+Wheat Hays)	(21-4)
90	تأثير تغير نسبة المادة الرابطة السيلانية على معدل البلى لخشب تين الحنطة البلاستيكي باستعمال المنظفات المنزلية تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min)	(22-4)
90	تأثير تغير نسبة المادة النافخة على معدل البلى لخشب تين الحنطة البلاستيكي باستعمال المنظفات المنزلية تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min)	(23-4)
91	تأثير تغير نسبة مضادات الاكسدة على معدل البلى لخشب تين الحنطة البلاستيكي باستعمال المنظفات المنزلية بظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min)	(24-4)
92	تأثير استعمال الماء الاعتيادي والمنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل الزاهي) على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات متراكب أتبان الحنطة البلاستيكي .	(25-4)
93	تأثير اختلاف تراكيز المزلاقات (المنظفات) المنزلية المتمثلة ب (ماء جافيل، وسائل الزاهي) على قيم معدلات البلى عند ترطيب عينات متراكب أتبان الحنطة البلاستيكي	(26-4)
95	العلاقة بين معدل البلى مع زيادة الحمل المسلط تحت ظروف تشغيل (نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min).	(27-4)
96	العلاقة بين معدل البلى وزيادة نصف قطر الانزلاق تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، الزمن 1min)	(28-4)


الصفحة	العنوان	الرقم
97	العلاقة بين معدل البلى وزيادة زمن دوران القرص تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm).	(29-4)
98	العلاقة بين معدل البلى ونوع القرص الدوار تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min).	(30-4)
99	العلاقة بين معدل البلى وخشونة سطح العينة المعامل بورق التنعيم تحت ظروف تشغيل (الحمل 10N، نصف قطر الانزلاق 7cm، الزمن 1min).	(31-4)
100	التغير في قيم التوصيلية الحرارية لجميع نماذج البوليمرية المترابطة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية المستعملة.	(32-4)
101	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على التوصيلية الحرارية لنماذج مترابطة المخلفات ومقارنتها مع البولي بروبيلين (P.P Pure) و مترابك أتبان الحنطة	(A33-4) (B33-4) (C33-4)
102	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم التوصيلية الحرارية لنماذج مترابطة سيقان عباد الشمس ومقارنتها مع البولي بروبيلين بمترابك أتبان الحنطة البلاستيكي	(D33-4)
102	التغير في قيم التوصيلية الحرارية لمواد مترابطة هجينة المدعمة بنوعين من المخلفات الزراعية المستعملة.	(34-4)
102	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة على قيم التوصيلية الحرارية ومقارنتها بالمترابطة المدعمة بنوع واحد	(A35-4)
103	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية على قيم التوصيلية الحرارية ومقارنتها بالمترابطة المدعمة بنوع واحد	(B35-4) (C35-4)
104	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأربعة أنواع من المخلفات الزراعية المستعملة على قيم التوصيلية الحرارية ومقارنتها بمترابك أتبان الحنطة (P.P+Wheat Hays)	(36-4)
105	تأثير تغير نسب المادة الرابطة السيلانية على التوصيلية الحرارية لأخشاب أتبان الحنطة البلاستيكية	(37-4)
105	تأثير تغير نسب المادة النافخة على التوصيلية الحرارية لأخشاب الحنطة البلاستيكية	(38-4)
106	تأثير تغير نسب مضادات الاكسدة على التوصيلية الحرارية لأخشاب الحنطة البلاستيكية.	(39-4)
107	التغير في قيم الكثافة لجميع النماذج البوليمرية المترابطة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية المستعملة	(40-4)
108	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم الكثافة لنماذج مترابطة المخلفات الزراعية ومقارنتها مع البولي بروبيلين (P.P Pure) ومترابك أتبان الحنطة	(A41-4) (B41-4) (C41-4)

الصفحة	العنوان	الرقم
109	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم الكثافة لمتراكبات سيقان عباد الشمس ومقارنتها مع البولي بروبيلين (P.P Pure) ومتراكب أتبان الحنطة	(D41-4)
109	التغير في قيم الكثافة الحجمية للمواد متراكبة هجينة المدعمة بنوعين من المخلفات الزراعية المستعملة	(42-4)
109	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة على قيم الكثافة الحجمية ومقارنتها بالمتراكبات المدعمة بنوع واحد	(A43-4)
110	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة على قيم الكثافة الحجمية ومقارنتها بالمتراكبات المدعمة بنوع واحد	(B43-4) (C43-4) (D43-4)
111	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأربعة انواع من المخلفات الزراعية على قيم الكثافة الحجمية ومقارنتها بمتراكب اتبان الحنطة (P.P+Wheat Hays)	(44-4)
112	تأثير تغير نسب المادة الرابطة السيلانية على الكثافة الحجمية لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي.	(45-4)
112	تأثير تغير نسب المادة النافخة على الكثافة الحجمية لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي	(46-4)
113	تأثير تغير نسب مضادات الاكسدة على الكثافة الحجمية لآخشاب الحنطة البلاستيكي	(47-4)
115	التغير في قيم الامتصاصية للعينات البوليمرية المتراكبة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما	(48-4)
116	التغير في قيم الامتصاصية للعينات البوليمرية المتراكبة الهجينة المدعمة بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27±2°C) ولمدة (80) يوما	(49-4)
116	(التغير في قيم معامل الانتشارية للنماذج البوليمرية المتراكبة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما	(50-4)
116	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم معامل الانتشارية لمتراكبات زهرة عباد الشمس ومقارنتها مع البولي بروبيلين (P.P Pure) ومتراكب أتبان الحنطة	(A51-4)
117	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم معامل الانتشارية لمتراكبات المخلفات الزراعية المستعملة ومقارنتها مع البولي بروبيلين (P.P Pure) و متراكب أتبان الحنطة المغمورة في ماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	(B51-4) (C51-4) (D51-4)
118	التغير قيم معدلات البلى للمواد المتراكبة الهجينة المدعمة بنوعين من المخلفات الزراعية المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة (27± 2°C) لمدة (80) يوما.	(52-4)

الرقم	العنوان	الصفحة
(A53-4) (B53-4)	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية على قيم معامل الانتشارية ومقارنتها بالمتراكبات المدعمة بنوع واحد المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	118
(C53-4) (D53-4)	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة على قيم معامل الانتشارية ومقارنتها بالمتراكبات المدعمة بنوع واحد المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	119
(54-4)	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأربعة انواع من المخلفات الزراعية المستعملة على قيم معامل الانتشارية ومقارنتها بمتراكب اتبان الحنطة المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما	119
(55-4)	العلاقة بين النسبة المئوية للامتصاصية والمادة الرابطة السيلانية لأخشاب الحنطة البلاستيكي المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) لمدة (80) يوما	120
(56-4)	معامل الانتشار (Dx) لنماذج اتبان الحنطة البلاستيكي المعاملة بالمادة الرابطة السيلانية المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) لمدة (80) يوما	121
(57-4)	العلاقة بين النسبة المئوية للامتصاصية والمادة النافخة لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) لمدة (80) يوما	121
(58-4)	معامل الانتشار (Dx) لنماذج اتبان الحنطة البلاستيكي المعاملة بالمادة النافخة والمغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما	122
(59-4)	العلاقة بين النسبة المئوية للامتصاصية ومضادات الاكسدة لأخشاب اتبان الحنطة البلاستيكي المغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) لمدة (80) يوما	122
(60-4)	معامل الانتشار (Dx) لنماذج اتبان الحنطة البلاستيكي المعاملة بمضادات الاكسدة والمغمورة في الماء الاعتيادي بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	123
(a61-4)	التغير في قيم الامتصاصية بعد غمر العينات البوليمرية المترابطة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية المستعملة المغمورة في ماء جافيل بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	124
(b61-4)	التغير في قيم الامتصاصية بعد غمر العينات البوليمرية المترابطة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية المغمورة في سائل التنظيف (زاهي) بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	125
(a62-4)	التغير في قيم الامتصاصية للعينات البوليمرية المترابطة الهجينة المدعمة بنوعين من أتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة المغمورة في ماء جافيل بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	125
(b62-4)	التغير في قيم الامتصاصية للعينات البوليمرية المترابطة الهجينة المدعمة بنوعين من أتبان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة المغمورة في سائل التنظيف (زاهي) بدرجة حرارة الغرفة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	126

الصفحة	العنوان	الرقم
126	التغير في قيم معامل الانتشار لنماذج المواد المترابطة المترابطة المدعمة بنوع واحد من المخلفات الزراعية بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة الغرفة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) ولمدة (80) يوماً	(63-4)
127	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم معامل الانتشارية لنماذج مترابكات المخلفات الزراعية المستعملة ومقارنتها مع البولي بروبيلين (P.P Pure) ومترابك أتيان الحنطة بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) ولمدة (80) يوماً.	(A64-4) (B64-4) (C64-4)
128	تأثير طبيعة مساحيق التدعيم على قيم معامل الانتشارية لنماذج مترابكات المخلفات الزراعية المستعملة ومقارنتها مع البولي بروبيلين (P.P Pure) ومترابك أتيان الحنطة بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) ولمدة (80) يوماً.	(D64-4)
128	التغير في قيم معامل الانتشار لنماذج المواد المترابطة المترابطة الهجينة المدعمة بنوعين من المخلفات الزراعية بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) ولمدة (80) يوماً.	(65-4)
129	الية التهجين عند التدعيم بأتيان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية على قيم معامل الانتشارية ومقارنتها بالمترابكات المدعمة بنوع واحد بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) لمدة (80) يوماً.	(A66-4) (B66-4) (C66-4)
130	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأتيان الحنطة مع احد المخلفات الزراعية المستعملة على قيم معامل الانتشارية ومقارنتها بالمترابكات المدعمة بنوع واحد بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) ولمدة (80) يوماً.	(D66-4)
130	تأثير الية التهجين عند التدعيم بأربعة أنواع من المخلفات الزراعية المستعملة على قيم معامل الانتشارية ومقارنتها بمترابك أتيان الحنطة المغمورة في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بدرجة حرارة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) لمدة (80) يوماً.	(67-4)
131	العلاقة بين النسبة المئوية للامتصاصية والمادة الرابطة السيلانية لأخشاب أتيان الحنطة البلاستيكي المغمورة في (a) ماء جافيل (b) وسائل التنظيف بدرجة حرارة الغرفة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) ولمدة (80) يوماً.	(a68-4) (b68-4)
132	العلاقة بين النسبة المئوية للامتصاصية والمادة النافخة لأخشاب أتيان الحنطة البلاستيكي المغمور بتأثير (a) ماء جافيل (b) وسائل التنظيف بدرجة حرارة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) ولمدة (80) يوماً.	(a69-4) (b69-4)
133	العلاقة بين النسبة المئوية للامتصاصية ومضادات الاكسدة لأخشاب أتيان الحنطة البلاستيكي المغمور بتأثير (a) ماء جافيل (b) وسائل التنظيف (زاهي) بدرجة حرارة ($27 \pm 2^\circ\text{C}$) ولمدة (80) يوماً.	(a70-4) (b70-4)

الصفحة	العنوان	الرقم
134	معامل الانتشار (Dx) لنماذج اتيان الحنطة البلاستيكي المعاملة بالمادة الرابطة السيلانية بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة استمرت (80) يوما.	(71-4)
134	معامل الانتشار (Dx) لنماذج اتيان الحنطة البلاستيكي المعاملة بالمادة النافخة بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما.	(72-4)
135	معامل الانتشار (Dx) لنماذج خشب اتيان الحنطة البلاستيكي المعاملة بمضادات الاكسدة بعد الغمر في المنظفات المنزلية (ماء جافيل، وسائل التنظيف) بتركيز (14%) بدرجة حرارة (27± 2°C) ولمدة (80) يوما .	(73-4)



الفصل الأول

المقدمة والكلمات والبرقيات



(1-1) المقدمة

Introduction

استعملت منذ العصور القديمة وفي كثير من البلدان المخلفات (المتبقيات) الزراعية (Agricultural Wastes) في أغراض كثيرة لتحقيق المتطلبات البشرية، مما جعلها مصادر ذات قيمة عالية بحسب استعمالها بل أحياناً يرتفع سعرها عن المنتجات الناتجة منها لما لها من دور اساسي في المجالات التطبيقية. ومن استعمالات المخلفات الزراعية دخولها كمادة خام في مختلف الصناعات الخشبية. وتعد المخلفات غير الخشبية احد المصادر المعززة للثروة الاقتصادية من خلال استغلالها بإجراء دراسات حول تركيب وخواص ومدى توافر هذه المواد وطريقة الجمع والتصنيع، التي تعد بديلاً مهماً للأخشاب الطبيعية للتقليل من استيرادها [2,1].

ان هذا المجال يتطلب معرفة ما المخلفات (المتبقيات) الزراعية، إذ يمكن تعريفها بأنها كل ما ينتج بصورة عارضة أو ثانوية خلال عمليات إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة سواء كان بعمليات الحصاد والجمع أم الإعداد للتسويق لهذه المحاصيل [4,3]. وتكون هذه الموارد ذات قيمة اقتصادية عالية لاسيما في بعض البلدان التي تعاني من نقص حاد في وجود الغابات مما يجعلها في حاجة ماسة إلى سد العجز الحاصل في الموارد الخشبية من خلال استحداث وتصنيع بدائل أخرى، ومن اهمها استعمال مخلفات المحاصيل الزراعية التي تتنوع وتختلف من بلد الى آخر تبعاً لإنتاج البلد من كل محصول زراعي وكمية المخلفات الناتجة منه. وهذه المواد يتألف تركيبها بشكل أساسي من السليلوز (Cellulose) واللكتين (Lignin) وتحتوي على عدد كبير من مجموعات الهيدروكسيل (-OH) الأروماتية والأليفاتية [5,4,3]. وتمتاز هذه المجموعة من المخلفات باحتوائها على نسب عالية من الالياف وتدني محتواها من البروتين الخام (2-5)% كما يحتوي بعضها على نسبة من مادة السليكا التي بدورها يمكن ان تتبادل التأثير كيميائياً مع بعض المواد البوليميرية المختلفة، كما يوجد تنوع كبير في مصادر المخلفات الزراعية ويمكن تقسيمها لمجموعتين رئيسيتين هما:

1 – المخلفات العضوية الطبيعية: وهي ناتجة من التجديد الطبيعي المستدام لهذه المحاصيل مثل الأعشاب، والأغصان، وأوراق الأشجار. وكذلك اتيان المحاصيل وحبوبها والسيقان والأوراق الجافة الناتجة من حصاد الحبوب بشكل عام ومن اهمها النواتج الثانوية لنباتات (القمح، والشعير، والرز، والذرة بأنواعها... الخ).

2 – المخلفات العضوية الصناعية: وهي ناتجة عن عمليات التصنيع المختلفة المتمثلة في تصنيع التبغ، والقطن وقصب السكر، والبردي، وورش نجارة الخشب... الخ [5,3].

توجد المخلفات الزراعية في مختلف محافظات العراق بأنواع وكميات مختلفة ، والكثافة الزراعية لكل محصول تتفاوت نسبتها ووفرتها من محافظة الى أخرى على حسب الخطة الزراعية المتبعة، اذ ان كمية مخلفات المحاصيل الزراعية تعتمد على المساحات المزروعة ونوعية هذه المحاصيل وظروفها البيئية. وعلى الرغم من عدم وجود البيانات الاحصائية الدقيقة لإنتاج أغلب المحاصيل الزراعية في السنوات الاخيرة بسبب الاوضاع الامنية الراهنة فقد تمكنا من خلال (الجهاز المركزي الإحصاء العراقي)[6] من الحصول على بيانات احصائية في عموم البلاد خلال فترة بين (2010-2016) علما لم يتم شمول اقليم كردستان في هذه الاحصائيات بينما محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والانبار) لم يتم شمولها فقط لسنة (2015- 2016) كما مبين في الجدول (1-1) بوحدة ألف طن[6].

الجدول (1-1) احصائيات بعض المحاصيل الزراعية بوحدة ألف طن[6].

السنة	الحنطة	الشعير	الرز	عباد الشمس	الذرة الصفراء	القطن
2010	2748.8	1137.2	155.8	7.5	266.7	45.3
2011	2808.9	820.2	235.1	7.1	335.7	34.5
2012	3062.3	832.0	361.3	4.2	503.4	26.6
2013	4178	1278	451.8	1.7	397.5	1.3
2014	5055	1008	403.0	1.8	289.3	1.4
2015	2645	330	109.2	0.8	182.3	0.1
2016	3053	499	-	-	-	-

إن الاضرار الناجمة من التخلص الخاطئ لهذه المخلفات له تأثيرات سلبية كبيرة على البيئة ومنها [7,5] :

1. تكون هذه المخلفات في الغالب من المواد العضوية ذات التحلل السريع التي تعيش عليها العديد من الكائنات الحية كالحشرات والفطريات والأفات الضارة مما تؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة وتوالد نواقل الأمراض وبالتالي تشكل إضرارا على الصحة العامة للسكان .
2. تخزين حطب المخلفات الزراعية بالقرب من منازل الفلاحين يمثل على الاغلب السبب الرئيسي في نشوب الحرائق بالمناطق الزراعية الريفية التي تسبب خسائر في الأرواح والأموال .

3. زيادة معدلات التلوث البيئي الناشئ عن حرق المخلفات نتيجة تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون وغازات أخرى مما تؤثر سلبيا في ظاهرة الاحتباس الحراري [7,5].

إن مفهوم حرق واطلاف المخلفات الزراعية يعد خسارة مادية كبيرة الى جانب الاضرار الصحية المتسببة جراء الحرق ولذا يجب ان تتكون منظومة حقيقية للإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية من اجل النواحي الصناعية والاقتصادية و البيئية لضمان النجاح والاستمرارية بالتركيز دائما على تقنية تدوير المخلفات (Waste Recycling) للاستفادة وليس للتخلص منها، وايجاد فرص عمل للشباب من خلال مشاريع متكاملة في اطار عريض هو اطار علم الطاقات المستدامة لإيجاد مواد بديلة تعين المواطن ولاسيما في بلدان العالم الثالث لتلبية حاجاتهم المعرفية والمهارة اللازمة لتحسين العديد من الصناعات ومنها صناعة الخشب البلاستيكي (Plastic Wood) ومعالجة كبر حجم مشكلة نشاطها الزراعي الضار عبر طريقة المواد المتراكبة (Composites Materials) التي لا تستوعبها طرائق التدوير التقليدية (مثل تحويل المخلفات الزراعية الى اسمدة عضوية و اعلاف حيوانية) [8,3,1]. ولاشك ان صناعة الخشب البلاستيكي تؤدي الى استدامة الخشب الخام (Raw Wood) وخصوصا مع طبيعة العجز الكبير الذي يواجه الكثير من البلدان في انتاج الاخشاب الجيدة مثل العراق على وجه خاص لانتشار خشب النخيل الاسفنجي. وهكذا تطلب استعمال المخلفات الزراعية في مجال صناعة الاخشاب البلاستيكية خلال الاعوام المارة بإجراء العديد من الدراسات والابحاث في مجال المواد المتراكبة البلاستيكية المدعمة بالمواد السيليلوزية من اجل التوصل الى خواص متميزة ملائمة للعديد من التطبيقات الحديثة بشكل يضاهاي صناعة خشب الغابات [9,8].

(2-1) الدراسات السابقة

Literature Survey

بدأت الافكار الاولى في اعتماد مجال صناعة الأخشاب الصناعية منذ عدة سنوات محتلة مكانة مهمة في حياتنا المعاصرة، اذ ظهرت هذه التطبيقات بشكل واسع وسريع لما وفرته من صفات تحقق البدائل المقبولة عن الخشب الطبيعي [5,2]. وعموما يجب الإشارة إلى أن الدراسة في هذا المجال تهدف إلى إيجاد مادة متراكبة تصلح للتطبيق في مختلف الظروف وبمواصفات عالية وبأقل التكاليف الممكنة لتدخل في التطبيقات الصناعية. وفي السبعينيات من القرن الماضي تبلور محور تركيز الصناعات البلاستيكية على فكرة الاخشاب البلاستيكية التي اضحت تحتل مساحات واسعة في المنتجات الصناعية خصوصا بإضافة المائات النباتية كمواد التدعيم، لتكوين المتراكبات الخشبية مما يجعلها عاملاً أساسياً في علوم وتكنولوجيا التطبيقات الحديثة [7,5]. وهذا النتاج حث الباحثين على تركيز دراساتهم في الجانبين النظري والعملي لمعرفة خواص هذا المجال.

1. قام (Stuart et al.) في عام (2004) بإجراء دراسة عن تأثير عوامل الربط للمادة المترابطة المدعمة بالألياف الطبيعية وبولي بروبيلين كمادة اساس وبإضافة عامل الربط (Maleic anhydride). اذ اظهرت النتائج تحسنا بشكل كبير في متانة الشد والانحناء للمادة المترابطة ذات الربط العال وتحتوي (30%) من الالياف التي زادت قيمتها بمقدار اكثر من (60%) عن المادة الخالية من عامل الربط [10].
2. درس الباحث (Ahmed) عام (2006) الخواص الميكانيكية لبولي فينيل الكلوريد (PVC) المدعم بقشور الرز، اذ بحثت هذه الدراسة في أداء قشور الرز كمواد تدعيم البولي فينيل الكلوريد. أجريت اختبارات الشد، والانحناء، واختبار الصدمة بطريقة (Izod) من أجل معرفة التأثير الحاصل في الخواص الميكانيكية للمترابكات. وقد أدى الى زيادة معامل الانحناء مما يشير إلى تحسن الصلابة. وقد تبين أن التدعيم بقشور الرز أدى إلى خفض وقت انصهار المترابكات البلاستيكية في حين رفعت درجة الحرارة من التشويه الحراري في جميع النماذج. كما ارتفعت نسبة امتصاص الماء قليلا مع زيادة محتوى التدعيم والعينات المعالجة بينما أظهرت نسبة أقل من امتصاصية الماء مقارنة بالنماذج غير المعالجة [11].
3. قام (Kim et al.) عام (2006) باستعمال البولي بروبيلين كمادة اساس مع الألياف الطبيعية المتمثلة (الجوت، والكتان) كمادة مدعمة لتحصير مترابك الخشب البلاستيكي مع اضافة عاملين تحسين النوعية وهما (Maleated Polypropylene MAPP) والثاني المادة الرابطة السيلانية بنسب وزنية تساوي % (0.3-3) على التوالي. وأظهرت النتائج أن التوصيلية الحرارية ارتفعت حوالي % (10-15) عند اضافة (MAPP) وحوالي % (10-25) عند اضافة المادة السيلانية. كما تم قياس مقاومة الشد التي ايضا تزداد عند إضافة عوامل تحسين النوعية [12].
4. قام (Shuai et al.) عام (2007) بدراسة تبين تأثير اثنين من المواد الرابطة الاولى من نوع (Maleic Anhydride) والمادة الرابطة الثانية (Isocyanates) على خصائص المترابكات الخشب البلاستيكي المحضرة من البولي بروبيلين كمادة اساس. وتشير النتائج العملية ان المترابكات الخشب البلاستيكي تحسنت بشكل ملحوظ مع المادتين الرابطين (1,2). كما أن المادة الرابطة (2) متفوقة على المادة الرابطة (1) وكان تأثيرهما كبير على الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للخشب المترابك [13].
5. درس (Yang et al.) عام (2007) تأثير عوامل الربط على الخواص الميكانيكية والفيزيائية لمترابك البولي بروبيلين (PP) الذي يعد احد البوليمرات المطاوعة حراريا كمادة اساس وباستعمال مسحوق قشور الرز كمادة مدعمة، اذ استعمل اربع نماذج بكسور وزنية مختلفة

wt% (10، 20، 30، 40) مع اضافة ثلاث نسب من عامل الربط wt% (1، 3، 5). وقد اجريت الفحوصات الميكانيكية والمورفولوجية كدالة لمعرفة افضل نسب عامل الربط. اذ لاحظ ان متانة الشد انخفضت في المترابك البولي بروبيلين مع زيادة الكسر الوزني لمسحوق قشور الرز غير المعالج بالمادة الرابطة، ولكن تم تحسين خصائص الشد بشكل ملحوظ مع إضافة عامل الربط. كما حسنت من اختبار الصدمة بطريقة (Izod). وكشفت الدراسة من خلال الخصائص المدروسة أن هنالك تأثير إيجابي لعوامل الربط على الترابط القوي بالسطح البيئي [14].

6. وقام (Sanchez et al.) عام (2008) بتحسين خصائص مترابكات البولي بروبيلين المقواة بالسليولوز التي تم انتاجها بطرائق مماثلة لتلك التي تستعمل على نطاق صناعي واسع. وقد أجريت فحوصات لتحديد الخصائص الميكانيكية والحرارية والريولوجية والفيزيائية للمترابكات المقواة بالسليولوز التي تحتوي على نوعين من عوامل الربط الاول (Polyethylenimine PEI) وعامل الربط الثاني هو (Maleated Polypropylene MAPP). واطهرت النتائج ان اضافة المادة الرابطة (PEI) تؤدي إلى زيادة كبيرة في مقاومة الشد، ومقاومة الاستطالة فضلا عن متانة الصدمة، ودرجة الانحلال الحراري (Heat Deflection Temperature HDT)، اذ وجد ان هذه الخصائص أقل من تلك التي تحققت مع وجود عامل الربط (MAPP) المضاف للمترابكات التي تحتوي على نسبة وزنية (50%) من ألياف السليولوز. ومن ناحية أخرى، تعرضت المترابكات البوليميرية التي تحتوي على (MAPP) الى استطالة أكبر ومتانة الصدمة ونسبة امتصاص الماء تكون عالية، وكذلك الطاقات اللازمة للكسر في اختبارات الشد تكون اعلى بكثير من المطلوبة لاختبار النوع المترابك الحاوي على (PEI) [15].

7. قام (Rosaa et al.) في عام (2009) بإجراء دراسات على خواص مترابكات البولي بروبيلين (PP) المدعم بمسحوق قشور الرز المحضرة بطريقة القولية بالبتق. وقد تم اضافة المادة (Maleic anhydride-modified (MAPP) كعامل ربط. وأظهرت النتائج أن مقاومة الشد انخفضت مع زيادة النسب الوزنية لمسحوق قشور الرز، وتحسنت عند اضافة عامل الربط مما يدل قوة اعتمادها على المادة الرابطة. اما كثافة المترابكات فقد زادت بشكل طفيف مع اضافة مسحوق الرز. كما قلل وجود المادة الرابطة من امتصاصية الماء بنسبة (20%) في المترابكات [16].

8. درس الباحث (Sardashti) عام (2009) امكانية تحضير المترابك البوليميري الهجين المكون من البولي بروبيلين و قش القمح، وأظهرت النتائج ان الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المترابكات الهجينة تتأثر بالحجم الحبيبي. وقد تم الحصول على الثبات (الاستقرار) الحراري للمترابك بإضافة المادة الرابطة عند درجات الحرارة منخفضة وإضافة جزيئات الطين عند درجة

حرارة عالية. كما وجد ان زيادة النسبة الوزنية لقش القمح ومحتوى الطين تؤدي الى زيادة قيم معامل الانحناء مع خفض المقاومة لامتصاص الماء. زيادة كمية المادة الرابطة أيضا تؤدي الى زيادة معامل الانحناء والمقاومة لامتصاص الماء. كما كشفت الدراسة المورفولوجيا عن طريق مسح المجهر الإلكتروني أن المادة الرابطة تزيد من التفاعل بين دقائق مادة التدعيم والمادة الاساس [17].

9. درس (Dwivedi et al.) عام (2009) تأثير اضافة المادة الرابطة الكيميائية (Maleic anhydride-grafted) على سلوك البلى القشطي (الحكي) الذي تتعرض له متراكبات البولي بروبيلين المقوى بالمادة السيليلوزية المتمثلة بألياف السيزال، مع اضافة كميات مختلفة من المادة الرابطة تتراوح نسبتها ما بين (1-2-5)% من وزن النموذج المحضر. وظهرت النتائج اختبار البلى والخصائص الميكانيكية الأخرى تحسنا واضحا بعد اضافة المادة الرابطة لمتراكبات الخشب البلاستيكي. وقد تم دراسة اختبار البلى الحكي وظروفه التشغيلية المتضمنة مسافة الانزلاق والحمل المسلط. اذ وجد ان لإضافة عامل الربط تأثيرا كبيرا على مقاومة البلى لمتراكبات البولي بروبيلين المقوى بالسيزال التي كانت في البداية عند الأحمال التطبيقية المنخفضة (3,1)N ذات مقاومة بلى عالية، ولكن عند الأحمال التطبيقية الأعلى (7,5)N سوف تنخفض المقاومة مع ظهور زيادة في ناتج حطام البلى. كما أظهر المتراكب الذي يحتوي على (1%) من المادة الرابطة مقاومة بلى اعلى من العينة التي تحتوي (2%) من المادة. اما عند اضافة (5%) فإنها تؤدي الى زيادة الانزلاق الداخلي لجزيئات السلسلة البوليميرية مما سبب انخفاض مقاومة البلى في المادة المتراكبة [18].

10. قام الباحث (الابراهيمى) في عام (2010) بدراسة تأثير المعالجة الكيميائية التي تتعرض لها مخلفات الاخشاب على السلوك الميكانيكي والحراري للمادة المتراكبة المتكونة من بولي استر المدعم بمسحوق نشارة الخشب، ووجد ان الخواص الميكانيكية للمتراكب المحضر تعتمد بشكل واضح على قوة الترابط بين مواد التدعيم والمادة الاساس. اذ يتحسن الترابط من خلال المعاملة السطحية بواسطة المعالجة الكيماوية لمسحوق الخشب باستعمال عمليات التغيرية (Sizing) لزيادة الخشونة مما يؤدي الى زيادة التلاصق بين المسحوق والمادة الاساس. وقد اجريت بعض الاختبارات لدراسة تأثير المعالجة على الخواص الميكانيكية من انحناء، وانضغاط للمادة المتراكبة ذات اساس من البولي استر، كذلك تم حساب مقدار فقدان بالوزن والذي يساوي (10%) [19].

11. قام (Fang et al.) عام (2011) بدراسة تتناول تأثير مسحوق الخشب على الخصائص الحرارية للمتراكب بولي فينيل الكلوريد (PVC) المدعم بنشارة الخشب باستعمال الوزن النوعي

الحراري (Themogravimetric Analysis TGA). وظهرت النتائج أن مسحوق الخشب لديه تأثير إيجابي على تحرير الحرارة وانبعاث الدخان من بولي فينيل الكلوريد. وبالمقارنة ما بين بولي فينيل الكلوريد مع المتراكب البلاستيكي المدعم بمسحوق الخشب حصل انخفاض في قيمة الوزن النوعي الحراري (TGA) بنحو % (14-28) وقد انخفض ايضا معدل إنتاج الدخان. كما أن المواد المتطايرة نتيجة الانحلال الحراري للمترابك مختلفة جدا عن بولي فينيل الكلوريد. وكذلك انخفضت العائدات من حمض الهيدروكلوريك والمركبات العطرية للمترابك البلاستيكية بشكل كبير وزيادة المركبات الأليفاتية عن طريق التدعيم بنشارة الخشب [20].

12. قدم (Wang et al.) في عام (2011) دراسة لخصائص المترابكات البوليميرية المدعمة بالألياف الطبيعية وبعمل العديد من التعديلات الكيميائية لتحسين بنية الترابط المادة الاساس والألياف مما أدى إلى زيادة خصائص الشد في المواد المترابكة. واقد اظهرت النتائج زيادة مقاومة الشد لمترابكات بوليمير مدعم بالألياف الطبيعية مع زيادة محتوى الألياف الى أقصى أو القيمة المثلى، معامل يونك يزيد مع زيادة الألياف الطبيعية المدعمة للمترابك البوليميري. ووجدت هذه الدراسة أن مقاومة الشد ومعامل يونك من المواد المترابكة المدعمة ألياف القنب الابيض زادت بشكل كبير مع زيادة الألياف [21].

13. قام (Bajpai et al.) عام (2012) بتحضير مترابك الخشب البلاستيكي من خلال استخدام البولي بروبيلين كمادة اساس حاضنة للألياف الطبيعية المتمثلة ب (sisal, nettle, grewia) باستخدام طريقة القولية بالضغط. اذ أجرى اختبار معدل البلى الانزلاقي الجاف للمترابكات باستخدام الية (Pin-on-Disc) وبظروف تشغيلية مختلفة من حيث سرعة الانزلاق m/s (1-3)، والأحمال التطبيقية المسلطة N (10-30). وظهرت النتائج أن تدعيم البولي بروبيلين بالألياف الطبيعية المختلفة قد حسّن من مقاومة البلى بشكل واضح والذي اختلف حسب نوع المادة المدعمة للبوليمير. كما ان زيادة الاحمال التطبيقية كان لها تأثير اكبر على معدل البلى من زيادة سرعة الانزلاق [22].

14. قام (Kozlowsk et al.) عام (2013) باستخدام بولي فينيل الكلوريد المدعم بترابكيز مختلفة من قشور القمح (Barley Husks) بنسب (0-30)% بحجم حبيبي $(400\mu m)$ ، وتقاس الخواص الميكانيكية وخصائص التجوية قصيرة المدة (1-11) يوماً. مع زيادة النسبة من قشور القمح الأرضي من (0%) إلى (30%)، وظهرت النتائج تحسن معامل الليونة ومعامل الشد، وزيادة امتصاصية الماء بعد (24) ساعة، بينما انخفضت الليونة، ومقاومة الشد، ومنانة الصدمة [30].

15. قام (Yallem et al.) في عام (2014) بدراسة السلوك الترابيولوجي لمتراكبات البولي بروبيلين المقواة بنسيج الجوت باستعمال القولية بالضغط. اذ تم دراسة تأثير التقوية بنسيج الجوت على سلوك المتراكبات الناتج تحت تأثير الاحتكاك باستعمال طريقة (Pin-on-Disc) وقياس معدل البلى في الحالة الجافة مع ظروف التشغيل المختلفة المتضمنة كلا من سرعة انزلاق (1-3) m/s، والاحمال التطبيقية (10-30)N. واطهرت النتائج أن إضافة نسيج الجوت الى المادة الاساس البولي بروبيلين (PP) يزيد من خصائص مقاومة البلى من المواد المتراكبة. كما كان هناك انخفاض بنسبة (3.5%-45%) في معامل قيم الاحتكاك وانخفاض بنسبة (65%) في معدل البلى [24].

16. قام الباحث (Nasir) عام (2014) بتحضير مادة متراكبة من البولي بروبيلين المدعم بقشور الصدف وقش الأرز. كما عمل الباحث على اختبار المتراكبات المحضرة بوسطة اختبار البلى باستخدام طريقة (Pin-on-Disc) مع ظروف تشغيلية مختلفة من تشحيم او ترطيب العينة بالماء. أظهرت النتائج ان أفضل أداء كان للمتراكبات المدعم بقشور الصدف ثم يتبعه المتراكبات المدعم بقش الأرز بينما البولي بروبيلين النقي لديه أعلى معدل بلى، اي ان إضافة مساحيق التدعيم تعمل على تقليل من قيم معدل البلى ومعامل الاحتكاك [25].

17. قام (Saloom et al.) عام (2015) بدراسة الخصائص الميكانيكية التي تضمنت تحديد الصلادة والانضغاط واجهادات الشد، اما الفيزيائية تضمنت قياسات الفحص البصري، و الكثافة، وتحديد التشوه الحراري الميكانيكي، والخصائص الحرارية. اذ استعملت المخلفات الزراعية كمادة مدعمة بنسبة (50%)، ومضافات اخرى لا تتجاوز (7%)، التي شملت مضادات الاشعة فوق البنفسجية و المواد المزيطة. واطهرت النتائج تحسن ملحوظ في الخواص الميكانيكية والحرارية للنماذج المتراكبة المحضرة من مخلفات الزراعية (قشور الرز) مع بولي بروبيلين كمادة اساس بلاستيكية مما يتيح استعمال المتراكبات كمواد بناء غير التقليدية [26].

18. درس (الحمادي) عام (2016) تأثير عوامل الربط التي شملت المادة السيلانية الرابطة، ومضادات الاكسدة، ومواد نافخة على المادة المتراكبة المدعمة بالمخلفات الزراعية (قشور الرز) ونشارة الخشب الطبيعي باستعمال البولي بروبيلين كمادة اساس. وبينت النتائج التحسن الكبير في الخواص الميكانيكية التي شملت (مقاومة التزحف الثلاثي النقاط في ظروف تشغيلية مختلفة ومتانة الثني)، كما اجري اختبار الامتصاصية لدراسة التحلل المائي لنماذج المحضرة. و أظهرت نتائج فحص قابلية المتراكبات على امتصاص الماء بعد حساب معامل الانتشارية تزداد قيمها بشكل ملحوظ مع زيادة الكسر الوزني والحجم الدقائقي، بينما يقل معامل الانتشار للنماذج التي مواد

تدعيهما معاملة بالمادة السيلانية وهذا يشير الى انها مقاومة لامتصاص الماء بالمقارنة مع النماذج المترابطة الخالية من المادة السيلانية [27].

19. قام الباحث (Mohammad) عام (2016) بدراسة تحضير متراكب بلاستيكي من البولي إيثيلين مدعم بألياف ومسحوق الخشب بنسب وزنية %wt(30-60) مع إضافة عامل الربط (أنهيدريد ماليك)، ومضافات اخرى مثل كربونات الكالسيوم (CaCO₃) في المتراكب. وقد وجد أن زيادة نسبة الألياف الخشبية تؤدي الى انخفاض تدريجي في مقاومة الشد والاستطالة في حين يظهر معامل الشد زيادة كبيرة عندما تصل نسبة الياف الخشب إلى (50%). اما بالنسبة الى مسحوق الخشب فهناك زيادة تليها انخفاض طفيف في مقاومة الشد والاستطالة. اذ أظهرت الألياف الخشبية خصائص أكبر في مقاومة الشد الاستطالة ولكن مسحوق الخشب اعطى معامل الشد بشكل أفضل لجميع المتراكبات [28].

20. درس الباحث (Orhan) عام (2017) الخصائص الفيزيائية المتمثلة ب(متانة الشد، ومعامل المرونة، وامتصاصية الماء) للبولي استر غير المشبع (USPE) المدعم بقشور حب عباد الشمس مرة، وقشور الرمان مرة اخرى مع دراسة تأثير اختلاف النسب الوزنية والحجوم الدقائقية لهذه المواد. وتوصل الى ان زيادة النسب الوزنية مع انخفاض الحجم الدقيقي لقشور حب عباد الشمس والرمان ادت الى الحصول على افضل النتائج للخصائص المدروسة [29].

21. قام (Jiang et al.) في عام (2017) بدراسة الخصائص الميكانيكية والفيزيائية المتمثلة ب(اختبار معدل البلى، والصلادة، ومتانة الانحناء، والانضغاطية، والامتصاصية) على متراكبات الخشب البلاستيكية المحضرة من البولي فينيل الكلوريد (SPVC) واتبان الذرة، وذلك باستعمال طريقة القولية بالبتق. وكان اختبار البلى بظروف تشغيلية مختلفة تحت تأثير الاوساط الجافة والرطوبة، وتغيير زمن وسرع الانزلاق. واطهرت النتائج العملية ان الخصائص المدروسة تتأثر سلبيا نتيجة لتعرض عينات متراكبات البولي فينيل الكلوريد لماء البحر وماء المطر الحمضي، اذ زاد معدل البلى بشكل كبير خصوصا عندما كانت ملوحة ماء البحر (3.5%)، والاس الهيدروجيني لماء المطر الحمضي (PH=2.5) [30].

The Aim of Study

(3-1) الهدف من الدراسة

1. ان الهدف الرئيسي من الدراسة الحالية هو ضرورة الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية التي تسمى لقيمتها الاقتصادية الكبيرة والمهدورة بسبب اهمال المعنيين بالمتبقيات الزراعية في تحضير انواع جديدة من خشب البولي بروبيلين البلاستيكي ذات صفات نوعية عالية تدخل في الصناعات الانشائية كاستعمالها في الارضيات البلاستيكية التي تتطلب خفة بالوزن، ومقاومة عالية للغرز والتآكل التي تتعرض لها مثل هذا التراكيب اثناء التشغيل.
2. كما اجريت هذه الدراسة لتقييم تأثير المادة النافخة (Blowing Material) على قابلية خشب البولي بروبيلين البلاستيكي على التوصيل الحراري وخصائصه الترابولوجية مرة وتأثير المادة الرابطة السيلانية على كفاءة الجسور الكيميائية ما بين السطح البيني ومواد التدعيم السيليلوزية مرة اخرى، اي بمعنى كفاءة عمل الالتصاق (Work of Adhesion) بين البولي بروبيلين ومسحوق المخلفات (المتبقيات) الزراعية المعاملة بالمادة السيلانية بعد حدوث العملية الفيزيائية- الكيميائية المتمثلة بالتصليد (Hardening) والانضاج (Curing) عبر الخصائص المدروسة وتحديد النسب الافضل لكل مادة مضافة من أجل الوصول الى تحسين هذه الخواص.
3. كما تتضمن الدراسة الحالية معرفة تأثير الظروف البيئية او الخدمية المختلفة من الطبيعية (الجافة) او المتعرضة الى [المحاليل الكيميائية (المنظفات)، وماء الاسالة (الاعتيادي)] على الخصائص الميكانيكية السطحية، والفيزيائية للنماذج المصنعة التي تتضمن: مقاومة البلى، والصلادة السطحية، والتوصيلية الحرارية، والكثافة الحجمية، والانتشارية من أجل الوصول الى وصف متكامل للسلوك الميكانيكي والفيزيائي للمواد المترابطة المحضرة.